Baumit AntiSulfat

- **zur chemischen Salzbehandlung**
- **Vorbehandlung von salzbelasteten Untergründen**
- **vor Baumit SanierputzSystemen**

Produkt

Wässrige Lösung zur chemischen Salzbehandlung von Sulfaten und Chloriden.

Zusammensetzung

Wasser, Bariumphosphat.

Eigenschaften

Baumit AntiSulfat wandelt leicht lösliche und somit mit Feuchtigkeit transportierbare Salze in schwerlösliche Verbindungen um. Diese bleiben im Mauerwerk unschädlich abgelagert.

Anwendung

Zur chemischen Salzbehandlung bei der Mauerwerkssanierung, vor allem gegen Sulfate und Chloride, aber auch als Vorbehandlung von Salzausblühungen beim Verputzen von Neubauten.

Technische Daten

Farbe:	durchsichtig
Dichte:	1.04 kg/dm³

	Kanister 5 kg
Verbrauch	ca. 0.5 - 0.8 kg/m² je nach Salzbelastung des Untergrundes
Ergiebigkeit	ca. 6 - 10 m²/Kanister

Lieferform

Gebinde 5 kg

Lagerung

Trocken, kühl, frostfrei und verschlossen 2 Jahre lagerfähig. Produkt vor Umgebungstemperaturen über 35° C, unter 5° C sowie vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!

Qualitätssicherung

Eigenüberwachung durch den Hersteller des Produktes.

Einstufung lt. Chemikaliengesetz

Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Verarbeitung

Vorhandene salzhältige Putze bis ca. 1 m oberhalb der sichtbaren Versalzung abschlagen und Fugen mind. 2 cm tief auskratzen. Behandlung des Putzgrundes mit Baumit AntiSulfat in einem oder mehreren Arbeitsschritten durch Besprühen, Streichen oder Fluten. Frühestens 1 Tag nach der Vorbehandlung mit Baumit AntiSulfat kann mit dem Aufbringen eines Sanova Pre begonnen werden. Nach entsprechender Standzeit Fertigstellen des Putzaufbaus mit Baumit Sanova Putzen.

Allgemeines und Hinweise

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über +3°C liegen.

Bei der Verarbeitung sind die für die Lösungen üblichen Schutzmaßnahmen (Schutzhandschuhe) einzuhalten.

Von allen in diesem Datenblatt nicht beschriebenen Anwendungen wird abgeraten.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

Baumit GmbH
Wopfing 156 - A-2754 Waldegg - www.baumit.at - office@baumit.com