

# Baumit KalkSpachtel



- **mineralisch und gebrauchsfertig**
- **händisch und maschinell verarbeitbar**
- **emissionsarm**

<b>Produkt</b>	Gebrauchsfertige, mineralische Spachtelmasse auf Kalkbasis mit langer Verarbeitungszeit und ausgezeichnetem Haftvermögen auf allen gängigen mineralischen Untergründen zur händischen und maschinellen Verarbeitung für innen.
<b>Zusammensetzung</b>	Kalkhydrat, ausgewählte Kalkmehle, Zusätze, Wasser
<b>Eigenschaften</b>	Hoch wasserdampfdurchlässig, gebrauchsfertig, lange Verarbeitungszeit, ausgezeichnetes Haftvermögen, schleifbar, überstreichbar.
<b>Anwendung</b>	Geeignet sind für alle mineralischen tragfähigen Untergründe wie z.B. Putz, kunstharzgebundenen Strukturputz, Gips, Kalkputz, Beton, sowie gut haftende Anstriche
<b>Technische Daten</b>	Dichte: ca. 1.7 kg/l

	Kübel 25 kg
Größtkorn	0.2 mm
Verbrauch	ca. 1.5 kg/m <sup>2</sup> /mm
Ergiebigkeit	ca. 16 m <sup>2</sup> /Eimer

Die unter technischen Daten angegebenen Kennwerte stellen Durchschnittswerte dar. Bedingt durch den Einsatz natürlicher Rohstoffe können Verarbeitungseigenschaften unterschiedlicher Chargen leicht variieren, ohne dass dies zu einer Beeinträchtigung der Produktqualität führt.

<b>Lieferform</b>	Kübel 25 kg, 1 Pal. = 32 Kübel = 800 kg
<b>Lagerung</b>	Kühl, frostfrei und verschlossen 24 Monate lagerfähig. Das Ablaufdatum ist den letzten 6 Stellen des Aufdrucks am Gebinde (MM JJJ) zu entnehmen. Nach dem Öffnen des Kübels innerhalb von 14 Tagen zu verbrauchen. Produkt vor Umgebungstemperaturen über 35 ° C, unter 5 ° C sowie vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!
<b>Qualitätssicherung</b>	Eigenüberwachung durch unsere Werklabors.
<b>Einstufung lt. Chemikaliengesetz</b>	Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a> oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.
<b>Untergrund</b>	Der Untergrund muss trocken, frostfrei, staubfrei, nicht wasserabweisend, frei von Ausblühungen, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Je nach Beschaffenheit des Untergrundes, bzw. bei stark, oder ungleich saugenden Untergründen wird eine Vorbehandlung mit Baumit Grund empfohlen.
<b>Verarbeitung</b>	Das Material gut aufrühren bis es eine cremige Konsistenz hat, danach mit einer Spachtel oder Glättkelle auftragen. Bei einer Auftragsstärke über 0,5 cm bzw. bei größeren Löchern wird empfohlen, in mehreren Vorgängen aufzutragen, wobei auf die jeweils fast trockene Masse die nächste Schicht aufgetragen wird. Vor einer Endbeschichtung ist eine Standzeit von mind. 3-4 Tagen einzuhalten.

**Allgemeines und  
Hinweise**

Die Luft, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über +5°C liegen. Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder tiefe Temperaturen können die Trocknungszeiten deutlich verlängern.

Von allen in diesem Datenblatt nicht beschriebenen Anwendungen wird abgeraten.

---

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.