

Baunit NHL Multi | Spachtel



- zementfrei und diffusionsoffen
- Armierungsspachtel
- für historische Bauwerke und für den Denkmalschutz

Produkt Naturfärbige, zementfreie Reparatur- und Armierungsspachtel auf NHL-Basis für die Renovierung historischer Bauwerke und für den Denkmalschutz. Besonders als Armierungsschicht im System mit Baunit NHL Thermo für außen und innen. Körnung 0,6 mm.

Zusammensetzung Natürlich hydraulischer Kalk (NHL 3,5 lt. EN 459-1), Kalkhydrat, Kalksande, sowie Zusätze zur besseren Verarbeitung und Haftung. Frei von Portlandzement und hydrophoben Zusätzen.

Eigenschaften Mineralischer Spachtel- und Feinputzmörtel, leicht verarbeitbar, gute Wasserdampfdurchlässigkeit.

Anwendung Empfohlen als Armierungsschicht im System mit Baunit NHL Thermo, aber auch als Haftbrücke auf schlecht saugenden mineralischen Untergründen für nachfolgende Beschichtung mit Baunit NHL-Produkten oder auch als Feinputz mit Strukturierung.

Technische Daten

Mörtelgruppe:	CS I gemäß ÖNORM EN 998-1
Brandverhalten:	A1 (EN 13501-1)
Schichtdicke:	min. 3 mm
Druckfestigkeit nach 28 Tagen:	> 1.5 N/mm ²
Haftzugfestigkeit:	> 0.08 N/mm ²
μ-Wert:	ca. 10
Trockenrohdichte:	ca. 1250 kg/m ³
E-Modul:	ca. 1500 N/mm ²

	Sack 25 kg
Größtkorn	0.6 mm
Putzdicke	min. 3 mm
Verbrauch	ca. 3.6 kg/m ² /3mm Schichtdicke
Ergiebigkeit	ca. 7 m ² /Sack bei 3 mm Schichtdicke
Wasserbedarf	ca. 8 l/Sack

Lieferform Sack 25 kg, 1 Pal. = 56 Sack = 1.400 kg

Lagerung Trocken auf Holzrost 6 Monate foliiert lagerfähig.

Qualitätssicherung Eigenüberwachung durch unsere Werklabors gemäß ÖNORM EN 998-1.

Einstufung lt. Chemikaliengesetz Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baunit.com oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Untergrund Die Putzgrundprüfung hat nach den Richtlinien der ÖNORM B 3346 zu erfolgen. Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, nicht wasserabweisend, frei von Ausblühungen, tragfähig, und frei von losen Teilen sein.

Verarbeitung

Baumit NHL Multi in reines Wasser einstreuen, mit langsam drehendem Rührwerk mischen, ca. 5 Min. rasten lassen und nochmals aufrühren. Ein Anmischen im Zwangsmischer - Mischzeit mind. 2 Min. - ist ebenfalls möglich. Baumit NHL Multi kann auch mit allen gängigen Putzmaschinen verarbeitet werden.

Als Haftbrücke:

Aufgespachtelt: 1-2 mm Schichtdicke; Putzauftrag „frisch in frisch“;

Aufgezahnt: waagrecht mit Zahnspachtel; Putzauftrag nach ausreichender Ansteifzeit der Haftbrücke (ca. 1 – 3 Stunden, je nach Untergrund und Witterung).

Als Feinputz:

Mit rostfreier Traufel in einer Dicke von mind. 3 mm aufziehen und nach dem Ansteifen mit Schwamm Brett verreiben.

Als armierter Unterputz:

Baumit NHL Multi ca. 3-5 mm dick aufziehen, Baunit TextilglasGitter stoßüberlappend (mind. 10cm) mit einer Traufel in Baunit NHL Multi mittig einbetten. Die Gesamtschichtdicke soll min. 3mm und max. 5mm betragen.

Vor jeder weiteren Beschichtung ist eine Standzeit von mind. 5 Tagen einzuhalten.

Empfohlene Endbeschichtung/Systemaufbau:

Innen: Baunit BiokalkColor, Baunit KlimaColor

Außen: Baunit SilikatColor, Baunit BiokalkColor

Allgemeines und Hinweise

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über +5°C liegen. Auf gefrorenem Untergrund und/oder bei Frostgefahr darf Baunit NHL Multi nicht verarbeitet werden. Kein Frostschutzmittel zugeben. Frische Putzflächen vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Zu beachten sind auch die Verarbeitungsrichtlinien für Werkputzmörtel der österreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz in der jeweils letztgültigen Version. Für die Ebenflächigkeit ist die ÖNORM DIN 18202 anzuwenden.

Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die Trocknungszeit deutlich verlängern.

Von allen in diesem Datenblatt nicht beschriebenen Anwendungen wird abgeraten.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.