

Baunit PumpBeton 37



- **beste Fließeigenschaften**
- **pumpbarer Trockenbeton im Silo**
- **hochfest & frostbeständig**

Produkt	Werksgemischter Trockenbeton											
Zusammensetzung	Zement, Gesteinskörnungen, Zusätze.											
Eigenschaften	Baunit PumpBeton 37 ist frostbeständig bzw. hochbeständig gegen Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung. Witterungsunabhängig ohne Vorausplanung (auch für Kleinmengen) einsetzbar. Das Produkt zeichnet sich durch einen geringen Verdichtungsaufwand aus und erreicht Sichtbetonoberflächen ohne besonderen Aufwand.											
Anwendung	Baunit PumpBeton 37 ist ein Fließbeton zum Verfüllen von Schal- bzw. Betonkammersteinen (mit Kernbetonstärken von mind. 15 cm) und zum Ausgießen von konstruktiven Bauteilen. Nicht geeignet für die Herstellung von Mantelbetonwänden aus Mantelsteinen gemäß ÖNORM EN 15498 sowie Holzspan-Dämmplatten WS und Holzspan-Mehrschicht-Dämmplatten gemäß ÖNORM B 6022.											
Technische Daten	Festigkeitsklasse:	C30 /37 i.A. ÖNORM B 4710-1										
	Verarbeitungszeit:	max. 30 min										
	Fließmaß:	ca. 33 cm mit der 1,3 Liter-Dose										
	Trockenrohddichte:	ca. 2000 kg/m ³										
	Verarbeitungskonsistenz:	max. F59										
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Silo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Körnung</td><td>0 - 6 mm</td></tr><tr><td>Verbrauch</td><td>ca. 20 kg/m²/cm = 2.000 kg für 1m³ Frischbeton</td></tr><tr><td>Ergiebigkeit</td><td>ca. 500 l/to</td></tr><tr><td>Wasserbedarf</td><td>max. 135 l/to</td></tr></tbody></table>			Silo	Körnung	0 - 6 mm	Verbrauch	ca. 20 kg/m ² /cm = 2.000 kg für 1m ³ Frischbeton	Ergiebigkeit	ca. 500 l/to	Wasserbedarf	max. 135 l/to
	Silo											
Körnung	0 - 6 mm											
Verbrauch	ca. 20 kg/m ² /cm = 2.000 kg für 1m ³ Frischbeton											
Ergiebigkeit	ca. 500 l/to											
Wasserbedarf	max. 135 l/to											
Lieferform	Lose im Silo											
Lagerung	Trocken 6 Monate lagerfähig.											
Qualitätssicherung	Eigenüberwachung durch unsere Werkslabors.											
Einstufung lt. Chemikaliengesetz	Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baunit.com oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.											
Verarbeitung	Sämtliche Betonarbeiten sind sach- und fachgerecht entsprechend dem Stand der Technik auszuführen. Die am Silo angeflanschte Mischpumpe PFT Ferro 100 hat eine Misch- und Förderleistung von ca. 100 l/min. Vor dem Anfahren müssen die Förderschläuche mit Zementleim vorgeschlämmt werden. Bei Arbeitsunterbrechungen von mehr als 30 min. ist die Misch- und Pumpeinheit zu reinigen. Maximale Wasserzugabe und Verarbeitungszeit beachten. Es darf nur reines Wasser (Leitungswasser) verwendet werden.											

Allgemeines und Hinweise

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über +5 °C liegen. Auf gefrorenem Untergrund und/oder bei Frostgefahr darf Baunit PumpBeton 37 nicht verarbeitet werden. Ein Beimischen von Fremd- und Zusatzstoffen ist nicht zulässig.

Beim Einbau des Betons (Vorbereiten für das Betonieren, Förderung, Einbau mit Verdichtung, Verarbeitungszeit, Arbeitsfugen, Betonieren bei kühler und heißer Witterung, Nachbehandlung und Ausschalen) sind die Regeln der ÖBV-Richtlinie Trockenbeton bzw. der ÖNORM B 4710-1 zu beachten.

Der Pumpendruck der Mörtelpumpe darf im Dauerbetrieb keinesfalls 20 bar übersteigen. Schläuche und Mischpumpe sorgfältig waschen!

Für großflächige, dünnwandige bzw. dünn-schichtige Bauteile (z.B. Estrich, Unterlagsbeton, etc.) nicht geeignet.

Von allen in diesem Datenblatt nicht beschriebenen Anwendungen wird abgeraten.

Für Silobaustellen erforderliche Anschlüsse:

Strom:	380 Volt, 25 Ampere, träge abgesichert, Baustellenleitung Anschlussquerschnitt 4 mm
Schläuche:	Durchmesser mind. 50 mm
Wasser:	mindestens 3 bar, Anschluss ¾ Zoll
Zufahrt:	muss für Schwer-LKW befahrbar und ständig frei sein
Siloaufstellfläche:	mindestens 3 x 3 m, auf tragfähigem Boden

Maße und Gewichtsangaben unserer Silos und Aufstellfahrzeuge sind dem Siloblatt zu entnehmen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.