

Tiefbaumörtel Fuge GK 2



Produkt DURIMENT Tiefbaumörtel Fuge GK 2 (TM/Fuge/2) ist ein einkomponentiger, hydraulisch erhärtender, schwindkompensierter Trockenfertigmörtel für Verfugungsarbeiten mit erhöhter Frischmörtelstandfestigkeit.

Eigenschaften TM/Fuge/2 ist einfach zu verarbeiten, pumpbar und neigt nicht zum Entmischen. Spezielle Zusätze bewirken Frost- und Frosttaumittelbeständigkeit und eine leichte Expansion.

Anwendung TM/Fuge/2 wird für folgende Anwendungsgebiete empfohlen:
■ Fugenverfüllung, z.B. Natursteinmauern

Unser Technischer Vertrieb steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte gerne zur Verfügung.

Technische Daten	Form:	Pulver
	Farbe:	grau
	Brandverhalten:	A1
	Expositionsklasse:	XC4, XF4, XA1L (Sind nicht den Expositionsklassen gemäß ÖNORM B 4710-1 gleichzusetzen!)
	Verarbeitungszeit:	ca. 20 min.
	Druckfestigkeit nach 1 Tag:	ca. 8 N/mm ² (nach ÖNORM EN 196-1)
	Druckfestigkeit nach 7 Tagen:	ca. 30 N/mm ² (nach ÖNORM EN 196-1)
	Druckfestigkeit nach 28 Tagen:	ca. 40 N/mm ² (nach ÖNORM EN 196-1)
	Schüttgewicht:	ca. 1650 kg/m ³
	pH-Wert:	ca. 12
	Wassergefährdungsklasse:	1 (Selbsteinstufung gemäß VwVwS)

	Sack 25 kg
Größtkorn	2 mm Größtkorn
Wasserbedarf	ca. 17 M-%

Lieferform Sack 25 kg, 1 Pal. = 54 Sack = 1.350 kg / lose auf Anfrage

Lagerung 6 Monate ab Herstellungsdatum, trocken lagern

Qualitätssicherung EN ISO 9001:2008: Die Produkt- bzw. Qualitätskontrolle erfolgt im Labor des Herstellerwerks und garantiert eine gleichmäßige Zusammensetzung und konstante Eigenschaften.

Einstufung lt. Chemikaliengesetz Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Untergrundvorbereitung Vor dem Aufbringen von TM/Fuge/2 sollen die Fugenflanken frei von losen und lockeren Teilen, trennenden Substanzen sowie frei von Algen- und Moosbewuchs sein. Etwaige sonstige Verunreinigungen sind ebenfalls zu entfernen.

Verarbeitung

TM/Fuge/2 wird mit Trinkwasser maschinell knollenfrei angemischt und dadurch eingebrauchsfertiges Produkt. Für das Einbringen eignen sich die handelsüblichen Mörtelpumpen und Injiziergeräte.

Besondere Hinweise:

TM/Fuge/2 ist zwischen +5 °C und +30 °C (Luft-, Material- und Untergrundtemperatur) zu verarbeiten. Bei tiefen Temperaturen ist mit einer langsameren Festigkeitsentwicklung zu rechnen. Die Verarbeitung hat gemäß der gängigen Verarbeitungsrichtlinien zu erfolgen.

Materialbedarf: ca. 2 kg/l Mörtel

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.