



Baumit NHL SuperFino | Glätte

Vorteile

- zementfreie Glättspachtel
- auf NHL Putzsystemen
- glatte Oberfläche



Produkt

Zementfreie, naturfarbige Spachtelmasse auf NHL-Basis speziell für die Renovierung historischer Bauwerke und für den Denkmalschutz für die händische und maschinelle Verarbeitung zur Herstellung glatter Oberflächen für außen und innen. Körnung 0,1 mm.

Zusammensetzung

Natürlich hydraulischer Kalk (NHL 3,5 lt. EN 459-1), Kalksande minimale Zusätze an Zellulose zur einfacheren Verarbeitbarkeit. Frei von Portlandzement und hydrophoben Zusätzen.

Eigenschaften

Diffusionsoffen, leicht verarbeitbar, glatte Oberfläche, gute Wasserdampfaufnahme zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit für ein behagliches Raumklima.

Anwendung

Zur Herstellung glatter Oberflächen im Neubau und in historischen Gebäuden. Ökologisch und baubiologisch bestens geeignet.

Technische Daten

Produkt	
Brandverhalten:	A1
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0.08 \text{ N/mm}^2$
Klassifizierung:	GP - CS I nach ÖNORM EN 998-1
Trockenrohdichte:	ca. 1100 kg/m ³
μ -Wert:	ca. 10
Wärmeleitzahl:	0.330 W/mK Tabellenwert für P=50% nach EN 1745

Variante(n)	Sack 20 kg
Ergiebigkeit	ca. 6 m ² /Sack bei 3 mm Schichtdicke
Körnung	0.1 mm
Putzdicke	0.5 mm - 1 mm
Verbrauch	ca. 3.5 kg/m ² bei 3 mm Schichtdicke
Wasserbedarf	ca. 10 l/25kg

Lieferform

Sack 20 kg, 1 Pal. = 56 Sack = 1.120 kg

Lagerung

Trocken auf Holzrost 6 Monate foliert lagerfähig.

Qualitätssicherung

Eigenüberwachung durch unsere Werkslabor.

Einstufung lt. Chemikaliengesetz Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Untergrund Die Putzgrundprüfung hat nach den Richtlinien der ÖNORM B 3346 zu erfolgen. Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, nicht wasserabweisend, frei von Ausblühungen, tragfähig, und frei von losen Teilen sein. Nicht feste, absandende Untergründe mit Baumit SanovaPrimer verfestigen. Untergründe müssen vor Aufbringen von Baumit NHL SuperFino ausreichend vorgenässt werden, sonst besteht die Gefahr des Aufbrennens! Schlecht saugende, oder versinternde Untergründe müssen zuvor behandelt werden.

Verarbeitung Sauberes Wasser in einen reinen Kübel oder Mörteltrog vorlegen. Baumit NHL SuperFino einstreuen und 5 - 10 Minuten sumpfen lassen, mit geeignetem Rührwerk (z.B. Quirl) durchröhren bis eine knollenfreie, cremige Verarbeitungskonsistenz entsteht.

Händische Aufbringung:

Baumit NHL SuperFino mit der Stahltraufel aufbringen, abziehen und erhärten lassen (eventuell unter Materialbeigabe „zudrücken“) und nach gänzlicher Erhärtung (je nach Witterung und Untergrundsaugfähigkeit ab ca. 2 Stunden) mit Baumit NHL SuperFino in etwas dünnerer Konsistenz überziehen und feinste Oberfläche (Glätte) herstellen (nicht mit Wasser abglätten!).

Maschinelle Aufbringung:

Baumit NHL SuperFino mit geeigneter Fördereinrichtung (z. Bsp. Strobl Strobot 401 S, PFT Ritmo, PFT Swing, PFT N2, etc.) aufspritzen, mit der Stahltraufel abziehen und erhärten lassen (eventuell unter Materialbeigabe „zudrücken“) und nach gänzlicher Erhärtung (je nach Witterung und Untergrundsaugfähigkeit ab ca. 2 Stunden) mit Baumit NHL SuperFino in etwas dünnerer Konsistenz überziehen und feinste Oberfläche (Glätte) herstellen (nicht mit Wasser abglätten!).

Vor jeder weiteren Beschichtung ist eine Standzeit von mind. 5 Tagen einzuhalten, vor silikathältigen Anstrichen: ca. 4 Wochen.

Variante Fresko-Technik:

Baumit BiokalkColor oder Baumit Sumpfkalk werden auf die bereits druckfeste aber noch feuchte Putzoberfläche aufgebracht. Eine allenfalls gewünschte Farbbegebung, bzw. Abtönung muss mit kalkechten, alkalistabilen Pigmenten erfolgen. Eine etwaige Folgebeschichtung kann nach ca. 1 Woche auf der bereits durchgetrockneten Putzschicht durchgeführt werden (Secco-Technik).

Empfohlene Endbeschichtung:

Außen: Baumit Sanova Color, Baumit SilikonColor, Baumit SilikatColor, Baumit BiokalkColor bzw. Baumit HistoRenColor (im Bereich denkmalgeschützter und historischer Objekte).

Innen: Baumit BiokalkColor, Baumit KlimaColor.

Allgemeines und Hinweise Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über +5°C liegen. Auf gefrorenem Untergrund und/oder bei Frostgefahr darf Baumit NHL SuperFino nicht verarbeitet werden. Kein Frostschutzmittel zugeben. Eine zu rasche Austrocknung von Baumit NHL SuperFino ist ebenso zu verhindern. Schnelles Austrocknen fördert die Schwindrissneigung. In schlecht belüfteten Räumen ist für ausreichende Frischluftzufuhr zu sorgen. Von allen in diesem Datenblatt nicht beschriebenen Anwendungen wird abgeraten.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.