


# Baumit SockelDämmplatte XPS Evolution



- **Sockeldämmplatte XPS-R**
- **für die Sockeldämmung**
- **spannungsarm und feuchteresistent**

**Produkt** Dämmplatte aus Blockgeschäumten und extrudierten Polystyrolhartschaum für die Dämmung im erdberührten und Spritzwasserbereich. XPS-R gem. ÖNORM B 6000.

**Zusammensetzung** Extrudiertes Polystyrol

**Eigenschaften** Sockeldämmplatte aus XPS-R gem. ÖNORM EN 13164 mit gerader Kante und geprägter Oberfläche für den Spritzwasserbereich mit ausgezeichneten Wärmedämmeigenschaften, maßgenau und besonders spannungsarm. Frei von FCKW, HBCD, HFCKW bzw. HFKW, SVHC (bzw. < 0,1%).

**Anwendung** Als unterer Abschluss von Baumit WärmedämmverbundSystemen im Spritzwasser- und Perimeterbereich.

**Technische Daten**

Brandverhalten:	E (Euroklasse) gem. ÖNORM EN 13501-1
Designation-Code:	XPS-EN13164-T1-DS(TH)-CS(10/Y)200-DLT(2)5-WD(V)5-TR200-FTCD2
Produktart:	XPS-R gemäß ÖNORM B 6000
Rohdichte:	ca. 26 kg/m <sup>3</sup>
Wasseraufnahme kapillar:	0
Wasseraufnahme durch Diffusion:	WD(V)5 Vol.%
Wärmeleitfähigkeit:	0.038 W/mK

**Lieferform** Foliert im Paket. Plattenformat 100 x 60 cm.

Dicke [mm]	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Stück/Paket	5	4	4	3	3	2	2	2	2
m <sup>2</sup> /Paket	3,00	2,40	2,40	1,80	1,80	1,2	1,2	1,2	1,2

**Lagerung** Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, mechanischer Beschädigung und Verschmutzung schützen. Auf ebenem, trockenem Untergrund lagern (Lagerung auf z.B. Paletten unter Dach oder mit hellen Folien abgedeckt).

**Qualitätssicherung** Fremdüberwachung der Produktionswerke

**Verarbeitung** **Die Verarbeitung der Baumit Sockeldämmplatten erfolgt nach letztgültiger Baumit Verarbeitungsrichtlinie WDVS.** Ergänzend ist folgendes zu beachten:

**Kleberauftrag:** Der Kleberauftrag erfolgt mittels der Randwulst-Punkt-Methode. Bei ausreichendem ebenem Untergrund ist auch ein vollflächiges Verkleben durch Kleberauftrag mittels Zahnpachtel möglich.

**Dämmplattenverlegung:** Baumit Sockeldämmplatten werden als unterer Abschluss von Baumit WDVS in Plattenhöhe verlegt. Erforderlichenfalls können die Dämmplatten auch stehend verlegt werden.

**Zusätzliche mechanische Befestigung:** Baumit Sockeldämmplatten sind ab einer Höhe von 30 cm über Geländeoberkante (Bauwerksabdichtung!) immer zusätzlich zu verdübeln (die Verdübelung der Dämmplatten erfolgt bereits vor Abbinden/Aushärten des Klebers. Die Verwendung von Schraubdübeln wird daher empfohlen.).

**Baumit PowerFlex ist nicht als Unterputz auf Baumit Sockeldämmplatten geeignet!**

**Geeignete Klebe- und Unterputzmörtel:** siehe Baumit Verarbeitungsrichtlinie WDVS.

**Allgemeines und  
Hinweise**

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorgangs mind. +5 °C betragen. Fassade vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind schützen (z.B. mittels Fassadenschutznetz). Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die Trocknungszeit deutlich verlängern.

Von allen in diesem Datenblatt nicht beschriebenen Anwendungen wird abgeraten.

---

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.