



## Baumit AntiSulfat

Vodena otopina za hemijsko tretiranje štetnih soli.



- Za hemijsko tretiranje soli
- Prethodna obrada podloga opterećenih solju
- Prije Baumit sistema sanacijskih maltera

**Proizvod** Vodena otopina za hemijsko tretiranje soli, sulfata i hlorida.

**Sastav** Voda, barijum fosfat.

**Svojstva** Baumit AntiSulfat pretvara lako rastvorljive soli, koje se stoga mogu transportovati sa vlagom, u slabo rastvorljiva jedinjenja. Oni se talože u zidu bez štetnih učinaka.

**Primjena** Za hemijsko tretiranje soli kod sanacije zidova, prije svega protiv slufata i hlorida, ali i kao predtretman kod iscvjetavanja soli kod malterisanja novih objekata.

**Tehnički podaci** Boja: zelena  
Gustoća: cca. 1.04 kg/dm<sup>3</sup>

Potrošnja	
Izdašnost	cca. 6 - 10 m <sup>2</sup> /5 kg kanister

**Oblik isporuke** Kanister: 5 kg, 1Pal.= 90 kanistera= 450 kg

**Skladištenje** 2 godine na suhom, hladnom mjestu u zatvorenom pakovanju bez opasnosti od smrzavanja.

**Kontrola kvaliteta** Vlastiti nadzor od strane naših tvorničkih laboratorija.

**Klasifikacija prema zakonu o hemikalijama** Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama možete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici [www.baumit.com](http://www.baumit.com) ili ga zatražite u Baumitu.

**Obrada** Postojeći malter koji sadrži soli odstraniti do oko 1m iznad vidljivih oštećenja solima i izgrevati fuge do dubine od min. 2 cm. Podlogu tretirati sa Baumit AntiSulfat-om špricanje, premazivanjem ili poljevanjem, u jednom ili više radnih koraka. Najranije 1 dan nakon nanošenja Baumit AntiSulfat-a možete početi sa nanošenjem Baumit SanovaVorspriter-a. Nakon odgovarajućeg vremena sušenja dovršiti malterisanje sa Baumit Sanova malterima.

**Upute i opće napomene** Temperatura zraka, materijala i podloge mora za vrijeme obrade i sušenja biti iznad +3 °C. Prilikom obrade moraju se poštovati uobičajene mjere zaštite (zaštitne rukavice) za otopine.

Naše pisane i usmene tehničke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrška kupcu / izvođaču, temelje se na našem iskustvu i odgovaraju trenutnim naučnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o prodaji. Stoga ne oslobađaju kupca samostalne provjere deklarisanih svojstava i predviđene primjene proizvoda.