

Baumacol FlexTop

Visoko fleksibilno tankoslojno ljepilo



- **Najviša izdržljivost na terasama**
- **Vezivanje na stare pločice**
- **Smanjeno klizanje**

| | | |
|------------------------|---|-------------|
| Proizvod | Visoko fleksibilno, vještačkim smolama obogaćeno tankoslojno ljepilo, otporno na vodu i mraz, hidrauličko vezujuće sa produženim otvorenim vremenom i povećanom izdržljivošću, C2TE S1 prema EN 12004. | |
| Sastav | Pijesak, cement organsko vezivo kao i dodaci za bolju obradu i prionjivost. | |
| Svojstva | <ul style="list-style-type: none">■ Visoko fleksibilno (S1)■ Za slabo upijajuće podloge i obloge■ Pogodno za podno grijanje | |
| Primjena | Za polaganje zidnih i podnih keramičkih pločica svih tipova i formata, mozaika, finih kamenih pločica i prirodnog kamena za vanjsku i unutrašnju primjenu. Pogodan za primjenu kod povećanih termičkih i statičkih opterećenja. | |
| Tehnički podaci | Otvoreno vrijeme: | cca. 30 min |
| | Vrijeme čekanja: | cca. 5 min |
| | Max. debljina sloja: | 5 mm |
| | Vrijeme upotrebljivosti: | cca. 4 h |
| | Prohodnost: | cca. 24 h |

| | Baumacol FlexTop |
|------------------------|---|
| Potrošnja | cca. 3 - 5 kg/m ² zavisno od vrste pločica |
| Potrebna količina vode | cca. 7 l/25 kg |



| | |
|--|--|
| Oblik isporuke | Vreća 25 kg, paleta 48 vreća 1200 kg |
| Skladištenje | 12 mjeseci na suhom mjestu na drvenim paletama u foliji |
| Kontrola kvaliteta | Vlastiti nadzor od strane naših tvorničkih laboratorija. |
| Klasifikacija prema zakonu o hemikalijama | Detaljnju klasifikaciju po zakonu o hemikalijama možete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.com ili ga zatražite u Baumitu. |

| | |
|------------------------------|---|
| Podloga | <p>Podloga mora biti tvrda, čvrsta, nesmrznuta, bez prašine, masnoće i bez ulja.</p> <p>Pogodno na:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ beton ■ cementni i anhidritni estih ■ cementni i gipsani malteri ■ gipskartonske ploče ■ ostale mineralne podloge ■ specijalno za terase, fasade i podno grijanje <p>Nije pogodno na:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ drvo ■ metal ■ plastiku |
| Priprema podloge | <p>Očistiti i otkloniti prašinu, grundirati odgovarajućim predpremazom (grundom):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ upojne podloge – Baunit Grund ■ neupojne podloge – Baunit SuperGrund |
| Obrada | <p>Preporučeni alati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Spororotirajuća elektr. mješalica, zupčasta gladiica, lopatica, spužva ■ Zupčasta gladilica 3 x 3 mm – mozaik ■ Zupčasta gladilica 6 x 6 mm – pločice sa glatkom zadnjom stranom ■ Zupčasta gladilica 10 x 10 mm – pločice kod kojih zadnja strana sa profilom <p>Priprema proizvoda: Sadržaj vreće usuti u odgovarajuću količinu čiste vode i miješati ca.3 min sa čistom spororotirajućom mješalicom. Nakon ca. 5 min još jednom kratko izmješati.</p> <p>Primjena: Baumacol FlexTop ravnomjerno nanijeti na podlogu sa odgovarajućom zupčastom gladilicom u ravnomjernoj debljini sloja (gladilicu pri raspoređivanju ljepila držati pod uglom od 45°). Obrađivati isključivo svježe ljepilo, eventualne ostatke ljepila odstraniti mokrom spužvom. Za polaganje bez praznina primjeniti kombinovani način ugradnje (Floating – Battering). Osim nanošenja ljepila na podlogu ljepilo se nanosi i na zadnju stranu pločice.</p> <p>Njegovanje: Svježe ugrađene površine moraju biti zaštićene od mehaničkih i toplotnih naprezanja ca.48 sati (postavljene pločice u tom vremenu se ne smiju opterećivati).</p> |
| Upute i opće napomene | <p>Pridržavajte se standarda, smjernica i tehničkih podataka o podlozi i materijalu koji ugrađujete. Ne obrađivati na temperaturama nižim od +5 ° C, po kiši, direktnom izloženosti sunčevim zrakama, jakom vjetru ili propuhu. Zaštiti do potpunog očvršćavanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Visoka vlažnost zraka i niske temperature produžavaju vrijeme sušenja. ■ Nemojte dodavati nikakve aditive! ■ Nemojte vlažiti podlogu i materijal za ugradnju. ■ Dato vrijeme polaganja mora se poštovati – nakon prekoračenja ovog vremena i sušenja sloj ljepila odstraniti sa podloge. |

Naše pisane i usmene tehničke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrška kupcu / izvođaču, temelje se na našem iskustvu i odgovaraju trenutnim naučnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o prodaji. Stoga ne oslobađaju kupca samostalno provjere deklariranih svojstava i predviđene primjene proizvoda.