



Baunit Baumacol FlexTop White

Visokofleksibilno ljepilo za keramiku



Prednosti

- Za svijetle obloge
- Visoko fleksibilno (S1)
- Pogodno za podno grijanje

Proizvod

Bijeli, visoko fleksibilni, vještačkim smolama obogaćen tankoslojni mort za ljepljenje, otporan na vodu i mraz, hidrauličko vezujući sa produženim otvorenim vremenom i povećanom izdržljivošću, C2TE S1 prema EN 12004.

Sastav

Pijesak, bijeli cement, organsko vezivo kao i dodaci za bolju obradu i prionjivost.

Svojstva

Za svijetle keramičke obloge, visoko fleksibilno (S1), pogodno za podno grijanje.

Primjena

Za polaganje zidnih i podnih keramičkih pločica svih tipova i formata, mozaika, finih kamenih pločica i prirodnog kamena za vanjsku i unutrašnju primjenu. Pogodan za primjenu kod povećanih termičkih i statičkih opterećenja.

Tehnički podaci

Proizvod	
Prohodnost:	cca. 24 h
Max. debljina sloja:	5 mm
Otvoreno vrijeme:	cca. 30 min.
Vrijeme čekanja:	cca. 5 min.
Vrijeme upotrebljivosti:	cca. 30 min.

Varijanta(e)	Baumacol FlexTop White
Potrošnja	cca. 3 kg/m ² - 5 kg/m ² zavisno od vrste pločica
Potrebna količina vode	cca. 7 l/25kg



Oblik isporuke

Vreća 25 kg, paleta 48 vreća 1200 kg

Skladištenje

12 mjeseci na suhom mjestu na drvenim paletama u foliji.

Kontrola kvaliteta

Vlastiti nadzor od strane naših tvorničkih laboratorija.

Klasifikacija prema zakonu o hemikalijama Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama možete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.com ili ga zatražite u Baumitu.

Podloga Podloga mora biti tvrda, čvrsta, nesmrznuta, bez prašine, masnoće i bez ulja.

Pogodno na:

- beton
- cementni i anhidritni estih
- cementni i gipsani malteri
- gipskartonske ploče
- ostale mineralne podloge
- specijalno za terase, fasade i podno grijanje

Nije pogodno na:

- drvo
- metal
- plastika

Priprema podloge Očistiti i otkloniti prašinu, grundirati odgovarajućim predpremazom (grundom):

- upojne podloge - Baumit Grund
- neupojne podloge - Baumit SuperGrund

Obrada Preporučeni alati:

- Spororotirajuća elektr. mješalica, zupčasta gladilica, lopatica, spužva
- Zupčasta gladilica 3 x 3 mm - mozaik
- Zupčasta gladilica 6 x 6 mm - pločice sa glatkom zadnjom stranom
- Zupčasta gladilica 10 x 10 mm - pločice kod kojih je zadnja strana sa profilom

Priprema proizvoda:

Sadržaj vreće usuti u odgovarajuću količinu čiste vode i miješati ca.3 min sa čistom spororotirajućom mješalicom. Nakon ca. 5 min još jednom kratko izmješati.

Primjena:

Baumacol FlexTop White ravnomjerno nanijeti na podlogu sa odgovarajućom zupčastom gladilicom u ravnomjernoj debljini sloja (gladilicu pri raspoređivanju ljepljivosti držati pod uglom od 45°). Obrađivati isključivo svježe ljepljivo, eventualne ostatke ljepljivosti odstraniti mokrom spužvom. Za polaganje bez praznina primjeniti kombinovani način ugradnje (Floating - Buttering). Osim nanošenja ljepljivosti na podlogu ljepljivo se nanosi i na zadnju stranu pločice.

Njegovanje:

Svježe ugrađene površine moraju biti zaštićene od mehaničkih i toplotnih naprezanja ca.48 sati (postavljene pločice u tom vremenu se ne smiju opterećivati).

Upute i opće napomene Pridržavajte se standarda, smjernica i tehničkih podataka o podlozi i materijalu koji ugrađujete.

Ne obrađivati na temperaturama nižim od +5 °C, po kiši, direktnom izloženosti sunčevim zrakama, jakom vjetru ili propuhu. Zaštititi do potpunog očvršćavanja.

- Visoka vlažnost zraka i niske temperature produžavaju vrijeme sušenja
- Nemojte dodavati nikakve aditive!
- Nemojte vlažiti podlogu i materijal za ugradnju.
- Dato vrijeme polaganja mora se poštovati - nakon prekoračenja ovog vremena i sušenja sloj ljepljivosti odstraniti sa podloge.

Naše pisane i usmene tehničke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrška kupcu / izvođaču, temelje se na našem iskustvu i odgovaraju trenutnim naučnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o prodaji. Stoga ne oslobađaju kupca samostalnoj provjeri deklariranih svojstava i predviđene primjene proizvoda.