

# Baumacol FlexTreme

## Izuzetno fleksibilno ljepilo za keramiku velikog formata



- **Izuzetno fleksibilno (S2)**
- **Posebno prikladno za pločice velikih formata**
- **Za podloge sa visokim toplinskim opterećenjima**

<b>Proizvod</b>	Visokofleksibilno Tankoslojno ljepilo ojačano umjetnim smolama sa produženim otvorenim vremenom i povećanom stabilnošću, C2TE S2, u skladu sa EN12004. Otporno na vodu i mraz, hidraulički vezano.	
<b>Sastav</b>	Pijesak, cement i organska veziva kao i aditivi za bolju obradu i prijanjanje.	
<b>Svojstva</b>	Može apsorbirati i smanjiti nastanak toplinskih i mehaničkih naprezanja. Iznimno fleksibilno i otporno za posebno zahtjevna područja primjene vani i unutra.	
<b>Primjena</b>	Za polaganje svih vrsta keramičkih, zidnih i podnih pločica u različitim formatima uključujući i Giga formate, mozaik, finih kamenih pločica i prirodnog kamena za unutrašnje i vanjske prostore. Posebno prikladno za pločice od finog kamena velikog formata s vrlo niskom vodoupojnošću, kao i za očekivana povećana toplinska i statička opterećenja kako bi se smanjilo nastajanje naprezanja, na vanjskim površinama i fasadama.	
<b>Tehnički podaci</b>	Prohodnost:	od 24 h
	Klasifikacija:	C2TE S2
	Max. debljina sloja:	10 mm
	Norma:	EN12004
	Otvoreno vrijeme:	≤ 30 min.
	Kategorija kvaliteta:	Professional
	Vrijeme čekanja:	cca. 5 min.
	Vrijeme upotrebljivosti:	cca. 4 h

	Baumacol FlexTreme
Potrošnja	cca. 3 kg/m <sup>2</sup> - 5 kg/m <sup>2</sup> ovisno o podlozi, vrsti i formatu pločica
Potrebna količina vode	cca. 5.5 l/vreća



<b>Oblik isporuke</b>	Vreća – 20 kg; 56 vreća na paleti = 1.120 kg
<b>Skladištenje</b>	12 mjeseci na suhom mjestu na drvenim paletama u foliji.
<b>Kontrola kvaliteta</b>	Vlastiti nadzor od strane naših tvorničkih laboratorija.
<b>Klasifikacija prema zakonu o hemikalijama</b>	Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama možete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a> ili ga zatražite u Baumitu.

<b>Podloga</b>	<p>Podloga mora biti tvrda, čvrsta, bez mraza i bez ostataka prašine, masti i ulja.</p> <p>Prikladno za:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Beton</li><li>■ Cementne i anhidritne estrihe</li><li>■ Cementne, krečno-cementne i gipsane maltere</li><li>■ Gips-kartonske ploče</li><li>■ Hidroizolacijske premaze</li><li>■ Ostale mineralne podloge</li><li>■ Posebno prikladno za terase, fasade, podno grijanje</li></ul> <p>Nije prikladno za:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Drvo</li><li>■ Metal</li><li>■ Plastiku</li></ul>
<b>Priprema podloge</b>	<p>Očistiti i ukloniti prašinu, nanijeti odgovarajući temeljnim predpremaz:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Upojne podloge –BaumitGrund</li><li>■ Ne upojne podloge –BaumitSuperPrimer</li></ul>
<b>Obrada</b>	<p><b>Preporučeni alat:</b> Sporohodna ručna mješalica, odgovarajući zupčasti gleter, zidarska lopatica</p> <p><b>Priprema proizvoda:</b> Usipatisadržaj vreće u odgovarajuću količinu čiste vode temelješati oko 3min pomoću čiste,sporohodne ručne mješalice do nastanka homogenemase.Nakon 5min. ponovo kratko promiješati.</p> <p><b>Primjena:</b> Baumacol FlexTreme nanijeti u ujednačenoj debljini nanosa s odgovarajućim zupčastim gletrom na podlogu(gleter kod nanošenjaljepila držati pod uglom od 45°). Ugrađivati isključivo svježe zamiješano ljepilo, moguće ostatke ljepila ukloniti mokrom spužvom. Vani i kod lijepljenja velikih formata pločica te kod površina s većim toplinskim i statičkim opterećenjem preporučuje se koristiti kombinovani postupak lijepljenja pločica gdje je osim na podlogu, potrebno nanijeti ljepilo i na poledinu pločice.</p> <p><b>Naknadna obrada:</b> Površine na koje je svježe postavljena keramika moraju biti zaštićene od mehaničkih i toplinskih naprezanja oko 24 sata (za to vrijeme se ne smije hodati po položenim pločicama niti ih opterećivati).</p>
<b>Upute i opće napomene</b>	<p>Obratiti pozornost na norme, smjernice i tehničke informacije vezane za podlogu i materijal koji se postavlja. Ne ugrađivati na temperaturama ispod +5 °C i kiši, štiti od direktnog uticaja sunca, jakog vjetra ili propuha. Zaštitite dok se potpuno ne osuši.</p>

---

Naše pisane i usmene tehničke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrška kupcu / izvođaču, temelje se na našem iskustvu i odgovaraju trenutnim naučnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o prodaji. Stoga ne oslobađaju kupca samostalne provjere deklariranih svojstava i predviđene primjene proizvoda.