



Baunit Baumacol Proof

Disperzivna hidroizolacija



Prednosti

- Trajno elastična
- Bez pukotina i šavova
- Bez otapala

Proizvod

Jednokomponentna, vodonepropusna, zaptivna masa, bez otapala, trajno elastična, bez šavova i pukotina.

Sastav

Vodenasta poliakrilatna disperzija, bez otapala.

Svojstva

Baumacol Proof je jednokomponentna, za upotrebu gotva zaptivna masa. Može se nanonostii valjkom ili gladilicom.

Primjena

Pogodna je za primjenu samo u zatvorenom prostoru, za zaptivanje, bez pukotina, odvoda za vodu direktno ispod keramičkih obloga u tuš kabinama, tuševima, kupatilima.

Tehnički podaci

| Proizvod | |
|------------------|---|
| Vrijeme sušenja: | cca. 24 h |
| Varijanta(e) | Baumacol Proof 7 kg |
| Izdašnost | cca. 4.7 m ² /kanta kod debljine nanosa 1 mm |
| Potrošnja | cca. 1.5 kg/m ² /mm |

Oblik isporuke

7 kg kanta, 1 paleta = 85 kanti = 595 kg

Skladištenje

12 meseci na suhom mjestu na drvenim paletama u foliji, zaštićeno od sunčevih zraka i smrzavanja.

Kontrola kvaliteta

Vlastiti nadzor od strane naših tvorničkih laboratorija.

Klasifikacija prema zakonu o hemikalijama

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama možete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baunit.com ili ga zatražite u Baunitu.

- Podloga** Podloga mora biti suha, nesmrznuta, čvrsta, nosiva, stabilne forme, bez prašine, prljavštine, ulja, masnoće, sredstava za odvajanje, i bez labavih dijelova i mora odgovarati aktuelnim važećim normama.
- Odgovarajuće podloge:**
- Beton
 - Porenbeton,
 - Gotovi malteri na cementnoj bazi
 - Gipsani građevinski materijali
 - Tvrde pjenaste ploče
 - Polyester
 - Pločice
- Neodgovarajuće podloge:**
- Nije pogodan za vodu pod pritiskom kao npr. Bazeni i u vanjskim područjima (terase, balkoni).
- Priprema podloge** Kod osjetljivih podloga je potrebna odgovarajuća priprema podloge grundiranjem. Provjeriti da li podloga spremna za polaganje.
- Obrada** Materijal nanijeti direktno iz pakovanja pomoću odgovarajućeg alata u dva nezavisna radna koraka, bez prekida, po cijeloj površini u jednakoj debljini sloja. Između pojedinačnih radnih koraka prethodni sloj mora biti odgovarajuće osušen. Kod spoja zida i poda koristiti Baumacol Strap. Puna opteretivost površine nakon 8 dana.
- Upute i opće napomene** Kada je u pitanju podloga pridržavati se normi, smjernica, i prospekata! Ne obrađivati na temperaturama nižoj od + 5°C. Visoka vlažnost zraka i niske temperature produžavaju, a više temperature ubrzavaju vezivanje i protvrđivanje! Ne dodavati druge materijale!

Naše pisane i usmene tehničke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrška kupcu / izvođaču, temelje se na našem iskustvu i odgovaranju trenutnim naučnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o prodaji. Stoga ne oslobađaju kupca samostalne provjere deklariranih svojstava i predviđene primjene proizvoda.