



Baunit Baumacol Protect 2K Elastic

Dvokomponentna elastična hidroizolacija



- Prednosti**
- **Vodonepropusna**
 - **Paropropusna**
 - **Visoke elastičnosti i premoščavanja pukotina**

Proizvod Hidraulično protvrđavajuća, vodonepropusna, ali ipak paropropusna, visoko fleksibilna, dvokomponentna zaptivna masa, na mraz otporna, sa svojstvom da premoščava pukotine, za izradu zaptivnog sloja bez spojeva i fuga, ispod pločica i keramičkih obloga.

Sastav Hidraulično vezivo, mineralna punila, dodaci.

Svojstva Dobre obradivosti, premoščava pukotine, paropropusna

Primjena U unutrašnjim prostorima, kao i na balkonima i terasama.

Tehnički podaci

Proizvod	
Norma:	EN 14891:2012
Vrijeme sušenja:	cca. 72 h
Vrijeme obrade:	cca. 1 h

Varijanta(e)	Baumacol Protect 2K Elastic 28 kg
Izdašnost	cca. 7 m ² /pakovanje - 9 m ² /pakovanje
Potrošnja	cca. 3 kg/m ² - 4 kg/m ² za dva sloja, nanos četkom

Oblik isporuke Set 28 kg (vreća 20 kg, kanister 8 kg)

Skladištenje 12 meseci na suhom mjestu na drvenim paletama u foliji, zaštićeno od sunčevih zraka i smrzavanja.

Kontrola kvaliteta Vlastiti nadzor od strane naših tvorničkih laboratorija.

Klasifikacija prema zakonu o hemikalijama Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama možete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baunit.com ili ga zatražite u Baunitu.

Podloga

Podloga mora biti čista, suha, nesmrznuta, otprašena, bez iscvjetavanja, nosiva, i bez ostataka oplatnog ulja kao i labavih dijelova. Jako upojne podloge moraju se obraditi sa Baunit Grundom, a neupojne se moraju pripremiti sa Baunit Super Grundom.

Pogodne podloge:

- Krečno/cementni i cementni malteri
- Beton i druge mineralne podloge
- Porobeton
- Gipsani građevinski materijali
- Čvrste pjenaste ploče
- Pločice

Obrada

Tečnu komponentu B sipati u čistu posudu, praškastu komponentu A dodati i dobro izmiješati, dok ne postane homogena masa bez grudvica. Pravilno izmješanu masu nanijeti, pomoću glatke gladilice, u ravnomjernoj debljini sloja po cijeloj površini. U područjima spoja zida i poda treba postaviti Baunit Strap zaptivnu traku. Zaptivni slojevi se izvode u dva nezavisna radna koraka.

Upute i opće napomene

Pridržavati se normi, smjernica i tehničkih listova kada je u pitanju podloga!

Ne ugrađivati na temperaturama nižim od + 5°C! Visoka vlažnost vazduha i niske temperature produžavaju, a visoke temperature ubrzavaju vrijeme vezivanja i protvrđivanja! Ne dodavati druge materijale! Alat i mašine odmah nakon upotrebe temeljito oprati vodom.

Naše pisane i usmene tehničke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrška kupcu / izvođaču, temelje se na našem iskustvu i odgovaraju trenutnim naučnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o prodaji. Stoga ne oslobađaju kupca samostalne provjere deklariranih svojstava i predviđene primjene proizvoda.