

Baunit DuoContact

Mort za zaglađivanje i armiranje



- Paropropusno ljepilo i masa za zaglađivanje
- Otporno na nepovoljne vremenske utjecaje
- Jednostavno za obradu

| | |
|------------------------|--|
| Proizvod | Praškasti mort na bazi cementa, ljepilo, masa za zaglađivanje. Ispitan prema ÖNORM EN 998-1. |
| Sastav | Cement, pijesak, dodaci. |
| Svojstva | Paropropusni, lako obradivi praškasti mort, ljepilo, masa za zaglađivanje i armiranje za vanjsku i unutrašnju primjenu. |
| Primjena | Mort za lijepljenje izolacionih ploča, takođe prikladan i kao masa za zaglađivanje i polaganje mrežice StarTex, i izjednačavanje neravnina na mineralnim malterskim podlogama. |
| Tehnički podaci | Suha nasipna gustoća: cca. 1580 kg/m ³ |

| | |
|------------------------|--|
| Potrošnja | |
| Potrošnja | cca. 3.5 kg/m ² - 4.5 kg/m ² armiranje |
| Potrebna količina vode | cca. 5 l/25kg - 6 l/25kg |

| | |
|------------------------------|--|
| Skladištenje | 12 mjeseci na suhom mjestu na drvenim paletama u foliji. |
| Podloga | Ispitivanje podloge treba provesti prema smjernicama norme ÖNORM B 3346. Podloga mora biti čista, suha, bez smrzavanja, otprašena, ne smije biti vodoodbojna, bez iscjetavanja, nosiva i bez otpadajućih dijelova. |
| Obrada | <p>Baunit DuoContact sipati u čistu vodu (oko 5-6 l vode/vreća), izmješati spororotirajućom miješalicom ili u protočnoj miješalici uz dodavanje iste količine vode; ostaviti da miruje oko 5 minuta i ponovno promješati.</p> <p>Vrijeme obrade: oko 1,5 sat.</p> <p>Ljepljenje ploča za termoizolaciju:</p> <p>Ljepilo se nanosi metodom nanošenja rubno-tačkasto. Količinu ljepila odabrati tako da se napravi kontaktna površina s podlogom od minimalno 40% uz uzimanje u obzir tolerancije podloge i debljine sloja ljepila (oko 1 do 2 cm). Na sve rubove termoizolacione ploče nanijeti traku širine oko 5 cm, a na sredinu ploče nanijeti tri tačke ljepila veličine dlana. Neravnine do 10 mm mogu se izravnati ljepilom.</p> <p>Prije postavljanja pričvrsnica pričekati sušenje od najmanje 24 h.</p> <p>Armiranje površine:</p> <p>Nakon vezivanja ljepila izolacione ploče obrusiti i očistiti. Zatim nanijeti Baunit DuoContact nehrđajućom nazubljenom gladilicom (veličina zuba 10 mm). U svježi mort utopimo mrežicu Baunit StarTex u, po mogućnosti, neprekinutim trakama bez nabora sa minimalno 10 cm preklapanja. Mrežicu StarTex prekriti sa minimalno 1 mm (na području preklapanja minimalno 0,5 mm; maksimalno 3 mm) ljepila Baunit DuoContact. Položenu mrežicu prevući ljepilom metodom „mokro na mokro“. Izbjegavati pretjerano zaglađivanje površine.</p> <p>Nastale tragove od zaglađivanja odstraniti nakon sušenja.</p> <p>Kao masa za izjednačavanje neravnina na podlogama od mineralnog maltera:</p> <p>Na podlogama od mineralnog maltera materijal treba razvući nehrđajućom gladilicom na debljinu od minimalno 3 mm i nakon stvrdnjavanja sastrugati i zaribati; preporučuje se armiranje pomoću mrežice Baunit StarTex.</p> |
| Upute i opće napomene | Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade i vezivanja mora biti iznad +5 ° C. Smije se upotrebljavati samo čista voda (iz vodovoda). Ne smiju se dodavati drugi proizvodi (npr. sredstvo protiv smrzavanja). Kod upotrebe kao masa za izjednačavanje: Prije svakog novog sloja treba se pridržavati vremena sušenja od 7 dana |

Naše pisane i usmene tehničke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrška kupcu / izvođaču, temelje se na našem iskustvu i odgovaraju trenutnim naučnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o prodaji. Stoga ne oslobađaju kupca samostalne provjere deklariranih svojstava i predviđene primjene proizvoda.