



Baumit MPI 25 Fine

Cementni malter fine granulacije za unutra



- **Fine površine**
- **Za ugodnu stambenu klimu**
- **Dobre obradivosti**

Proizvod

Tvornički pripremljen krečno-cementni suhi gotovi malter za mašinsku i ručnu obradu u unutrašnjim prostorima.

Sastav

Krečni hidrat, cement, pjesak za maltere, dodaci.

Svojstva

Difuzno otvoreni, površine gotove za bojenje, dobre paroupojnosti za regulisanje valažnosti zraka, za ugodnu stambenu klimu.

Primjena

Mašinski malter sa zaribanom površinom za sve unutrašnje prostorije, uključujući mokre čvorove (grupa opterećenja vlagom: W5), pripremu podloge za polaganje keramike izvesti prema ÖNORM B 2207, pogodan za zidno grijanje.

Tehnički podaci

Otpornost na požar:	A1
Čvrstoća na pritisak nakon 28 dana:	> 1.5 N/mm ²
Max. debljina sloja:	25 mm u jednom radnom koraku
Suha nasipna gustoća:	cca. 1650 kg/m ³
μ-vrijednost:	cca. 15
Koefficijent toplotne provodljivosti:	cca. 0.500 W/mK

	MPI 25 Fine 30 kg	MPI 25 Fine silo
Izdašnost	cca. 2.1 m ² /vreća za 1 cm debljine maltera	
Debljina maltera	min. 10 mm na zidu	min. 10 mm na zidu
Debljina maltera	min. 8 mm na stropu	min. 8 mm na stropu
Debljina maltera	max. 25 mm u jednom radnom koraku	max. 25 mm u jednom radnom koraku
Potrošnja	cca. 14 kg/m ² za 1 cm debljine maltera	cca. 14 kg/m ² za 1 cm debljine maltera
Potrebna količina vode	cca. 8 l/vreća	

Oblik isporuke

Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.440 kg
Silos

Skladištenje

12 mjeseci na suhom mjestu na drvenim paletama u foliji.

Kontrola kvaliteta

Vlastiti nadzor od strane naših tvorničkih laboratorija.

Klasifikacija prema zakonu o hemikalijama

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama možete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.com ili ga zatražite u Baumitu.

Podloga

Ispitivanje podloge za malterisanje mora se provesti u skladu sa smjernicama norme ÖNORM B 3346. Podloga mora biti čista, suha, nesmrznuta, otprašena, ne smije biti vodooodbojna, bez iscvjetavanja, nosiva i bez labavih dijelova.

Priprema podloge

Navedene napomene odnose se na zidove izrađene u skladu sa važećim normama te zahtijevaju popunjene fuge (ukoliko je potrebno fuge treba zapuniti u odvojenom radnom koraku).

Pečena cigla (šupljikava cigla/cigla normalnog formata):

Kod jako upojnih podloga a posebno pri visokim temperaturama obrade preporučuje se podlogu prethodno naprskati istim materijalom nešto rijeđe podešene konzistencije, pa tek nakon toga „svježe na svježe“ nanjeti materijal normalne knsistencije na podlogu u ispravnoj debljini maltera.

Porobeton (plinobeton):

Prethodno dobro navlažiti podlogu.

Beton (upojni):

Baumit SuperPrimer (korsiti samo kod mašinskog nanošenja maltera) ili vezivni most od Baumit StarContact-a ili ProContact-a.

Zaglađeno: 1-2 mm debljina sloja; nanošenje maltera „svježe na svježe“;

Nazubljeno: vodoravno zupčastom gladilicom 3 – 5 mm; Nanošenje maltera nakon dovoljnog protvrdnjavanja vezivnog mosta (ca. 2-3 sata).

Izolacione ploče od iverice sa ili bez integrisane termoizolacije:

Prethodna obrada podloge nije potrebna.

Cementom vezana opeka s laganim ili normalnim dodacima i cementno vezana opeka s integriranim termoizolacijom:

Prethodna obrada podloge nije potrebna.

Izolacione ploče od iverice, jednoslojne:

Prethodna obrada podloge nije potrebna.

Dodatne mjere: zaglađena Baumit StarTex

Izolacione ploče od iverice, višeslojne:

Baumit Spritz arimirano¹⁾,

Sušenje 21 dan.

Potrošnja: ca. 20 kg/m²

Dodatne mjere: armiranje mrežicom Baumit StarTex

Izolacione ploče od drvene vune, jednoslojne i višeslojne:

Baumit Spritz arimirano¹⁾,

Sušenje 21 dan.

Potrošnja: ca. 20 kg/m²

(ili: armiranje mrežicom Baumit StarTex polaganjem u pogodno ljeplilo)

¹⁾armiranje : pocinčana žičana mrežica, tačkasto varena 20 x 20 mm – 25 x 25 mm širine otvora, Ø 1 mm

Obrada

Baumit MPI 25 Fine se može obraditi uobičajenim mašinama za malterisanje (npr. PFT G4, S48,S58, M3 ili sl.).

U mašini za malterisanje ne smiju se prije početka rada nalaziti nikakvi ostaci materijala koji sadrže gips!

Radi jednostavnije obrade prije početka malterisanja na sve rubove i uglove zaliđepiti nehrđajuće ugaone profile za unutrašnje malterisanje. U kupatilima i prostorijama u kojima treba postaviti pločice koristite vodilice za malterisanje.

Baumit MPI 25 Fine u pravilu nanjeti mašinom za malterisanje u gusjeničastoj formi u dvije faze metodom „svježe na svježe“, ravno razvući H – letvom i nakon stvrdnjavanja zaribati primjereno gladilicom. Ako debljina sloja zbog npr. neravne podloge treba iznositi više od 30 mm, prilikom nanošenja prvog sloja maltera (maksimalno 25 mm) površinu vodoravno ohrapaviti češljem za malter. Nakon min. 24 sata sušenja nanjeti drugi sloj maltera u debljinu od 5 do 7 mm i zaribati površinu (površinu min. 2 dana zaštititi od isušivanja odnosno prije nanošenja završnog sloja obratite pažnju na karbonatizaciju). Ako debljina sloja treba iznositi više od 30 mm, primjena MPI 25 Fine se ne preporučuje (izrazito dugo vrijeme sušenja, potražite savjet stručnjaka).

Za dalje informacije pogledajte tehnički list maštine!

Upute i opće napomene

Temperatura zraka, materijala i podloge mora za vrijeme obrade i vezanja uvijek biti iznad +5 °C. Svježe malterisane površine min. 2 održavati valžnim. Kod upotrebe grijajućih uređaja posebno onih plinskih nužno je osigurati dobru poprečnu ventilaciju (karbonatizacija). Direktno zagrijavanje maltera nije dozvoljeno.

Obratiti pažnju na važeće izdanje „Smjernica za ugradnju tvornički proizvedenih maltera“ Austrijskog udruženja AOP.

Za ravninu zida primjeniti standard ÖNORM DIN 18202.

Otvore od el. priključaka i instalacija prije malterisanja popuniti pŕimjerenum krečno-cementnom malterom (npr. Baumit SpeedFill). Kod ugradnje ili nadogradnje drugih zidnih građevinskih materijala ili stropova nužno je izvršiti zarezivanje sve do podloge za malterisanje.

Površine na koje se trebaju položiti pločice ne smiju se zarabiti (pridržavati se ÖNORM B 2207). Vrijeme sušenja prije nanošenja svakog sljedećeg sloja iznosi min. 10 dana po cm debeljine maltera.

Za gradilišta sa silosima potrebni su slijedeći priključci:

- struja: 380 V, 25 A, osigurani nosač
- voda: najmanji pritisak vode 3 bar, priključak ¾ cola
- pristupni put: mora biti stalno slobodan i predviđen za teške kamione
- postolje za silose: najmanje 3x3 m na nosivom tlu

Informacije o našim silosima i vozilu za postavljanje silosa kao i o uslovima za naručivanje silosa mogu se naći u važećem cjenovniku.

Završni slojevi:

Za obradu bojenim premazima pridržavati se važećih tehničkih informacija proizvoda i smjernica za obradu i po potrebi uraditi probnu površinu.

Sve Baumit unutrašnje boje su moguće, ali mi preporučujemo mineralne boje kojima obezbjeđujemo prozračnost.

Naše pisane i usmene tehničke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrška kupcu / izvođaču, temelje se na našem iskustvu i odgovaraju trenutnim naučnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o prodaji. Stoga ne oslobođaju kupca samostalne provjere deklarisanih svojstava i predviđene primjene proizvoda.