



Baunit SchnellPutzprofil

Letvice za malterisanje

Prednosti

- Za krečno-cementne maltere
- Za unutrašnju primjenu
- Za postizanje ravnih površina



Proizvod

Vodica od pocinčanog lima za mašinski malter.

Sastav

Pocinčani lim.

Svojstva

Pomaže u postizanju savršeno ravnih površina sa ravnomjernom debljinom Baunit maltera, od cementa i kreča, za unutrašnje površine. Vodilice se koriste za izravnavanje maltera na čvrstim podlogama prethodno pričvršćenim po poljima. Kod gipsanih maltera koji se nanose u većim debljinama (preko 2,5 cm) preporučuje se upotreba Al profila.

Primjena

Pomaže u određivanju tačne debljine maltera (krečnog, krečno-cementnog i cementnog) koji se nanosi unutra. Može se koristiti za malterisanje tačne geometrije zidova sa minimalnim odstupanjima u slučaju površina na koje se nanose keramičke pločice. Profili se uklanjaju u max. 24 sata od postavljanja, ostaje samo u slučaju kada se ugrađuju keramičke pločice. Nakon uklanjanja vodilica popravke i popunjavanje se obavlja istim materijalom (malter za malterisanje).

Tehnički podaci

Proizvod		
Norma:	EN 998-1	
Varijanta(e)	SchnellPutzleiste 6 mm	SchnellPutzleiste 10 mm
Potrošnja	cca. 1 ml/m	cca. 1 ml/m

Oblik isporuke

Komad 2,5m; 1bunt=50kom=125m

Skladištenje

Na suhom mestu neograničeno.

Kontrola kvaliteta

Vlastiti nadzor od strane naših tvorničkih laboratorija.

Klasifikacija prema zakonu o hemikalijama

Detaljnju klasifikaciju po zakonu o hemikalijama možete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baunit.com ili ga zatražite u Baunitu.

Podloga

Podloga mora biti čista, suha, nesmrznuta, otprašena, ne smije biti vodoodbojna, bez iscjetavanja, nosiva i bez labavih delova.

Priprema podloge

Očistiti, otprašiti, ukoniti slabo nosive dijelove.

Obrada

Prije nego što počnete malterisanje, radi lakše aplikacije, na sve uglove postaviti žičane ugaone lajsne, pričvršćene sa ljepljivom Baunit. Voditi računa da se lajsne postavljaju na tačnu debljinu maltera i da budu postavljeni u skladu sa geometrijom površina. Sječenje na potrebnu dužinu profila vrši se odgovarajućim alatima (makaze za lim).

Upute i opće napomene Da bi se izbegla korozija, potrebno je poštovati uslove u vezi sa zahtjevima kojima će biti izložene lajsne kako u početnom periodu (do sušenja maltera), tako i tokom radne eksploatacije maltera. Potrebno je obezbjediti normalne uslove sušenja maltera. Normalni uslovi sušenja odnose se na brzinu sušenja maltera debljine 10 dana / cm (do relativne vlažnosti maltera oko 3%) i obezbjeđivanje ispravne ventilacije bez snabdjevanja vlagom i sa temperaturama iznad +5 °C. Tokom perioda ugradnje profili ne smiju biti izloženi prekomjernoj vlažnosti/vlazi.

Naše pisane i usmene tehničke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrška kupcu / izvođaču, temelje se na našem iskustvu i odgovoraju trenutnim naučnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o prodaji. Stoga ne oslobađaju kupca samostalne provjere deklariranih svojstava i predviđene primjene proizvoda.