




StarTex Grob

Tissu de verre textile résistant au glissement et aux alcalis

Avantages

- Réduit l'apparition de fissures
- Haute résistance aux alcalis
- Structure grossière du tissu



Produit

Tissu de verre textile résistant au glissement et aux alcalis, à encastrier dans des colles et des mastics, testé en tant que système.

Composition

Verre textile avec traitement spécial pour la résistance au glissement / la stabilité dimensionnelle et la résistance aux alcalis.

Caractéristiques

- Résistant au glissement.
- Résistant aux alcalis.
- Composant des systèmes composites d'isolation thermique Baunit.

Application

- Tissu d'armature pour la réalisation (armature) de couches d'armature pour tous les systèmes composites d'isolation thermique Baunit.
- Pour la réalisation de couches de ragréage armées sur des façades enduites anciennes fissurées et pour l'armature de systèmes d'enduits.
- En outre, comme armature diagonale sur les ouvertures de bâtiments, par ex. fenêtres/portes.

Données techniques

Produit	
Masse par unité de surface:	$\geq 200 \text{ g/m}^2$
Marquage:	Impression des rouleaux
Taille des mailles:	environ. $6.5 \times 7 (\pm 0,5 \text{ mm de tolérance})$
Résistance à la fissuration:	2.2 - 2.5 kN/5cm selon l'état de livraison
Résistance à la fissuration:	1.2 - 1.3 kN/5cm 28 jours selon l'ETAG

Variante(s)	StarTex Grob 50 m ²
Rendement	environ. 45 m ² /rouleau
Consommation	environ. 1.1 m ² /m ² Surface

Les données de consommation indiquées sont fournies à titre indicatif. Dans la pratique, il faut tenir compte d'une surconsommation d'environ 10 %. Les données de consommation dépendent de la rugosité et du pouvoir absorbant du support ainsi que de la technique d'application.

Conditionnement

Rouleau : 50 m² (largeur 100 cm, longueur 50 m) 1 palette = 20 rouleaux = 1 000 m²

Espace de stockage

Le tissu doit être stocké dans des conditions climatiques normales. Le stockage doit être effectué de manière à ce qu'aucune déformation ne soit possible. Les tissus déformés ne doivent pas être installés.

Assurance qualité

Surveillance et contrôle permanents de la qualité, ainsi qu'un contrôle rigoureux à la réception de toutes les matières premières. L'entreprise dispose d'un système de gestion de la qualité certifié selon la norme DIN EN ISO 9001 et d'un système de gestion environnementale certifié selon la norme DIN EN ISO 14001. La certification s'applique à certains sites en Allemagne.

Traitement

Poser le tissu sans bulles ni plis dans le mortier d'armature frais et le positionner de manière à ce qu'il se trouve dans le tiers supérieur de l'enduit d'armature. La découpe ne doit pas se faire au rouleau.

Informations générales et notes

Consulter la fiche technique du produit du mortier de collage et d'armature concerné.

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur ce matériau ou sa mise en œuvre, nos conseillers techniques du service extérieur se feront un plaisir de vous conseiller en détail et en fonction de votre projet.

Nos recommandations techniques orales et écrites, visant à aider l'acheteur/l'utilisateur, sont fondées sur notre expérience et correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques. Elles ne dégagent pas l'acheteur/l'utilisateur de son devoir de vérifier lui-même si nos produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Cette fiche technique annule et remplace les versions précédentes.

Le contenu de cette fiche d'information produit a été traduit automatiquement.

En cas de doute, la fiche d'information produit de Baunit GmbH en langue allemande en vigueur au moment de la livraison fait foi. La version la plus récente est disponible sur <https://baunit.de/produkte> ou sur demande.