



## HandSpachtel S

Enduit à talocher prêt à l'emploi

### Avantages

- **Sans solvant ni plastifiant**
- **Excellent adhérence**
- **Taloche**



### Produit

Mastic manuel blanc naturel, prêt à l'emploi, pratiquement universel, à base de dispersion, pour l'intérieur.

### Composition

Poudre de roche (calcaire), liants organiques et additifs pour une meilleure mise en œuvre et une meilleure adhérence.

### Caractéristiques

- Mastic de dispersion mat avec une excellente adhérence et un excellent pouvoir garnissant.
- L'enduit Baumit HandSpachtel S est facile à enduire, surtout en couches fines.
- Teneur en matières organiques < 3
- Prêt à l'emploi.
- Sans solvant ni plastifiant.
- Incombustible pour des épaisseurs de couche ≤ 2 mm.

### Application

- Mastic intérieur avec un très bon pouvoir de remplissage.
- Convient pour une utilisation de classe W0-I selon la norme DIN 18543-1 sur les surfaces murales des cuisines et salles de bains domestiques, en dehors de la zone de projection d'eau.
- Idéal pour la réalisation d'enduits de surface lisses sur différents supports, par ex. en plaques de plâtre, béton, anciennes peintures, éléments plans en béton cellulaire et brique silico-calcaire.
- **Ne pas utiliser dans des locaux humides à usage professionnel.**

### Données techniques

Produit	
Code des déchets EAK/AVV:	08 01 12; 15 01 02
Le comportement du feu:	A2 s1 d0 pour ≤ 6 kg/m <sup>2</sup> ou épaisseurs de couche ≤ 2 mm
Densité:	environ. 1.7 kg/dm <sup>3</sup>
GISCODE:	BSW20
Épaisseur maximale de la couche:	2 mm par opération
Valeur du pH:	environ. 8
Valeur sd H <sub>2</sub> O:	environ. 0.1 mm jusqu'à 1 mm épaisseur de couche
Temps de séchage:	après environ. 48 h ponçable
Valeur $\mu$ :	10

Variante(s)	HandSpachtel S, 20 kg
Rendement	environ. 15 m <sup>2</sup> /seau
Granulation	0.1 mm
Consommation	environ. 1.8 kg/m <sup>2</sup> /mm

Les données de consommation indiquées sont fournies à titre indicatif. Dans la pratique, il faut tenir compte d'une surconsommation d'environ 10 %. Les données de consommation dépendent de la rugosité et du pouvoir absorbant du support ainsi que de la technique d'application.

La déclaration de performance est disponible sous forme électronique à l'adresse [www.baumit.de](http://www.baumit.de).

**Conditionnement** Seau en plastique, contenu 20 kg (33 seaux par palette = 660 kg)

**Espace de stockage** Dans un seau fermé, dans un endroit frais mais à l'abri du gel. La durée de conservation ne doit pas dépasser 12 mois. Refermer immédiatement les récipients entamés après utilisation et les utiliser dans les 4 semaines si possible.

**Assurance de la qualité** Surveillance et contrôle permanents de la qualité et contrôle rigoureux à la réception de toutes les matières premières. L'entreprise dispose d'un système de gestion de la qualité testé et certifié par le TÜV selon la norme internationale DIN EN ISO 9001 et d'un système de gestion environnementale testé et certifié par le TÜV selon la norme internationale DIN EN ISO 14001.

**Classification selon la loi sur les produits chimiques** Voir la fiche de données de sécurité (sur [www.baumit.de](http://www.baumit.de)).

**Surface** Le support doit être solide, sec, porteur et exempt de poussière, de saleté et d'agents de séparation. Toutes les surfaces courantes de murs et de plafonds conviennent comme support, par exemple les plaques de plâtre cartonnées ou en fibres de plâtre, le crépi, la maçonnerie en pierres plates et le béton. Les joints plus profonds ou plus larges ou les irrégularités doivent être fermés au préalable, par exemple avec Fino Bello. Les supports liés au plâtre ou très absorbants peuvent être prétraités avec MultiPrimer.

**Traitements** Avant l'application, mélanger soigneusement avec un agitateur à vitesse lente. Appliquer à l'aide d'une taloche en acier inoxydable/d'une spatule à double lame en une couche d'une épaisseur maximale d'environ 1 à 2 mm et lisser. Selon le type et l'état du support, le processus de lissage doit être répété 1 à 2 fois (délai d'au moins 12 heures entre les répétitions). Pour obtenir des surfaces particulièrement lisses, la surface doit être poncée à chaque fois. Sec à cœur et ponçable après environ 48 heures. Le séchage dépend fortement des conditions ambiantes, un retard important se produit en cas de taux d'humidité élevé et de températures basses.

**Informations générales et notes** Nettoyer les outils à l'eau après utilisation. Recueillir l'eau de lavage et l'éliminer conformément aux prescriptions administratives.

Une humidité de l'air élevée et des températures basses peuvent prolonger considérablement le temps de séchage.

Porter des lunettes de protection et une protection respiratoire lors des travaux de ponçage.

Dépoussiérer les surfaces poncées et, si nécessaire, appliquer une couche de fond avant de tapisser ou de peindre.

Pré-encoller les surfaces mastiquées avant de poser le papier peint.

Les règles générales de l'art de la construction, les fiches techniques en vigueur de l'Association suisse des maîtres plâtriers-peintres (ASMP), la recommandation SIA 242 «Travaux de crépissage et de construction à sec» et les indications des fiches techniques sont applicables.

**Ne pas appliquer en dessous de + 5 °C et au-dessus de + 30 °C de température du matériau, du support et de l'air et laisser sécher. Respecter les normes DIN EN 13914, DIN EN 998-1, DIN 18550 et DIN 18363 (VOB, partie C).**

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur ce matériau ou sa mise en œuvre, nos conseillers techniques du service extérieur se feront un plaisir de vous conseiller en détail et en fonction de votre projet.

---

Nos recommandations techniques orales et écrites, visant à aider l'acheteur/l'utilisateur, sont fondées sur notre expérience et correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques. Elles ne dégagent pas l'acheteur/l'utilisateur de son devoir de vérifier lui-même si nos produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Cette fiche technique annule et remplace les versions précédentes.

Le contenu de cette fiche d'information produit a été traduit automatiquement.

En cas de doute, la fiche d'information produit de Baumit GmbH en langue allemande en vigueur au moment de la livraison fait foi. La version la plus récente est disponible sur <https://baumit.de/produkte> ou sur demande.