



SupraDicht

Mastic premium universel prêt à l'emploi

Avantages

- Pontage de fissures important
- Facilité de traitement
- Adhésion élevée



Produit

Étanchéité universelle premium prête à l'emploi pour la réalisation d'une deuxième couche d'étanchéité.

Composition

Dispersion de polymères, poudre de caoutchouc de haute qualité issue d'une production durable, pigments, additifs.

Caractéristiques

- Peut être appliqué à la spatule ou au pinceau.
- Facile à mettre en œuvre.
- Bon pontage des fissures.
- Adhérence élevée sur les supports bitumineux.
- Polyvalent.
- Peut être recouvert d'un enduit.

Application

- Pour la réalisation d'un deuxième niveau d'étanchéité en forme de bac sous l'appui de fenêtre.
- Pour l'enduction du profilé d'appui de fenêtre W43 comme bord d'égouttage idéal.
- Comme protection contre l'humidité dans la zone du socle du mur («étanchéité du plâtre du socle»).

Données techniques

Produit	
Code des déchets EAK/AVV:	08 04 10; 15 01 02
Le comportement du feu:	B2 normalement inflammable selon la norme DIN 4102-1
Couleur:	gris
Propagation de la fissure sur film libre:	environ. 200 %
Densité sèche:	environ. 1.1 kg/dm ³
Étanchéité:	étanche à l'eau sous pression jusqu'à 2,5 bars (application en 3 couches d'environ 2 mm d'épaisseur chacune)

Variante(s)	SupraDicht
Rendement	environ. 5 m ² /seau /mm
Consommation	environ. 1.1 kg/m ² /mm (en fonction du sol)

Les données de consommation indiquées sont fournies à titre indicatif. Dans la pratique, il faut tenir compte d'une surconsommation d'environ 10 %. Les données de consommation dépendent de la rugosité et du pouvoir absorbant du support ainsi que de la technique d'application.

Conditionnement

Seau en plastique, contenu 5,5 kg (64 seaux par palette = 352 kg)

Espace de stockage Dans un seau non ouvert, au frais mais pas en dessous de + 5 °C. La durée de stockage ne devrait pas dépasser 12 mois.

Assurance de la qualité	Surveillance et contrôle permanents de la qualité et contrôle rigoureux à la réception de toutes les matières premières. L'entreprise dispose d'un système de gestion de la qualité testé et certifié par le TÜV selon la norme internationale DIN EN ISO 9001 et d'un système de gestion environnementale testé et certifié par le TÜV selon la norme internationale DIN EN ISO 14001.
Classification selon la loi sur les produits chimiques	Voir la fiche de données de sécurité (sur www.baumit.de).
Surface	Le support doit être sec, solide, porteur, plan et exempt de couches de séparation. Obturer au préalable les joints ouverts et les fissures avec un matériau approprié. Application sur le crépi, le béton, les matériaux isolants (EPS, XPS, laine minérale, fibres de bois douces, résine Resol), le plastique, le métal, le bitume et autres matériaux porteurs. Pour les supports très absorbants, il est recommandé d'appliquer au préalable une couche de fond avec Baumit MultiPrimer.
Traitement	SupraDicht est prêt à l'emploi. En ajoutant une petite quantité d'eau, il est possible d'obtenir une consistance plus fine lorsque le matériau s'est légèrement épaissi, par exemple dans le cas d'emballages entamés. SupraDicht doit être soigneusement mélangé et appliqué uniformément à la spatule, au pinceau ou au rouleau, jusqu'à une épaisseur de couche maximale de 2 mm. Selon les exigences, il est possible d'appliquer jusqu'à 3 couches. Entre les couches, il faut attendre la formation d'un film (séchage en surface) de la couche précédente. Le matériau fraîchement appliqué doit être protégé de l'humidité et de la pluie battante.
Informations générales et notes	Des épaisseurs de couche élevées, une forte humidité de l'air et des températures basses peuvent prolonger considérablement le temps de séchage. Après séchage complet, les couches suivantes peuvent être appliquées (enduit de finition en couches minces, couches de peinture). En cas d'utilisation comme protection contre l'humidité dans la zone du socle mural, le matériau doit être suffisamment protégé (par ex. avec une bande à plots). Avant d'appliquer la couche de protection ou de remplir le sol, SupraDicht doit être complètement sec. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation. Ne pas appliquer en dessous de + 5 °C et au-dessus de + 30 °C de température du matériau, du support et de l'air et laisser sécher. Respecter la directive «Enduit de soubassement de façade/installation extérieure», les normes DIN EN 13914, DIN 18550 et DIN 18345 (VOB, partie C). Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur ce matériau ou sa mise en œuvre, nos conseillers techniques du service extérieur se feront un plaisir de vous conseiller en détail et en fonction de votre projet.

Nos recommandations techniques orales et écrites, visant à aider l'acheteur/l'utilisateur, sont fondées sur notre expérience et correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques. Elles ne dégagent pas l'acheteur/l'utilisateur de son devoir de vérifier lui-même si nos produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Cette fiche technique annule et remplace les versions précédentes.

Le contenu de cette fiche d'information produit a été traduit automatiquement.

En cas de doute, la fiche d'information produit de Baumit GmbH en langue allemande en vigueur au moment de la livraison fait foi. La version la plus récente est disponible sur <https://baumit.de/produkte> ou sur demande.