

CreativTop

Pasteuze, met siliconen
versterkte dunlaag afwerkpleister



- **Zeer goed modelleerbaar**
- **Geringe vervuiling**
- **Veelzijdig in gebruik**

Product Gebruiksklare, pasta-achtige, siliconenversterkte dunnelaag afwerkpleister voor handmatig en machinaal aanbrengen. Modelleerbare render voor creatieve gevelontwerpen.

Samenstelling Organische bindmiddelen, met siliconen versterkt, minerale vulstoffen, kleurpigmenten, additieven, water.

Kenmerken

- Volledig dekkende en gemakkelijk te structureren pleister met goede hechting op de ondergrond.
- Droogt met lage spanning.
- Waterafstotend na drogen, waterdampdoorlatend en weerbestendig met lage vuilneiging.
- Foliebescherming om de duurzaamheid van de gevel te verbeteren.

Toepassing

- Fijne pleister als eindlaag (afwerkingspleister) op beton, minerale en organische pleisters en egaliseermiddelen.
- Voor het creëren van decoratieve witte of gekleurde pleisteroppervlakken in buitenruimten.

Technische gegevens	EAK/AVV afvalcode:	08 01 12; 15 01 02
	Brandgedrag:	A2 -s1, d0 niet brandbaar volgens DIN EN 15824
	Hechtsterkte:	≥ 0.3 MPa volgens DIN EN 15824
	pH-waarde:	ca. 8.5
	μ-waarde:	ca. 55
	VOC: EU-grenswaarde:	40 g/l Letter A: Categorie c (Wb);
	VOC: werkelijke waarde:	< 40 g/l
	Warmtegeleidingscoëfficiënt λ:	ca. 0.700 W/m.K
	W-waarde:	W2 middel volgens DIN EN 15824

	CreativTop Max, wit	CreativTop Max, gekleurd	CreativTop Trend, wit	CreativTop Trend, gekleurd
Opbrengst	ca. 4 m ² /emmer - 5 m ² /emmer	ca. 4 m ² /emmer - 5 m ² /emmer	ca. 4 m ² /emmer - 5.9 m ² /emmer	ca. 4 m ² /emmer - 5.9 m ² /emmer
Korrel dikte	0 mm - 4 mm	0 mm - 4 mm	0 mm - 3 mm	0 mm - 3 mm
Verbruik	ca. 5 kg/m ² - 6.2 kg/m ²	ca. 5 kg/m ² - 6.2 kg/m ²	ca. 4.2 kg/m ² - 6.2 kg/m ²	ca. 4.2 kg/m ² - 6.2 kg/m ²

	CreativTop Vario, wit	CreativTop Vario, gekleurd	CreativTop Fine, wit	CreativTop Fine, gekleurd
Opbrengst	ca. 5 m ² /emmer - 10 m ² /emmer	ca. 5 m ² /emmer - 10 m ² /emmer	ca. 5.9 m ² /emmer - 8.6 m ² /emmer	ca. 5.9 m ² /emmer - 8.6 m ² /emmer
Korrel dikte	0 mm - 1.5 mm	0 mm - 1.5 mm	0 mm - 1 mm	0 mm - 1 mm
Verbruik	ca. 2.5 kg/m ² - 5 kg/m ²	ca. 2.5 kg/m ² - 5 kg/m ²	ca. 2.9 kg/m ² - 4.2 kg/m ²	ca. 2.9 kg/m ² - 4.2 kg/m ²

	CreativTop Pearl, wit	CreativTop Pearl, gekleurd	CreativTop Silk, wit	CreativTop Silk, gekleurd
Opbrengst	ca. 7.1 m ² /emmer - 16.6 m ² /emmer	ca. 7.1 m ² /emmer - 16.6 m ² /emmer	ca. 6.3 m ² /emmer - 10 m ² /emmer	ca. 6.3 m ² /emmer - 10 m ² /emmer
Korrel dikte	0 mm - 0.5 mm	0 mm - 0.5 mm	0 mm - 0.2 mm	0 mm - 0.2 mm
Verbruik	ca. 1.5 kg/m ² - 3.5 kg/m ²	ca. 1.5 kg/m ² - 3.5 kg/m ²	ca. 2.4 kg/m ² - 4 kg/m ²	ca. 2.4 kg/m ² - 4 kg/m ²

De vermelde verbruiksgegevens zijn louter indicatief. In de praktijk dient u rekening te houden met een extra verbruik van ca. 10 %. De verbruiksgegevens hangen af van de ruwheid en het absorptievermogen van de ondergrond en de wijze van verwerking.

De prestatieverklaring is te downloaden na invoering van de productcode op de website www.baumit.de of www.dopcap.eu.



- Leverbon** Plastic emmer, capaciteit 25 kg (32 emmers per pallet = 800 kg)
- Opslagruimte** In een gesloten emmer, koel maar niet onder + 5 °C of boven + 30 °C. Niet langer dan 12 maanden bewaren. Geopende verpakkingen direct na gebruik sluiten en indien mogelijk binnen 4 weken gebruiken.
- Kwaliteitsgarantie** Alles wordt gemonitord in onze eigen laboratoria. De kwaliteit wordt continu bewaakt en gecontroleerd en alle grondstoffen worden bij ontvangst aan een strenge controle onderworpen. Baumit werkt met een TÜV-gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem dat eveneens voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 9001 en een eveneens TÜV-gecertificeerd milieubeheersysteem dat voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 14001.
- Indeling overeenkomstig de Wet chemische stoffen** Zie het veiligheidsinformatieblad (te vinden op de website www.baumit.be).
- Ondergrond** Geschikte ondergronden zijn minerale pleisters en andere cementgebonden bouwmaterialen, goed hechtende minerale, silicaat-, siliconen- en dispersieverflagen en -pleisters, organisch gebonden egalisatiemiddelen, op voorwaarde dat ze stevig, stabiel, schoon en droog zijn. De ondergrond mag niet worden blootgesteld aan vocht. Loszittende delen en holle ruimten, evenals niet-hechtende verf, olie en vet moeten worden verwijderd. De basislaag moet uitgehard en voldoende droog zijn. De standtijd per mm pleisterdikte is 1 dag, maar minstens 7 dagen (pleister). De minimale druksterkte van de pleistergrondlaag moet hoger zijn dan 2,5 N/mm²; dit is vooral belangrijk voor lichtgewichtpleisters. Dit geldt niet voor lichte pleisters van Baumit. De ondergrond moet 24 uur voor het aanbrengen van CreativTop worden voorbehandeld met PremiumPrimer DG 27 of UniPrimer. Een primer heeft een aanzienlijke invloed op de gelijkmatige droging van de pleisterlaag en de gelijkmatige texturering van de afwerkpleister. Afhankelijk van de aard van de ondergrond, vooral wat betreft het absorptiegedrag, kan een primer noodzakelijk zijn.
- Verwerking** Voor gebruik grondig roeren met een langzaam draaiend roerwerk. Gebruik voor machinale verwerking alleen fijnpleistermachines of wormpompen die geschikt zijn voor pasteuze pleisters. Containers met verschillende chargenummers moeten met elkaar gemengd worden om kleurverschillen te voorkomen. Niet mengen met andere materialen.
- CreativTop Fijn, Trend, Max**
Nadat de primer minimaal 24 uur heeft gedroogd, brengt u CreativTop aan met een roestvrijstalen spaan/gladspaan. De laagdikte is afhankelijk van de gebruikte structuurtechniek.
- CreativTop Zijde, Parel**
Breng vóór het aanbrengen van CreativTop Silk en Pearl een grondlaag CreativTop Vario aan. Zie ook de aanvullende technische informatie "Fijn/glad CreativTop oppervlak".
- CreativTop Vario**
Alleen te gebruiken als tussencoating.

Algemene informatie en opmerkingen

Niet aanbrengen in direct zonlicht, regen of wind en bescherm de gevel totdat deze volledig is uitgehard (steigernet). Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de uithardingstijd aanzienlijk verlengen.

In het geval van afwerkpleisters met een korrelgrootte van minder dan 2 mm moet een egalisatiemiddel met gaas over het hele oppervlak worden aangebracht op de basislaag in buitengebieden.

Bescherm bedreigde zones (glas, keramiek, metaal, enz.). Spatten onmiddellijk met veel water afspoelen. Wacht niet tot het hard is. Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Waswater opvangen en afvoeren volgens officiële voorschriften.

Om kleurafwijkingen te voorkomen, moet het benodigde materiaal voor een volledig object in één partij worden besteld; bij latere leveringen moet het materiaal worden gemengd met de eerder geleverde goederen.

Houd bij het aanbrengen op ETICS, lichtgewicht metselwerk of thermisch isolerende pleisters de referentiewaarden voor lichtheid (HBW) aan (niet lager dan 20). Als de waarde hieronder valt, neem dan contact op met Baunit Building Consultancy voor advies.

Aangezien de steenstructuurkorrels in CreativTop een natuurproduct zijn, kunnen donkere korrels ondanks zorgvuldige selectie niet worden uitgesloten.

Afhankelijk van de kleur, en in het bijzonder in het geval van gele tinten, kan de structuurkorrel in afzonderlijke gevallen zichtbaar zijn als gevolg van doorschijnende effecten. De producteigenschappen worden niet aangetast.

Structuurverschillen, natuurlijke variaties in grondstoffen en de verwerkings- en droogomstandigheden kunnen leiden tot verschillen in kleurschakering ten opzichte van voorbeeldoppervlakken en kleurenkaarten. Dit is geen reden voor een materiële klacht.

De filmbescherming in het product biedt een duurzame maar tijdelijke bescherming, waarvan de effectiviteit sterk afhangt van de omstandigheden van het object, zoals de locatie en de vochtbelasting van het object.

Een aangroeivrij oppervlak kan niet worden gegarandeerd op oppervlakken met een verhoogde neiging tot vervuiling door algen enz.

Let op: De opgegeven verbruikswaarden zijn de **minimumverbruikswaarden** op een vlakke, gegronde ondergrond. Ruwe ondergronden (bijv. geschuurde onderpleister) of ontbrekende grondlagen leiden tot een hoger verbruik.

Niet aanbrengen onder + 5 °C en boven + 30 °C materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur en laten drogen. Neem DIN EN 15824, DIN EN 13914, DIN 18550, DIN 18558 en DIN 18350 (VOB, deel C) en de speciale bepalingen van de "algemene bouwinspectie goedkeuringen" (abZ) in acht.

Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

De inhoud van dit productinformatieblad is automatisch vertaald.

In geval van twijfel geldt het productinformatieblad van Baunit GmbH in de Duitse taal dat op het moment van levering geldig is. De meest recente versie hiervan is beschikbaar op <https://baunit.de/produkte> of op aanvraag.