

FüllSchaum B1



Product	Snel reagerend polyurethaanschuim B1 voor het vullen van plaatnaden.	
Kenmerken	<ul style="list-style-type: none">■ Hardt uit in een vochtige omgeving.■ Bestaat uit één component.■ Polyurethaanschuim met CFK-vrij drijfgas.■ Uitgehard schuim maakt het oppervlak bestand tegen warmte en water en gaat verrotting tegen.■ Snel verwerkbaar dankzij korte applicatie- en uithardingstijd.	
Toepassing	<ul style="list-style-type: none">■ Voor het opvullen van isolatieplaatvoegen met een max. breedte van 5 mm.	
Technische gegevens	Brandgedrag:	B1 moeilijk brandbaar conform DIN EN 4102, T 1 en AbP-nr. P-NDS04-312
	Bedrijfstemperatuur:	+ 5 - + 35 °C
	Volumieke dichtheid:	20 - 25 kg/m ³ (voegtoepassing)
	Lijmvrij (streng van 30 mm):	10 min (afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid)
Leverbon	Aluminium box met schroefbaar opzetstuk voor op het pistool; 1 verpakking = 750 ml, 1 karton = 12 verpakkingen, 64 kartons per pallet = 768 stuks.	
Opslagruimte	Droog, koel en vorstvrij bewaren. Niet in vrachtwagens transporteren, alleen in de kofferruimte. Indien ze rechtopstaand en afgesloten worden bewaard, kunnen ze 18 maanden worden bewaard.	
Kwaliteitsgarantie	Alles wordt gemonitord in onze eigen laboratoria. De kwaliteit wordt continu bewaakt en gecontroleerd en alle grondstoffen worden bij ontvangst aan een strenge controle onderworpen. Baunit werkt met een TÜV-gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem dat eveneens voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 9001 en een eveneens TÜV-gecertificeerd milieubeheersysteem dat voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 14001.	
Indeling overeenkomstig de Wet chemische stoffen	Zie het veiligheidsinformatieblad (te vinden op de website www.baunit.be).	
Ondergrond	De ondergrond moet proper, vlak, droog, draagkrachtig, vorst- en stofvrij zijn en verontreinigingen die het hechtvermogen kunnen verminderen, moeten worden verwijderd. Het op te vullen gebied moet mogelijk lichtjes worden bevochtigd.	
Verwerking	Schud Baunit FüllSchaum minstens twintig keer krachtig voor gebruik. Door de hendel in te drukken komt het schuim via de spuitmond langzaam en gelijkmatig naar buiten en vormt een streep. Voegen van meer dan 30 mm diep moet u in meerdere lagen vullen en tussentijds bevochtigen. De maximale voegbreedte voor het opvullen van isolatieplaatvoegen met Baunit FüllSchaum is ≤ 5 mm. Grotere voegen moeten worden opgevuld met een geschikt isolatiemateriaal. Schuimspatten dienen onmiddellijk te worden verwijderd. Uitgehard schuim kan alleen mechanisch worden verwijderd.	

Algemene informatie en opmerkingen Dit schuim is moeilijk brandbaar (DIN 4102-B1) wanneer het tussen massieve minerale bouwmaterialen of tussen metalen bouwlementen wordt aangebracht.

De temperatuur van het materiaal, de ondergrond en de lucht moet tijdens de verwerking en de uitharding tussen + 5 °C en + 35 °C liggen.

Bevat isocyaanaat. Neem dus zeker het veiligheidsinformatieblad in acht.

Bewaar buiten bereik van kinderen.

Spuit nooit in de richting van vlammen of gloeiende voorwerpen.

Hebt u meer informatie over dit product of de verwerking ervan nodig, neem dan contact op met een van onze professionele adviseurs van de buitendienst. Hij zal u meer gedetailleerde informatie op maat van uw project kunnen verstrekken.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

Dit technisch informatieblad werd vertaald met een automatisch vertaalprogramma. Bij twijfel verwijzen wij u naar de Duitse versie van de technische fiche op het moment van levering van het product. U vindt deze op de website: <https://baumit.de/produkte> of u kunt ze ook op aanvraag verkrijgen.