



PremiumPrimer DG 27

Gepigmenteerde, met kwarts verrijkte grondlaag voor speciale pleisters

Voordelen

- **Hechtingsbevorderend**
- **Makkelijk verwerkbaar**
- **Minder kans op spatten**



Product

Gebruiksklare, gepigmenteerde primer op waterbasis voor binnen en buiten.

Samenstelling

Organische bindmiddelen, kwartszand, vulstoffen, water, pigmenten.

Kenmerken

- Fijn gedispergeerde, waterige, gebruiksklare, oplosmiddelvrije vloeistof.
- Hechting door kruiskoppeling met het substraat.
- Standaardiseert het absorptiegedrag van het substraat.
- Door de poriën te vernauwen, wordt het absorptievermogen van het substraat gedeeltelijk verminderd.
- De primer vermindert de bindmiddel- en waterabsorptie door absorberende minerale bouwmaterialen (ondergronden), zodat het uithardingsproces van de afwerkpleister kan worden geoptimaliseerd.
- De waterdampdiffusie wordt niet belemmerd.
- Wit gepigmenteerde, kan worden gekleurd.
- De hoge pigmentatie resulteert in een kleurnivellering van de ondergrond.

Toepassing

- Gipsprimer voorbehandeling voor minerale oppervlakken.
- Als absorptieniveller en hechtingsbevorderaar voor het naderhand aanbrengen van een deklaag met minerale of pasta-achtige sierpleisters.

Technische gegevens

Produkt	
EAK/AVV afvalcode:	08 01 12; 15 01 02
Dichtheid ISO 2811:	ca. 1.73 kg/dm ³
Inhoud vaste stoffen:	ca. 70 %
GISCODE:	BSW20
pH-waarde:	ca. 9
μ-waarde:	ca. 150
VOC: EU-grenswaarde:	30 g/l Letter A: Categorie h (Wb);
VOC: werkelijke waarde:	< 10 g/l
Statusdocument:	vloeistof

Variant(en)	PremiumPrimer DG 27, 5 kg wit	PremiumPrimer DG 27, 5 kg gekleurd	PremiumPrimer DG 27, 20 kg wit	PremiumPrimer DG 27, 20 kg gekleurd
Opbrengst	ca. 20 m ² /emmer	ca. 20 m ² /emmer	ca. 80 m ² /emmer	ca. 80 m ² /emmer
Kleurtype	wit	gekleurd	wit	gekleurd
Verbruik	ca. 0.25 kg/m ² Per laag (afhankelijk van ondergrond)	ca. 0.25 kg/m ² Per laag (afhankelijk van ondergrond)	ca. 0.25 kg/m ² Per laag (afhankelijk van ondergrond)	ca. 0.25 kg/m ² Per laag (afhankelijk van ondergrond)

De opgegeven verbruiksgegevens dienen ter indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met een meerverbruik van ca. 10%. De verbruiksgegevens zijn afhankelijk van de ruwheid en absorptievermogen van de ondergrond en de verwerkingstechniek



Leverbon	Plastic emmer, capaciteit 5 kg (64 emmers per pallet = 320 kg) Plastic emmer, capaciteit 20 kg (32 emmers per pallet = 640 kg)
Opslagruimte	In een gesloten emmer, koel maar niet onder + 5 °C. Niet langer dan 24 maanden bewaren. Geopende verpakkingen direct na gebruik sluiten en indien mogelijk binnen 4 weken gebruiken.
Kwaliteitsgarantie	Voortdurende bewaking en controle van de kwaliteit en strenge ingangscontrole van alle grondstoffen. Het bedrijf beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001 en een milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14001. De certificering geldt voor geselecteerde vestigingen in Duitsland.
Indeling overeenkomstig de Wet chemische stoffen	Zie het veiligheidsinformatieblad (te vinden op de website www.baumit.be).
Ondergrond	Geschikte ondergronden zijn absorberende minerale pleisters en andere kalk- en/of cementhoudende bouwmaterialen, mits ze stevig, stabiel, schoon en droog zijn. Loszittende delen, holle ruimtes en oude verflagen moeten volledig verwijderd worden, sterk verweerde pleisters moeten afgebladderd en vervangen worden. Sterk schurende ondergronden moeten gestabiliseerd worden met SanovaPrimer of MultiPrimer. De levensduur van het pleistersysteem vóór het aanbrengen van de primer hangt af van de dikte van de aangebrachte pleisterlaag en de heersende klimaatomstandigheden (maar minstens 7 dagen). De ondergrond mag niet worden blootgesteld aan vocht. Oppervlakken die niet worden behandeld, moeten worden afgeschermd met een masker. Als er een risico is op vlekken door uitbloeden van kleurstoffen uit de ondergrond (gipsplaat, nicotine, oud papier, enz.), is voorbehandeling met SperrGrund vereist.
Verwerking	Niet mengen met andere materialen. Indien nodig gelijkmatig verdunnen met water tot 5%. Voor gebruik grondig roeren met een roerwerk met lage snelheid. Breng PremiumPrimer DG 27 gelijkmatig met een kwast of rollend aan op het gehele oppervlak van de voorbereide ondergrond. De ondergrond moet 24 uur voor het aanbrengen van de sierpleister voorbehandeld worden met PremiumPrimer DG 27.
Algemene informatie en opmerkingen	Niet aanbrengen in direct zonlicht, regen of wind of de gevel dienovereenkomstig beschermen (steigernet). Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de uithardingstijd aanzienlijk verlengen. Bescherm de omgeving van de coatingoppervlakken, vooral glas, keramiek, klinkers, natuursteen, verf en metaal. Spatjes onmiddellijk met veel water afspoelen. Wacht niet tot de coating hard is. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Waswater opvangen en afvoeren volgens de officiële voorschriften. Niet in de bodem, het water of het afvalwater laten terechtkomen. Om kleurafwijkingen te voorkomen, moet het benodigde materiaal voor een hele woning in één partij worden besteld (BFS informatieblad nr. 25). Bij toepassing op ETICS, lichtgewicht metselwerk of warmte-isulerende pleisters, de lichtheidsreferentiewaarden (HBW) in acht nemen (niet minder dan 20). Als de waarde hieronder valt, neem dan contact op met Baumit Building Consultancy voor advies. Niet aanbrengen onder + 5 °C en boven + 30 °C materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur en laten drogen. DIN EN 15824, DIN EN 13914, DIN 18550 en DIN 18350 (VOB, Deel C) en de speciale bepalingen van de "algemene goedkeuringen van de bouwinspectie" (abZ). Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

De inhoud van dit productinformatieblad is automatisch vertaald.

In geval van twijfel geldt het productinformatieblad van Baunit GmbH in de Duitse taal dat op het moment van levering geldig is. De meest recente versie hiervan is beschikbaar op <https://baunit.de/produkte> of op aanvraag.