

Баумит КлимаДекор

Вътрешна мазилка на варова основа



- За красиви повърхности
- Регулира вътрешния климат
- Лесно и бързо полагане

Продукт	Готова за полагане, пастообразна, минерална, паропропусклива, естествено бяла, варова тънкослойна мазилка.
Състав	Хидратна вар, минерални пълнители, органични свързващи вещества, добавки и вода.
Свойства	Регулираща климата в помещенията, силно паропропусклива, не отделя емисии и летливи органични съединения (E.L.F.), без консервиращи съставки. Доставка се оцветена в избрани цветове* от каталога Баумит Life с номера, завършващи на цифри 8 и 9. *) всички цветове (на 8 и 9), без цветовете, означени с полукръг в цветовия каталог Баумит Лайф;
Приложение	За създаването на декоративни мазилкови повърхности във вътрешното пространство. За стени и тавани, върху в достатъчна степен носимоспособни основи. Винаги се изисква грундиране на основата с Баумит УниПраймер!
Технически данни	Цветове: Life - 8-9



	КлимаДекор К1,0	КлимаДекор К1,5	КлимаДекор К2
Максимален размер на зърното	1	1.5	2
Разход	ок. 1.6 - 1.8 kg/m ²	ок. 2.7 - 2.9 kg/m ²	ок. 3.2 - 3.4 kg/m ²

Представените данни за разхода са ориентировъчни. Действителният разход зависи от грапавостта и попиващата способност на основата, както и от техниката, и качеството на полагане. Практическият опит показва, че е добре да се предвиди преразход от ок. 10 %.

Форма на доставка	Кофа 25 кг, 1 палет = 32 кофи = 800 кг
Съхранение	На сухо, хладно, без опасност от замръзване място, в затворени оригинални опаковки, срок на съхранение 12 месеца.
Гаранция за качество	Собствен контрол на качеството в заводска лаборатория. Външен контрол на текущия производствен контрол от сертифициран орган.
Класификация според закона за химикалите	По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).

Основа

Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, без изсолвания, да е с необходимата носимоспособност и да няма ронещи се частици. Проверка може да се извърши в съответствие с ÖNORM B 2230, B 3346 и B 6400.

Подходяща за нанасяне върху:

- Варови, варо-циментови и циментови мазилки и шпакловки
- Мазилки на гипсова основа
- Бетон
- С добро сцепление минерални, силикатни, дисперсни бои и мазилки, и шпакловки
- Плочи от гипсофазер и гипсокартон

Не е подходяща за нанасяне върху:

- Синтетични материали и смоли
- Лакови или маслени покрития
- Темперни бои
- Дърво

Указания за подготовка на основата

- Кредиращи или ронещи се повърхности се заздравяват предварително, например с Баумит КлимаПраймер
- Гипсокартон (предварителна обработка: при опасност от „избиване“ от дървесните съставки да се предвиди двукратно нанасяне на Баумит КлимаПраймер)
- Ерозирали слоеве се отстраняват механично
- Остатъци от кофражни масла върху бетон се отстраняват с пароструен апарат или с препарати за отстраняване на кофражни масла
- Замърсени повърхности се почистват (най-добре с пароструен апарат)
- Стари бои с лошо сцепление се отстраняват механично
- Дефектни и напукани минерални повърхности се препокриват с шпакловъчни смеси (например Баумит СтарКонтакт бял), които при необходимост се армират с Баумит СтарТекс.

Преработка

Баумит КлимаДекор може да се нанася след изсъхване на грунда (Баумит УниПраймер) – минимум 24 часа.

Баумит КлимаДекор се разбърква добре с електрическа бъркалка на бавни обороти. Консистенцията на мазилката може да се регулира с добавянето на малки количества вода. Мазилката се нанася с помощта на маламашка от неръждаема стомана, изтегля се до едрината на зърното и се структурира с пластмасова пердашка, веднага след нанасянето.

Да не се смесва с други продукти. Работи се равномерно и без прекъсване.

Указания и общи положения

- Температурата на въздуха, основата и материала по време на полагането и на съхненето трябва да е минимум +5 °C и максимум +30 °C.
- При основа от нови хастарни варо-циментови мазилки с дебелина до 10 мм, преди полагане на Баумит КлимаДекор да се спазва време за карбонизация от минимум 2–3 седмици. За всеки следващ сантиметър мазилка това време трябва да се увеличава с 10 дни.
- Високата влажност на въздуха и ниските температури могат да удължат значително времето, необходимо за съхнене. При използване на мазилки от различни партиди, те трябва задължително да се смесят преди полагането им.
- Тъй като КлимаДекор съдържа естествени/природни трошени пясъци, въпреки изключително внимателния им подбор, не са изключени отделни пясъчинки с по-тъмен цвят.
- Указания за безопасност: Да се следват тези от Листа с данни за безопасност на продукта!
- Да се пазят очите и кожата, както и пространствата около обработваните повърхности, особено стъкло, керамика, клинкерни плочи, естествени камъни, лак и метал. В случай на попадане на пръски същите да се отмият с много вода, да не се изчаква изсъхването и втвърдяването на мазилката. Инструменти и машини да се измият веднага след употреба.
- Да се спазват указанията от техническите карти на продуктите, при необходимост да се изработват мострени плочи.



Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.