

Holzfaser-Dämmplatte Thermoroom



- **Innendämmung von Aussenwänden in allen häuslichen Wohnräumen**
- **Dämmung von Fachwerkwänden und unter Sparren zum Verputzen**
- **Nachhaltiger Rohstoff Holz, baubiologisch unbedenklich, feuchteregulierend, dampfdiffusionsoffen**

Produkt Holzfaser-Dämmplatte für die Anwendung Innendämmung von Aussenwänden.

Zusammensetzung Unbehandeltes Tannen- und Fichtenholz und 4,0 % PUR-Harz.

- Eigenschaften**
- Optimale Wärmedämmung.
 - Hervorragende Wärmespeicherkapazität: sommerlicher Hitze- und winterlicher Kälteschutz.
 - Hoher Schallschutz.
 - Feuchteregulierend.
 - Dampfdiffusionsoffen.
 - Einfach zu verarbeiten.
 - Nachhaltiger Rohstoff Holz: recyclefähig.
 - Hergestellt in Deutschland (Schwarzwald).
 - Baubiologisch unbedenklich (natureplus® zertifiziert).

- Anwendung**
- Innendämmung von Aussenwänden.
 - Dämmung unter den Sparren zum Verputzen.

Weitere Verarbeitungsanleitungen mit Bildern, Werkzeug- und Produktauswahllisten finden Sie unter www.baumit-selbermachen.ch.

Technische Daten	Brandverhalten:	E nach DIN EN 13501-1, normal entflammbar
	Druckfestigkeit:	≥ 50 kPa
	Einsatzbereich:	innen, Wand
	Farbe:	Hellbraun
	Kantenausbildung:	stumpf
	Plattendicke:	2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm
	Plattenformat:	120 cm x 50 cm
	Rohdichte:	≥ 150 kg/m ³ bei 2 cm Dicke, ≥ 130 kg/m ³ bei 4 cm bis 10 cm Dicke
	Spezifische Wärmekapazität:	2100 J/kgK
	Strömungswiderstand:	≥ 100 kPa s/m ²
	μ-Wert:	3
	Verdübelung:	Thermotop Schraubdübel S1, Thermotop Schraubdübel S1 short
	Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert:	0,042 W/(m·K) 20 mm Plattendicke, 0,041 W/(m·K) 40 – 100 mm Plattendicke
	Wärmeleitfähigkeit Nennwert:	0,04 W/(m·K) 20 mm Plattendicke, 0,039 W/(m·K) 40 – 100 mm Plattendicke
	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene:	≥ 7.5 kPa

	2 cm	4 cm	6 cm	8 cm
Ergiebigkeit	57.6 m ² /Palette	28.8 m ² /Palette	18 m ² /Palette	14.4 m ² /Palette
Verbrauch	0.6 Platten/m ²	0.6 Platten/m ²	0.6 Platten/m ²	0.6 Platten/m ²

	10 cm
Ergiebigkeit	10.8 m ² /Palette
Verbrauch	0.6 Platten/m ²

Die angegebenen Verbrauchsangaben dienen zur Orientierung. Praxisbedingt ist dabei ein Mehrverbrauch von ca. 10 % zu berücksichtigen. Die Verbrauchsangaben sind abhängig von Rauheit und Saugfähigkeit des Untergrundes sowie der Verarbeitungstechnik.



Lieferform

Dicke 2 cm: 96 Stück pro Palette (57,60 m²/Palette). Nur als Palette lieferbar.
 Dicke 4 cm: 48 Stück pro Palette (28,80 m²/Palette). Nur als Palette lieferbar.
 Dicke 6 cm: 30 Stück pro Palette (18 m²/Palette). Nur als Palette lieferbar.
 Dicke 8 cm: 24 Stück pro Palette (14,40 m²/Palette). Nur als Palette lieferbar.
 Dicke 10 cm: 18 Stück pro Palette (10,80 m²/Palette). Nur als Palette lieferbar.

Lagerung

Holzfaserdämmplatten müssen vor Feuchtigkeit geschützt, trocken und liegend gelagert werden. Paletten nicht übereinander stapeln.

Qualitätssicherung

Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 14001.

Untergrund

Die Holzfaser-Innendämmplatte Thermoroom ist geeignet für die Verklebung auf monolithisches Mauerwerk aller Art, mit tragfähigem neuen- oder alten Kalk- oder Kalkzementputze.

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber und tragfähig sein. Alte lose nicht haftende Putze, Spachtelmassen und Beläge wie Fliesen, Tapeten, müssen entfernt werden. Nicht saugende Farbbeschichtungen wie Lacke, Latex- und Dispersionsfarben müssen entfernt werden.

Haftmindernde Rückstände wie Tapetenkleister, Lehm- und Kalkfarben müssen entfernt werden.

Gipshaltige Untergründe sind nicht geeignet. Gips-, Kalk-Gipsputze und gipshaltige Spachtelmassen müssen restlos entfernt werden.

Auf unverputztem Mauerwerk empfehlen wir zur Luftdichtigkeit einen Ausgleichsputz (z. B. Kalk- oder Kalkzementputz) mit einer Putzdicke von mind. 10 mm aufzubringen.

Auf Lehmuntergründen oder in häuslichen Badezimmern bitte vorher Rücksprache mit Baunit.

Nicht im Kellerbereich einsetzbar. Hier empfehlen wir den Einsatz von Baunit Antischimmel-System.

Verarbeitung

Für die Verklebung der Holzfaser-Dämmplatte Thermoroom kann wahlweise zementhaltiger Klebe- und Armierungsspachtel, wie z. B. Baunit Multicontact oder Baunit Fassaden- und Sanierungsspachtel weiss, verwendet werden.

Für eine Verklebung und Gewebearmierung mit mineralischen kalkbasierten Produkten empfehlen wir Baunit Kalkin Kalkspachtel oder Baunit Kalkin Kalkputz weiss.

Vor dem direkten Kleberauftrag empfehlen wir eine Haftschrift (Pressspachtelung) aufzutragen. Für das Aufzählen des Klebers wird eine Zahnkelle mit 16 mm Zahnung empfohlen. Unebenheiten können mit dem Kleber bis max. 5 mm ausgeglichen werden. (Bei grösseren Unebenheiten empfehlen wir einen Ausgleichputz mit Kalk- oder Kalkzementputz).

Armierungslage im Innenbereich

Für die Armierungsputzlage ist auf die Sichtseite der Dämmplatte ein Unterputz aufzubringen. Der Unterputz muss in die Oberfläche der Dämmplatte eingearbeitet werden (Press-Spachtelung). In einem zweiten Arbeitsgang ist der Unterputz „frisch in frisch“ vollflächig auf die Dämmplatten aufzutragen. Als Armierungsputz kann wahlweise auf Zementbasis Baunit Multicontact oder Baunit Fassaden- und Sanierungsspachtel weiss verwendet werden.

Ist ein Armierungsputz auf Kalkbasis gewünscht, Putzdicke 3 – 5 mm mit Einlage von Baunit Armierungsgewebe 160 g/m² oder 200 g/m², dann empfehlen wir Baunit Kalkin Kalkputz weiss oder Baunit Kalkin Kalkspachtel zu verwenden.

Zur Vorbereitung weiterer Putzlagen ist die Oberfläche vom Armierungsputz mit einem Besen leicht aufzurauen.

Stösse des Gewebes sind ca. 10 cm zu überlappen.

Oberflächengestaltung

Als Oberputz für den Innenbereich können mineralische Putze von Baunit, wie z. B. Kalkin Kalkspachtel, Kalkin Kalkputz weiss oder andere Kalkputze von Baunit, eingesetzt werden. Für das Aufbringen von einem dickschichtigen Oberputz, Putzdicke 6 – 8 mm empfehlen wir Baunit Kalkin Kalkputz weiss.

■ Glatte Oberfläche:

Für die Ausführung glatter Oberflächen empfehlen wir Kalkin Kalkglätte W, Airless- und Rollspachtel Silikat oder Baunit Kalkin Innenspachtel Fix zu verwenden.

■ Strukturierte Oberfläche:

Für strukturierte Oberflächen empfehlen wir Baunit KlimaDekor, InStyle Edelweiss oder andere mineralische Dekorputze von Baunit zu verwenden. Vor dem Aufbringen von einem Dekorputz ist auf den Unterputz Baunit Universalgrundierung vorzustreichen.

Eine Verdübelung ist erst ab einer Raumhöhe von 3,80 m erforderlich.

Im Flankenbereich von angrenzenden Wänden oder Decken sind Anschlusskeile zu verwenden.

Laibungen von Fenstern sind seitlich, im Sturzbereich und unter der Fensterbank mit Laibungsplatten (20 mm) zu dämmen.

Die Holzfaser-Dämmplatten Thermoroom werden mit einem Versatz von mindestens 30 cm geklebt.

Kalkin Innenspachtel Fix kann mit allen gängigen mineralischen Innenfarben, einem Tapetenbelag oder mit mineralischen Dekorputzen von Baunit beschichtet werden. Als Anstrich eignen sich besonders diffusionsoffene Farben, wie z. B. Baunit Silikatfarbe Innen.

Allgemeines und Hinweise

Für den Einsatz einer Innendämmung muss sichergestellt sein, dass die Fassade einen intakten Schlagregenschutz aufweist.

Bei diesem System werden im Innenbereich Holzfaserdämmplatten vollflächig und ohne Hohlräume am Untergrund als Wärmedämmung verklebt. Es ist entscheidend, dass Untergrund, Kleber, Dämmplatte, Spachtel, Putze, wasserdampfdiffusionsdicht sind.

Um ein Strömungsfluss von Raumluft zwischen Dämmung und Mauerwerk zu vermeiden, ist umlaufend im Stossbereich zwischen Dämmung und angrenzenden Bauteilen (Wand, Boden, Decke) ein Fugendichtband anzubringen.

Staubabsaugung gemäss BG-Vorschrift, Bestimmungen der TR GS 553 beachten.

Bei der Verarbeitung persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, Staubschutzmaske) tragen.

Nicht unter + 5 °C und über + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen. DIN EN 998-1, DIN 18550, DIN 55699, DIN 4108 und DIN 18345 (VOB, Teil C), die für den Bereich „Fassadendämmsysteme“ geltenden Merkblätter und Richtlinien, z. B. die des Verbands für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM), des Fachverbandes WDVS, des Bundesverbandes Ausbau und Fassade (BAF), der Bundesausschuss Farbe- und Sachwertschutz (BFS) u. a. in der jeweils gültigen Version beachten.

Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Aussendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.