

Enduit fouetté de Munich



- Enduit de finition hautement perméable à la vapeur d'eau avec des matières premières naturelles et minérales
- Pour la réalisation de structures classiques d'enduits talochés ou rainurés à l'intérieur et à l'extérieur, non utilisable en zone de soubassement
- Composant du système d'isolation thermique extérieure de Baumit

Produit Enduit de finition minéral, blanc naturel, destiné à des structures striées obtenues à la taloche, applicable aussi bien manuellement qu'à la machine. Mortier d'enduit de finition, classes CR et CS II selon la norme DIN EN 998-1.

Composition Granulats, chaux, ciment blanc et additifs pour une meilleure application et une meilleure adhérence.

Caractéristiques

- Enduit à talocher minéral, offrant une mise en œuvre aisée, malléable, applicable à la machine et facile à structurer.
- Peut être structuré par frottement horizontal, vertical et circulaire.
- Après durcissement, hydrofuge, résistant aux intempéries et au gel, incombustible, bonne perméabilité à la vapeur d'eau et au CO₂.

Application

- Mortier d'enduit à utiliser comme enduit intérieur et extérieur pour murs, plafonds, piliers et cloisons.
- Enduit minéral de haute qualité en tant que couche de finition (enduit de parement) sur les corps d'enduits minéraux habituels, les enduits isolants ragrés, les enduits de rénovation, les enduits de lissage et les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, à l'exception de la zone du soubassement.
- Pour la réalisation de structures d'enduits à talocher (rainures), notamment comme le classique « enduit de Munich », en intérieur, en extérieur et dans des zones humides.
- Composant des systèmes composites d'isolation thermique Baumit avec panneaux isolants en laine minérale ou en polystyrène.

Vous trouverez d'autres instructions de mise en œuvre avec des photos, des listes d'outils et de sélection de produits sur www.baumit-selbermachen.ch.

| | | |
|---------------------------|--|---|
| Données techniques | Réaction au feu: | A1, incombustible incombustible |
| | Résistance à la compression: | 1.5 N/mm ² - 5 N/mm ² |
| | Domaine d'application: | extérieur, intérieur, mur, plafond |
| | Couleur: | Blanc |
| | Classe de résistance de l'enduit: | CS II selon DIN EN 998-1 |
| | Résistance à la traction adhésive: | ≥ 0.08 N/mm ² |
| | Groupes de mortier d'enduit: | Mortier d'enduit de parement noble selon la norme DIN EN 998-1 P II selon DIN 18550 |
| | Valeur sd H ₂ O: | 0,04 m pour une granulométrie de 2 mm, 0,06 m pour une granulométrie de 3 mm |
| | Séchage: | min. 1 jour par mm d'épaisseur d'enduit (temps de pause) |
| | Valeur μ: | ≤ 20 |
| | Absorption d'eau: | Wc 2 selon DIN EN 998-1 - hydrofuge |
| | Conductivité thermique λ10, à sec, mat (matériau): | ≤ 0.820 W/(m·K) (pour P = 50 %) |
| | Tableau de valeurs selon la norme EN 1745: | ≤ 0.89 W/(m·K) (pour P = 90 %) |

| | 2 mm : 25 kg, blanc | 3 mm : 25 kg, blanc |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Épaisseur minimale de la couche d'application | 2 mm | 3 mm |
| Rendement | env. 8.3 m ² /sac | env. 6.3 m ² /sac |
| Granulométrie | 0 mm - 2 mm | 0 mm - 3 mm |
| Consommation | env. 3 kg/m ² | env. 4 kg/m ² |
| Besoin en eau | 6 l/sac - 7 l/sac | 5.5 l/sac - 6.5 l/sac |

Les données de consommation indiquées sont fournies à titre indicatif. Dans la pratique, il faut prévoir une consommation supplémentaire d'environ 10%. Les données de consommation dépendent de la rugosité et de la capacité d'absorption de la surface, ainsi que de la technique d'application.

La déclaration de performance est consultable en ligne sur www.baumit-selbermachen.com ou www.dopcap.eu en indiquant le code d'identification.



| | |
|---|--|
| Forme de livraison | Sac en papier, 25 kg (42 sacs par palette = 1.050 kg) |
| Stockage | Au sec et à l'abri, la durée de stockage ne devrait pas dépasser 12 mois. La date imprimée sur l'emballage correspond à la date de production. |
| Assurance qualité | Surveillance et contrôle permanents de la qualité, ainsi qu'un contrôle strict de toutes les matières premières à leur entrée. L'entreprise dispose d'un système de gestion de la qualité, contrôlé et certifié par le TÜV selon la norme DIN EN ISO 9001 en vigueur dans le monde entier, ainsi que d'un système de gestion de l'environnement, contrôlé et certifié par le TÜV selon la norme DIN EN ISO 14001 en vigueur dans le monde entier. |
| Classification selon la loi sur les produits chimiques | Consulter la fiche de données de sécurité sur www.baumit-selbermachen.com |
| Support | <p>Le support doit être solide, porteur, exempt de gel et dépourvu de dépôts de salissures et de résidus réduisant l'adhérence (saleté et poussière). Le sous-enduit ou la surface à enduire doivent être parfaitement plats, rugueux et suffisamment secs, et avoir durci correctement (temps de prise : au moins 1 jour/mm d'épaisseur de l'enduit).</p> <p>Les surfaces en béton lisses doivent être prétraitées au préalable avec un pont d'adhérence (par exemple, l'enduit pour façades et rénovations Baumit, blanc).</p> <p>Les sous-enduits et les enduits de lissage doivent être préalablement traités avec l'apprêt universel Baumit (non dilué sur les supports à base de plâtre, en cas de risque d'efflorescence ou de décoloration sur les plaques de plâtre, les maculatures et autres. Utiliser l'apprêt isolant Baumit en guise de prétraitement). Laisser sécher le primaire pendant au moins 24 heures. Les supports sableux doivent être consolidés au préalable à l'aide de l'apprêt de fond ou du fond minéral Baumit.</p> |

Mise en œuvre

Mélanger l'enduit fouetté de Munich en respectant la consistance de mise en œuvre habituelle. Pour les grandes surfaces, conserver la même quantité d'eau par sac. Bien mélanger avec un malaxeur.

Convient pour une application manuelle avec un outillage approprié ou, en cas d'application sur une grande surface, également avec des machines à enduire et à mélanger courantes en équipement standard Mélanger. Ne mélanger qu'avec de l'eau propre et ne pas ajouter d'autres matériaux. Lors du mélange et de la mise en œuvre, veiller à ce que les machines, les récipients et les outils soient propres.

Appliquez « l'enduit fouetté de Munich » après un temps de séchage de la couche d'apprêt d'au moins 24 heures, puis, après un bref temps d'attente (lorsque « l'éclat brillant de l'eau » a disparu), structurez-le dans la direction souhaitée (horizontale, verticale, circulaire) à l'aide d'une taloche en plastique.

Enduire préalablement les enduits isolants avec l'enduit pour façades et assainissement blanc (env. 5 mm d'épaisseur) avant de les crépir. Les enduits isolants doivent avoir suffisamment durci (temps de prise minimal de 10 jours).

Pour éviter les raccords d'échafaudage, il faut travailler simultanément, en décalant les couches d'échafaudage.

Les enduits de finition minéraux doivent, en extérieur, être en principe recouverts d'un revêtement de peinture (et, en cas de besoin, d'un double revêtement de protection de façade, par exemple avec la peinture Sanova au silicate pour façades Baumit ou la peinture silicone pour façades Baumit).

Informations générales et conseils

Protéger d'un fort ensoleillement ; en cas de séchage rapide (vent, soleil), humidifier une ou plusieurs fois, le cas échéant protéger la façade jusqu'au durcissement complet (filet d'échafaudage). Une humidité de l'air élevée et des températures basses peuvent prolonger le prolongement considérablement le temps de prise.

En cas d'utilisation de profilés d'enduit, il convient d'utiliser des profilés inoxydables adaptés à cet effet et de les poser avec du mortier pour profilés d'angle BAUMIT (pas de plâtre).

Protéger les zones à risque (verre, céramique, métal, etc.).

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation.

En cas d'application sur une maçonnerie légère $\lambda \leq 0,13 \text{ W/(m·K)}$, une ITE ou des enduits thermo-isolants, respecter les valeurs de luminance de référence (HBW). (pas en dessous de 20 !) Les peintures plus foncées (HBW < 20, mais une valeur TSR de 21 et plus) ne sont possibles qu'avec un enduit d'armature doublement appliqué avec le mortier-colle ALLROUND sur le système d'isolation ou avec l'enduit de façade et d'assainissement Baumit blanc sur une maçonnerie à haute isolation thermique. Respecter une épaisseur d'application de 3 à 5 mm par couche d'enduit.

Lors de l'utilisation de plusieurs palettes du même matériau, veillez à travailler en alternant les sacs.

Veillez noter que : Les valeurs de consommation indiquées sont celles sur une surface plane et apprêtée. Les supports rugueux (par ex. sous-enduit) ou l'absence de couche de fond entraînent des consommations plus élevées.

Les indications ci-dessus correspondent à l'état de notre expérience et ont pour but de conseiller. Une garantie pour le cas d'application ne peut en être déduite, car l'application et le traitement en question échappent à notre contrôle.

Ne pas appliquer et laisser sécher en dessous de + 5 °C et au-dessus de + 30 °C pour la température du matériau, du support et de l'air. Suivre les instructions du document « Egalisationsanstriche auf Edeldputzen » (enduits d'égalisation pour enduits de parement), DIN EN 998-1, DIN EN 13914, DIN 18550 et DIN 18350 (VOB, partie C), ainsi que les dispositions spécifiques des « autorisations de construction générales » (abZ).

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur ce matériau ou sa mise en œuvre, nos conseillers techniques du service extérieur se feront un plaisir de vous conseiller en détail et en fonction de votre projet.

Nos recommandations techniques d'application, que nous émettons pour aider l'acheteur/l'utilisateur sur la base de notre expérience, correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques. Elles sont non contraignantes et ne créent pas de relation juridique contractuelle ni d'obligations annexes découlant du contrat d'achat. Elles ne dispensent pas l'acheteur de vérifier par lui-même si nos produits conviennent à l'usage auquel ils sont destinés. Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications visant à l'avancement technique et à l'amélioration du produit ou de son application. La parution de cette information technique rend caduques les éditions précédentes. Pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez consulter notre site Internet. Toutes les transactions commerciales sont soumises à nos conditions de vente et de livraison actuelles ainsi qu'aux dispositions relatives à l'installation et à l'utilisation de nos silos et centrales de malaxage.