

Baumit Termo malta 50 / Baumit ThermoMörtel 50

Tepelněizolační zdicí malta
pevnosti 5 MPa



- S vylepšenou zpracovatelností
- Vynikající tepelněizolační vlastnosti
- Vysoká vydatnost

Výrobek

Průmyslově vyráběná suchá maltová směs s tepelněizolačními vlastnostmi, pro ruční zpracování.

Složení

Hydraulické pojivo, perlit, přísady.

Vlastnosti

Tepelněizolační malta třídy pevnosti M5 dle ČSN EN 998-2.

Použití

Zdicí malta pro všechny druhy obvyklých zdicích prvků, především pro tepelněizolační cihly a tvarovky.

Technické údaje

Reakce na oheň:	A1
Pevnost v tlaku po 28 dnech:	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$
Klasifikace:	M 5
Norma:	ČSN EN 998-2
Objemová hmotnost v suchém stavu:	cca 600 kg/m ³
Součinitel tepelné vodivosti:	cca 0.140

	balení 25 kg	
Vydatnost	cca 40 l hotové malty/ pytel	
Zrnitost	2 mm	
Spotřeba	cca 0.5 kg/l čerstvé malty	
Potřeba vody	cca 17 l/ 40 l pytel	

Způsob dodání

40 l pytel, 45 pytlů /pal. = 1,8 m³ (cca 900 kg)

Skladování

V suchu na dřevěném roštu v uzavřeném originálním balení, chráněném fólií, 9 měsíců.

Zajištění kvality

Průběžná kontrola podnikovými laboratořemi a státem určenými zkušebnami.

Bezpečnostní pokyny

Podrobná klasifikace dle Chemického zákona (v souladu s článkem 31 a přílohou II Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpečnostním listu výrobku, který je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyžádání u výrobce.

Podklad

Zdicí prvky musí vyhovovat platným normám, být pevné, nezmrzlé, čisté, bez výkvětů, prachu nebo jiných nečistot. Nesmí být vodoodpudivé.

Příprava podkladu

V závislosti na klimatických podmínkách a savosti podkladu se doporučuje zdivo nejprve přiměřeně navlhčit.

Zpracování

Baumit Termo malta 50 smísit v samospádové míchačce s 17-19 l záměsové vody na 40 l suché směsi nebo zamíchat v kontinuální míchačce. Doba mísení 4-5 min. Vždy zamísit obsah celého pytle. Nepřimíchávat žádné jiné materiály. Při míchání v kontinuální míchačce se voda přidává automaticky, pomocí dávkovače. Zdění musí probíhat ve smyslu platných norem a závazných předpisů, zejména výrobců zdicích materiálů, při dodržování řemeslných a zpracovatelských zásad. Baumit Termo maltu 50 zpracovat v závislosti na klimatických podmínkách do cca 1-2 h od přidání záměsové vody.

Upozornění a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a zdicích prvků nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje zdivo chránit vhodným způsobem. Nepřimíchávat žádné jiné materiály.

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.