

Baumit Baumacol Preciso Speed

Rychletuhnoucí vyrovnávací malta pro stěny a podlahy



- **Pochozí již po 4 hod.**
- **Pokládka dalších vrstev již po 24 hod.**
- **Pro tloušťky 2-30 mm**

Výrobek	Průmyslově vyráběná rychletvrdnoucí vyrovnávací malta na bázi cementu.	
Složení	Cement, hydroxid vápenatý, písek, zušlechťující přísady.	
Vlastnosti	Rychletvrdnoucí flexibilní malta s vysokou přidržitostí pro vyrovnávání minerálních povrchů stěn a podlah v exteriéru i interiéru.	
Použití	Pro vyrovnávání a opravy lokálních nerovností stěn, podlah, např. samonivelačních stěrek nebo podlahových potěrů a pro vytvoření spádových vrstev před pokládáním obkladů a dlažeb v prostorách veřejných i bytových objektů, i na podlahovém vytápění, na terasách, balkónech, v bazénech, sprchách, koupalištích i ve vlhkých prostorech průmyslových objektů. Pro tloušťky 2-30 mm. Do exteriéru a interiéru.	
Technické údaje	Reakce na oheň:	A1
	Min. tloušťka vrstvy:	2 mm
	Max. tloušťka vrstvy:	30 mm
	Doba zpracovatelnosti:	cca 30 min.

	5 kg	25 kg
Spotřeba	cca 1.6 kg/m ² /mm	cca 1.6 kg/m ² /mm
Potřeba vody	cca 0.19 l/kg	cca 0.19 l/kg

Pokládka nášlapné vrstvy: cca po 24 hodinách /*

Pochůznost: cca po 4 h /*

/* v závislosti na nasákavosti podkladu, při teplotě +20 °C a relativní vzdušné vlhkosti do 60 %



Způsob dodání	pytel 25 kg, 54 pytlů/ pal. = 1350 kg
Skladování	V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavřeném originálním balení 6 měsíců.
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovými laboratořemi a státem určenými zkušebnami.
Bezpečnostní pokyny	Podrobná klasifikace dle Chemického zákona (v souladu s článkem 31 a přílohou II Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpečnostním listu výrobku, který je k dispozici na www.baumit.cz , anebo na vyžádání u výrobce.

Podklad	Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý. Všechny běžné stavební podklady jako beton, potěry, vápenocementové a vápenné omítky, keramické cihly anebo pórobeton. Nepoužívat na dřevo, kovy, umělé hmoty, nevyzrálé, cementem pojené podklady s neukončeným smršťováním.
Příprava podkladu	Vždy předem ověřit vyzrálost podkladu. Podklad předem nevlhčit. Povrch vyrovnávaných ploch se doporučuje předem ve více směrech zdrsnit. Očištěný podklad, zbavený prachu, ošetřit vhodným základním nátěrem, např. Baumit SuperPrimer.
Zpracování	Doporučené nářadí: Pomaluběžné elektrické míchadlo, vhodná mísící nádoba, zednická lžíce, nerezové hladítko, vodováha. Obsah balení Baumit Baumacol Preciso Speed vsypat do čisté nádoby s předepsaným množstvím záměsové vody (cca 4,75 l / 25kg pytel, cca 0,95 l / 5 kg kbelík) a pomaluběžným míchadlem zamíchat do homogenní hmoty bez hrudek. Doba míchání cca 3 min. Větší množství záměsové vody snižuje výslednou pevnost malty. Hmotu nanést nerezovým hladítkem nebo zednickou lžicí v množství potřebném pro vyrovnání povrchu na předem připravený podklad urovnat, max. však v tloušťce jedné vrstvy 30 mm. Zpracovávat výhradně čerstvou maltu, do již tuhnoucího materiálu nepřidávat další vodu.
Upozornění a všeobecné pokyny	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a zrání klesnout pod +5 °C a vystoupat nad +25 °C. <ul style="list-style-type: none">■ Po dobu tuhnutí (min. 24 hodiny po aplikaci) chránit před účinky přímého slunečního záření, deště, silného větru, účinky mechanického zatěžování a jiným tepelným namáháním.■ Celková doba zrání závisí na okolních podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu), druhu podkladu a tloušťce nanesené malty. Nezpracovávat při nebezpečí mrazu anebo na zmrzlém podkladu.■ Před nanesením hydroizolačních vrstev vždy ověřit nejvyšší dovolenou vlhkost max. 3 %.■ Pokládka dalších vrstev možná nejdříve po 24 hodinách, platí při +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 60 %.■ Nepřimíchávat žádné jiné materiály.

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.