



## Baumit MosaikTop Essential Line

### Soklová mozaiková omítka s barevnými kamínky



- Zvláště vhodná pro oblast soklu
- Jedinečný dekorativní vzhled
- Imitace přírodních kamenů

**Výrobek**

Průmyslově vyráběná tenkovrstvá pastovitá omítka s barevnými kamínky. Učená do exteriéru, zejména pro soklové oblasti zatížené odstřikující vodou. Systémová součást zateplovacích systémů Baumit.

**Složení**

Organické pojivo, barevné kamínky, přísady, voda

**Vlastnosti**

Vodoodpudivá, povětrnostním vlivům odolná omítka z barevných kamínků, určená pro použití do exteriéru, vhodná na plochy v oblasti odstřikující vodou.

**Použití**

Vodoodolná tenkovrstvá omítka určená do exteriéru, se zvýšenou mechanickou odolností, zejména vhodná jako konečná povrchová úprava soklových partií fasád (také v zateplovacích systémech Baumit).

**Technické údaje**

Obsah pevných látek:	cca 80 %
Faktor difúzního odporu $\mu$ :	cca 110 - 140

	M 301	M 302	M 303	M 304
Vydatnost	cca 4.5 m <sup>2</sup> /kbelík			
Spotřeba	cca 5.5 kg/m <sup>2</sup> */			

	M 305	M 306	M 307	M 308
Vydatnost	cca 4.5 m <sup>2</sup> /kbelík			
Spotřeba	cca 5.5 kg/m <sup>2</sup> */			

	M 312	M 313	M 314	M 315
Vydatnost	cca 4.5 m <sup>2</sup> /kbelík	4.5 m <sup>2</sup> /kbelík	cca 4.5 m <sup>2</sup> /kbelík	cca 4.5 m <sup>2</sup> /kbelík
Spotřeba	cca 5.5 kg/m <sup>2</sup> */	cca 5.5 kg/m <sup>2</sup> */	cca 5.5 kg/m <sup>2</sup> */	cca 5.5 kg/m <sup>2</sup> */

	M 316	M 317	M 318	M 325
Vydatnost	cca 4.5 m <sup>2</sup> /kbelík			
Spotřeba	cca 5.5 kg/m <sup>2</sup> */	5.5 kg/m <sup>2</sup> */	cca 5.5 kg/m <sup>2</sup> */	cca 5.5 kg/m <sup>2</sup> */

	M 326	M 327	M 328	M 329
Vydatnost	cca 4.5 m <sup>2</sup> /kbelík			
Spotřeba	cca 5.5 kg/m <sup>2</sup> */			

	M 330	M 331
Vydatnost	cca 4.5 m <sup>2</sup> /kbelík	cca 4.5 m <sup>2</sup> /kbelík
Spotřeba	cca 5.5 kg/m <sup>2</sup> */	cca 5.5 kg/m <sup>2</sup> */

\*/ Spotřeba byla stanovena na svislém, rovinném jemném ahladkém podkladu. Uvedené hodnoty jsou orientační. Při přesně vykázané ploše sedle druhu podkladu doporučuje obvykle uvažovat o cca 5-15 % zvýšenou spotřebu. Výsledná spotřeba souvisí se specifickými vlastnostmi podkladu, např. nasákovostí, hrubostí, členitostí i konkrétní zpracovatelskou technikou.



**Způsob dodání** kbelík 25 kg, 1 paleta = 24 kbelíků = 600 kg

#### Skladování

V suchu, chladnu, bez mrazu, v originálně uzavřeném balení 12 měsíců při teplotách od +5 °C do +35 °C. Po otevření balení obsah do 14 dní spotřebovat. Nevystavovat přímému slunečnímu záření.

**Zajištění kvality** Průběžná kontrola podnikovými laboratořemi a státem určenými zkušebnami.

**Bezpečnostní pokyny** Podrobná klasifikace dle Chemického zákona (v souladu s článkem 31 a přílohou II Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpečnostním listu výrobku, který je k dispozici na [www.baumit.cz](http://www.baumit.cz), anebo na vyžádání u výrobce.

**Podklad** Musí vyhovovat platným normám, být čistý, suchý, nezmrzlý, nasákový, bez výkvětů, soudržný, zbavený prachu a oddělujících se částic. Povrch nesmí být vodoodpudivý.

#### Vhodné podklady:

- minerální podklady, např. lepicí stěrky Baumit
- vápenocementové a cementové omítky se zatíraným povrchem
- beton

#### Podmíněně vhodné podklady:

- vnější tepelněizolační systémy v oblasti soklu (zohledňovat parametry HBW/TSR - vybrané odstíny, označené ve vzorníku modrouteckou, jsou pouze v malých plochách jako dekorativní doplněk fasády)

#### Nevhodné podklady:

- plasty, syntetické pryskyřice, lakové event. olejové nátěry a klihové barvy
- vápenné omítky a nátěry
- tepelněizolační omítky
- dřevo
- kov

#### Příprava podkladu

Úprava podkladu před nanášením omítky:

- silně nebo nerovnoměrně nasákové povrhy upravit přípravkem Baumit MultiPrimer
- křídající, případně lehce pískující povrhy upravit přípravkem Baumit MultiPrimer
- silněji pískující až drolivé povrhy zpevnit Baumit SanovaPrimer (podrobnosti technický list výrobku)
- mechanicky odstranit výkvěty
- zbytky oddebírajících přípravků (olejů) odstranit z betonu horkou párou nebo vhodným odstraňovačem
- znečištěné plochy vyčistit vhodným přípravkem s tenzidem
- plísňemi a řasami napadené plochy sanovat, např. Baumit FungoFluid
- nesoudržné, křídající nebo zvětralé nátěry mechanicky odstranit
- poškozené povrhy s trhlinami, avšak jinak dostatečně soudržné minerální plochy upravit lepicí stěrkou, příp. využenou sklo-textilní síťovinou, Baumit StarTex

**Po provedení výše těchto úprav je před nanášením omítky následně nutné povrch upravit základním nátěrem Baumit Premium-Primer nebo Baumit UniPrimer.** U vybraných tmavých odstínů (viz odstavec Zpracování), vzhledem k možnému prosvítání podkladu k dosažení maximálního jasu barev, doporučujeme použít základní nátěr odpovídajícím způsobem probarvený dle vzorníku Baumit LIFE:

odstín MosaikTop - doporučený odstín základního nátěru dle vzorníku Baumit LIFE

#### Baumit MosaikTop ESSENTIAL LINE

- M 305 Victoria - 0354
- M 314 Ararat - 0402
- M 315 Rodna - 0332
- M 317 El Capitan - 0422
- M 318 Rax - 0384
- M 330 Elbrus - 0894
- M 331 Nemrut - 0892

## Zpracování

### Skladba omítky:

- 1 x základní nátěr Baumit PremiumPrimer nebo Baumit UniPrimer
- Nanášet celoplošně a rovnoměrně, dodržet technologickou přestávku min. 24 hodin., platí při teplotě +20 °C a rel. vlhkosti vzduchucca 60 %.
- 1 x Baumit MosaikTop
- Shodu barevného odstínu lze zaručit pouze v rámci jedné výrobní šarže. Při zpracování různých výrobních šarží se doporučuje jejichvzájemné promíchání.
- Před nanášením v kbelíku důkladně promíchat pomaluběžným elektrickým míchadlem. Případnou úpravu konzistence lze provést přidáním cca 1-2 dl vody na 25 kg omítky Baumit MosaikTop.
- Baumit MosaikTop – Essential Line natáhnout nerezovým hladítkem v tloušťce cca 1,5 tloušťky zrna rovnoměrně na podklad, a ještě v čerstvém stavu, ve stejném směru a důsledně bez mezer mezi zrny, uhladit.

Zpracovávat rovnoměrně a bez přerušení.

## Upozornění a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu ani podkladu nesmí během zpracování a zrání klesnout pod +5 °C.

- Po zaschnutí mizí mléčné zabarvení čerstvě nanesené mozaikové omítky. V průběhu vysychání se vlivem účinků zvýšené vlhkosti může „mléčný zákal“ dodatečně opakovat krátce objevovat. Vysoká vlhkost a nízké teploty mohou výrazně prodloužit dobu vysychání. Musí se zabránit kontaminaci pod povrchovou vlhkostí (rizikové jsou zejména např. opěrné zdi, zdi oplocení, atypické okapníhrany, oblasti pod úrovní terénu atd.).
- Chránit před účinky zemní vlhkosti prostupující z podkladních konstrukcí (např. u neizolovaných opěrných zdí, podezdívek oplocení atp.). Baumit MosaikTop není určen pro nanášení na vodorovné nebo šikmé plochy. Pokud se Baumit MosaikTop nanáší pod úroveň budoucího upraveného terénu (např. pod opakový chodník apod.), musí být omítka v této oblasti chráněna vhodnou hydroizolační vrstvou, např. Baumit Baumacol Protect.
- Nepřimíchávat žádné jiné materiály.
- Ochrana před povětrnostními silami: Při přímém slunečním záření, dešti nebo silné větru fasádu vhodným způsobem chránit (např. ochrannými fasádními sítěmi). Vysoké teploty, zejména v letním období, mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledné vlastnosti, např. riziko spálení omítky. Zvýšená vlhkost vzduchu a/nebo nižší teploty vzduchu a podkladu (např. v pozdním podzimu) mohou podstatně prodloužit dobu zrání a nežádoucím způsobem ovlivnit barevný odstín a/nebo vlastnosti omítky.
- V případě nezbytnosti nanášení další vrstvy nebo povrchové úpravy dodržet technologickou přestávku min. 48 hodin, platí při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu cca 60 %.
- Totožnost barevného odstínu lze zaručit pouze v rámci jedné výrobní šarže, doporučuje se proto objednávat potřebné množství materiálu pro celý objekt najednou. Různé výrobní šarže se doporučuje před zpracováním vzájemně smíchat.
- Rozdíl barevných odstínů vzorových barev oproti originálním výrobkům je z technologických důvodů možný (jiný druh podkladu a technologie tisku) a nemůže být důvodem k reklamaci. S ohledem na to se doporučuje před zahájením aplikace nanést zkušební vzorky. Protože však u předkládaných vzorků a následně dodávaných fasádních hmot nelze zaručit naprostě shodné podmínky zpracování zrání, jejich případný mírný barevný rozdíl nelze považovat za závadu.
- Tmavé a sýté odstíny na zateplovacích systémech (ETICS) v závislosti na hodnotě celkového součinitele sluneční odrazivosti TSR: Při použití omítky Baumit MosaikTop na tepelně izolačních systémech jsou odstíny č. M 306, M 314, M 317, M 331, M 343 a M344 vhodné pouze pro malé plochy jako dekorativní doplněk fasády.
- Ochrana proti mikrobiologickému napadení: Fasádní pastovité omítky Baumit jsou dodávány se základní protiplísňovou ochranou preventivní a odkladným účinkem proti napadení fasády houbami, řasami nebo plísňemi.. Protože dlouhodobost a neměnnost ochrany proti účinkům hub, řas nebo plísni nelze bez přihlédnutí ke konkrétním podmírkám stavby (tvar, rozměry, expozice k větrovým stranám, přesahy střechy, říms, klempířských výrobků, skladba a tepelně izolační účinnost obvodových stěn, současné ibudoucí vlivy blízkého okolí apod.) obecně odhadnout.
- Bezpečnostní opatření: pokyny uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
- Pokyny pro čištění: Oči a povrch pokožky, jakož i okolí natírané plochy (především sklo, keramické a klinkery, přírodní kámen, kovové konstrukce, příp. jiné nátěry musí být chráněné. Eventuální odstráňky (použité nářadí) bezprostředně (před zaschnutím a vytvrzením) omýt dostatečným množstvím čisté vody.
- Dodržovat ustanovení technického listu výrobku. Před zahájením zpracování se doporučuje v dostatečném předstihu provedení posouzení vzorové plochy přiměřené velikosti.

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmírkách.