



Baumit Separační PE fólie

Podlahová fólie pro oddělené podlahové potěry



| | |
|-------------------|--|
| Výrobek | Zesílená polyetylénnová barevná fólie. |
| Složení | LPDE. |
| Vlastnosti | Zaručená pevnost a tažnost, zvýšená odolnost proti účinkům alkálií. |
| Použití | K vytvoření separační vrstvy v oddělených a plovoucích podlahových potěrech. |

| | |
|----------------------------------|--|
| Tloušťka: | 0,05 mm |
| Šířka role: | 1000 mm |
| Šířka po rozložení role: | 2000 mm |
| Spotřeba materiálu: | 1,05 m ² /m ² podlahové plochy |
| Barva: | černá nebo transparentní |
| Odolnost proti UV záření: | není deklarována |

Způsob dodání role šířky 1 m, polorukáv 2x 50 mb, = 100 m²

Skladování Na suchém místě v zastřešeném skladu.

Zajištění kvality Průběžná kontrola podnikovými laboratořemi a státem určenými zkušebnami.

Zpracování Fólii v rozložené šířce 2 m rozprostřít bez záhybů a skladů na předem připravený podklad. Proti zatečení potěrové směsi se doporučuje separační PE fólii pokládat s přesahy min. 100 mm, příp. na sraz s přelepením spojů vhodnou lepicí páskou. Fólie nesmí překrývat případné dutiny v podkladu. Následně bezprostředně nanést určený podlahový potěr.

Upozornění a všeobecné pokyny Doporučená teplota vzduchu, materiálu a podkladu během zpracování je +5 °C. Po rozbalení je výrobek určen pro bezprostřední zabudování, nevystavovat dlouhodobějším účinkům UV záření. Při zpracování dodržovat platné normy, technické listy zabudovávaných výrobků, technologický předpis pro podlahové potěry Baumit a respektovat všeobecné řemeslné a zpracovatelské zásady.

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.