



# MosaikTop

## Pastöser, organisch gebundener Buntsteinputz



- **Extrem widerstandsfähig**
- **Große Farbpalette**
- **Vielseitig einsetzbar**

**Produkt** Verarbeitungsfertiger, organisch gebundener Dünnenschichtdeckputz (Buntsteinputz) für Wandflächen.

**Zusammensetzung** Reinacrylatbindemittel, eingefärbte Quarzsande, Wasser, Zusätze sowie natürlicher Glimmer.

- Eigenschaften**
- Farbiger (bunter), lösemittelfreier, pastöser, kunstharzgebundener, verarbeitungsfertiger und leicht zu verarbeitender Buntsteinputz für den volldeckenden Putzauftrag.
  - Mechanisch hoch beanspruchbar, wasserabweisend, abwaschbar und besonders widerstandsfähig.

- Anwendung**
- Putz zur einlagigen Herstellung dekorativer Oberflächen.
  - Für die nachträgliche Beschichtung von mineralischen Unterputzen, Beton und Armierungsschichten von Wärmedämm-Verbundsystemen (nur Sockelbereich).
  - Im Außen-, Innen- und Sockelbereich anwendbar.

<b>Technische Daten</b>	Brandverhalten:	B-s1, d0 nach DIN EN 15824
	Dichte ISO 2811:	ca. 1.7 kg/dm <sup>3</sup>
	Feststoffgehalt:	ca. 80 %
	pH-Wert:	ca. 8.5
	ProduktCode:	2
	sd-Wert H <sub>2</sub> O:	0.22 m - 0.28 m (bei 2 mm Schichtdicke), mittel nach DIN EN 15824
	μ-Wert:	ca. 110 - 140
	V-Wert:	V2
	VOC: Istwert:	< 40 g/l
	VOC: EU-Grenzwert:	Buchstabe A: Kategorie c (Wb); 40 g/l
	Wärmeleitzahl λ:	ca. 0.700 W/(m·K)
	W-Wert:	< 0.15 W2 mittel nach DIN EN 15824

	MosaikTop Essential Line, M 301 Albaron	MosaikTop Essential Line, M 302 Monviso	MosaikTop Essential Line, M 303 Matterhorn	MosaikTop Essential Line, M 304 Denali
Ergiebigkeit	ca. 4.5 m <sup>2</sup> /Eimer	ca. 4.5 m <sup>2</sup> /Eimer	ca. 4.5 m <sup>2</sup> /Eimer	ca. 4.5 m <sup>2</sup> /Eimer
Größtkorn	ca. 2 mm	ca. 2 mm	ca. 2 mm	ca. 2 mm
Verbrauch	ca. 5.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 5.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 5.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 5.5 kg/m <sup>2</sup>

	MosaikTop Essential Line, M 305 Victoria	MosaikTop Essential Line, M 306 Parnass	MosaikTop Essential Line, M307 Bistra	MosaikTop Essential Line, M 308 Kope
Ergiebigkeit	ca. 4.5 m <sup>2</sup> /Eimer	ca. 4.5 m <sup>2</sup> /Eimer	ca. 4.5 m <sup>2</sup> /Eimer	ca. 4.5 m <sup>2</sup> /Eimer
Größtkorn	ca. 2 mm	ca. 2 mm	ca. 2 mm	ca. 2 mm
Verbrauch	ca. 5.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 5.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 5.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 5.5 kg/m <sup>2</sup>

	MosaikTop Essential Line, M 312 Cook	MosaikTop Essential Line, M 313 Athos	MosaikTop Essential Line, M 314 Ararat	MosaikTop Essential Line, M 315 Rodna
Ergiebigkeit	ca. 4.5 m <sup>2</sup> /Eimer	ca. 4.5 m <sup>2</sup> /Eimer	ca. 4.5 m <sup>2</sup> /Eimer	ca. 4.5 m <sup>2</sup> /Eimer
Größtkorn	ca. 2 mm	ca. 2 mm	ca. 2 mm	ca. 2 mm
Verbrauch	ca. 5.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 5.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 5.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 5.5 kg/m <sup>2</sup>

	MosaikTop Essential Line, M 316 Kosh	MosaikTop Essential Line, M 317 El Capitan	MosaikTop Essential Line, M 318 Rax	MosaikTop Essential Line, M 325 Bellavista
Ergiebigkeit	ca. 4.5 m <sup>2</sup> /Eimer	ca. 4.5 m <sup>2</sup> /Eimer	ca. 4.5 m <sup>2</sup> /Eimer	ca. 4.5 m <sup>2</sup> /Eimer
Größtkorn	ca. 2 mm	ca. 2 mm	ca. 2 mm	ca. 2 mm
Verbrauch	ca. 5.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 5.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 5.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 5.5 kg/m <sup>2</sup>

	MosaikTop Essential Line, M 326 Triglav	MosaikTop Essential Line, M 327 Rushmore	MosaikTop Essential Line, M 328 Durano	MosaikTop Essential Line, M 329 Cristallo
Ergiebigkeit	ca. 4.5 m <sup>2</sup> /Eimer	ca. 4.5 m <sup>2</sup> /Eimer	ca. 4.5 m <sup>2</sup> /Eimer	ca. 4.5 m <sup>2</sup> /Eimer
Größtkorn	ca. 2 mm	ca. 2 mm	ca. 2 mm	ca. 2 mm
Verbrauch	ca. 5.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 5.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 5.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 5.5 kg/m <sup>2</sup>

	MosaikTop Essential Line, M 330 Elbrus	MosaikTop Essential Line, M 331 Nemrut
Ergiebigkeit	ca. 4.5 m <sup>2</sup> /Eimer	ca. 4.5 m <sup>2</sup> /Eimer
Größtkorn	ca. 2 mm	ca. 2 mm
Verbrauch	ca. 5.5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 5.5 kg/m <sup>2</sup>

Die angegebenen Verbrauchsangaben dienen zur Orientierung. Praxisbedingt ist dabei ein Mehrverbrauch von ca. 10 % zu berücksichtigen. Die Verbrauchsangaben sind abhängig von Rauheit und Saugfähigkeit des Untergrundes sowie der Verarbeitungstechnik.

**Lieferform** Kunststoffeimer, Inhalt 25 kg (32 Eimer pro Palette = 800 kg)

**Lagerung** Im geschlossenen Eimer, kühl aber nicht unter + 5 °C oder über + 30 °C. Die Lagerzeit sollte 12 Monate nicht überschreiten. Angebrochene Gebinde sofort nach Gebrauch verschließen und innerhalb von 4 Wochen verarbeiten.

**Qualitätssicherung** Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 14001.

**Einstufung lt. Chemikaliengesetz** Siehe Sicherheitsdatenblatt (unter [www.baumit.de](http://www.baumit.de)).

## Untergrund

Abgebundene, trockene Putze (Kalk-Zementputze, Zementputze gerieben oder gefilzt, Standzeit mindestens 7 Tage), Gipsputze und Gipskartonplatten (bei Bedarf mit SperrGrund vorbehandeln), Beton und Armierungsschichten, die rissfrei und frei von trennenden Bestandteilen (Schalöl, Staub) und Verschmutzungen sein müssen.

Fleckige, verfärbte Untergründe ebenfalls mit SperrGrund vorbehandeln.

Der Untergrund muss oberflächenfertig eben, trocken, frostfrei sowie frei von Ausblühungen sein. Es darf keine Feuchtigkeitsbelastung vom Untergrund vorliegen.

Die zu verputzenden Flächen sind vor dem Verputzen mit UniPrimer oder mit im passenden Farbton eingefärbten PremiumPrimer DG 27 in einem oder mehreren Arbeitsgängen zu streichen, um einen gleichfarbigen und gleichmäßig saugenden Untergrund zu erhalten. Der passende Farbton ist der untenstehenden Tabelle zu entnehmen.

Untergrund mindestens 24 Stunden vor dem MosaikTop-Auftrag durchtrocknen lassen.

MosaikTop	PremiumPrimer DG 27	MosaikTop	PremiumPrimer DG 27
Bezeichnung	Farbton	Bezeichnung	Farbton
M 337	weiß	M 341	M341
M 338	weiß	M 342	M342
M 339	M339	M 343	M343
M 340	M340	M 344	M344

## Verarbeitung

MosaikTop ist verarbeitungsfertig eingestellt. Keine anderen Materialien zumischen. Vor der Verarbeitung von Hand mit rostfreier Glättkelle oder mit langsam laufendem Rührwerk sachte aufrühren.

Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern sind untereinander zu mischen, um Farbtonunterschiede auszuschließen.

MosaikTop Essential Line mit rostfreier Stahltraufel in ca. 1,5-facher Kornstärke, MosaikTop Natural Line in 1 - 1,5-facher Kornstärke aufziehen und sofort lückenlos, immer in gleicher Richtung mit flacher Haltung der Glättkelle abglätten. Zusammenhängende Flächen ohne Unterbrechung fertigstellen.

## Allgemeines und Hinweise

Während der Abtrocknung vor Frost, Wind, Regen und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Beim Austrocknen verschwindet die milchige Farbe des frisch aufgetragenen MosaikTop.

Hohe Luftfeuchtigkeit oder tiefe Temperaturen verlängern die Austrocknungszeit wesentlich. Unter Feuchtigkeitseinwirkung kann MosaikTop auch zu einem späteren Zeitpunkt milchig anlaufen.

Feuchtigkeitsbelastungen aus dem Untergrund sind zu verhindern (Stützmauern, Einfriedungen, Traufbereiche u. a.).

MosaikTop ist nicht als Beschichtung auf waagerechten Flächen (Bodenbelag, Mauerwerkskronen o. Ä.) einsetzbar.

Bei der Verarbeitung im Innenbereich ist wegen des Materialgeruchs in den ersten Tagen auf eine gute Durchlüftung zu achten.

Gefährdete Bereiche (Glas, Keramik, Metall usw.) schützen. Gegebenenfalls Spritzer sofort mit viel Wasser entfernen. Nicht bis zum Austrocknen warten. Werkzeuge im frischen Zustand mit Wasser reinigen.

EAK / AVV Abfallschlüssel: 17 09 04

**Nicht unter + 5 °C und über + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen. DIN EN 15824, DIN EN 13914, DIN 18550, DIN 18363 und DIN 18350 (VOB, Teil C) sowie die besonderen Bestimmungen der „allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen“ (abZ) beachten.**

Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Außendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.