

PVC-Eckwinkel mit Abzugskante

PVC-Eckwinkel mit alkalibeständigem



- **Optimale Ausbildung der Eckarmierung**
- **Verstärkung im Eckbereich**
- **Flexibilität**

Produkt	PVC-Eckwinkel mit überputzbarer Abzugskante und alkalibeständigem Textilglasgewebe.	
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ Angeschweißte Gewebefahne.■ Vorstehende Abzugskante mit codierter (rauer) überputzbarer Oberfläche.	
Anwendung	<ul style="list-style-type: none">■ Zur optimalen Ausbildung der Eckarmierung bei allen Bauputzwärmedämm- Verbundsystemen sowie bei gerissenen Altputzfassaden und Putzsystemen.■ Die Abzugskante gewährleistet die richtige Auftragsstärke des gesamten Putzsystems.	
Technische Daten	Gewebebreite:	12,5 cm
	Maschenweite:	ca. 4 x 4 mm
	Kennzeichnung:	Aufdruck
	Die angegebenen Verbrauchsangaben dienen zur Orientierung. Praxisbedingt ist dabei ein Mehrverbrauch von ca. 10 % zu berücksichtigen. Die Verbrauchsangaben sind abhängig von Rauheit und Saugfähigkeit des Untergrundes sowie der Verarbeitungstechnik.	
Lieferform	Stück 2,00 m Länge; 1 Bund = 25 Stück = 50 lfm	
Lagerung	Der PVC-Eckwinkel mit Abzugskante ist unter normalen klimatischen Bedingungen zu lagern. Er darf vor dem Einbau weder außergewöhnlich getrocknet noch gefroren sein. Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass keine Verformung des Profils möglich ist. Verformte Profile dürfen nicht eingebaut werden.	
Qualitätssicherung	Eigenüberwachung durch unsere Werkslabors. Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 14001.	
Verarbeitung	Der PVC-Eckwinkel mit Abzugskante wird auf die lot- und fluchtgerecht ausgebildeten Eckbereiche des Wärmedämm-Verbundsystems mit dem systemzugehörigen Klebspachtelblasen- und faltenfrei eingebettet. Die PVC-Eckwinkel mit Abzugskante werden mittels Steckverbindern aneinander gesteckt. Gewebefahnen müssen mit Klebspachtel überdeckt sein.	
Allgemeines und Hinweise	Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Außendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.	

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.