



PanzerEckwinkel

Panzereckwinkel mit alkalibeständigem Textilglasgewebe

- Erfüllt Anforderungen des DIBt
- Für Innen- und Außenecken
- Hohe Stabilität

Produkt Panzereckwinkel mit alkalibeständigem Textilglasgewebe für die Anwendung in Außen- und Innenecken. Speziell für den Einsatz der Inneneckausbildung bei schwerentflammaren EPS-Fassaden.

Eigenschaften

- Verschiebefestes Panzergewebe.
- Alkalibeständig.
- Erfüllt die Forderungen der Inneneckausbildung für schwerentflammare EPS-Fassaden.

Anwendung ■ Zur optimalen Ausbildung der Eckarmierung bei Baunit Wärmedämm-Verbundsystemen für Innen- und Außenecken.

Technische Daten

Flächenbezogene Masse:	330 g/m ²
Maschenweite:	13 mm x 5 mm
Reißfestigkeit:	> 2.5 kN/5cm

	PanzerEckwinkel
Schenkellängen	8 cm / 12 cm

Lieferform Stab 2,6 lfm, 1 Bund = 50 Stück = 130 lfm

Lagerung Der Panzer Eckwinkel ist unter normalen klimatischen Bedingungen zu lagern. Er darf vor dem Einbau weder außergewöhnlich getrocknet noch gefroren sein. Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass keine Verformung des Profils möglich ist. Verformte Profile dürfen nicht eingebaut werden.

Qualitätssicherung Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 14001.

Untergrund Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber und ausgetrocknet sein. Lose Teile und hohlliegende Stellen sowie ablätternde und labile Anstriche, Öle und Fette müssen vollständig entfernt werden.

Verarbeitung Auf oder in die gewünschte Ecke in den zuvor aufgetragenen systemzugehörigen Klebspachtel, blasen- und faltenfrei sowie lot- und fluchtgerecht einarbeiten. Stäbe an Stoßstellen stumpf anstoßen, nicht überlappen. Das nachfolgende Flächenarmierungsgewebe muss bis an die Ecke geführt werden, um eine ausreichende Überlappung sicherzustellen.

Allgemeines und Hinweise Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Außendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.