



- **Pigmentierte, quarzgefüllte und haftvermittelnde Grundierung für Mineral-, Silikat- oder Kunstharzputze im Innen- und Außenbereich.**
- **Durch feines Quarzkorn gut rissfüllend, ohne Konservierungsmittel, lösungsmittelfrei, emissionsarm (ELF) und schadstoffgeprüft durch das eco-Institut.**
- **In weiß und in vielen Pastelltönen lieferbar.**

Produkt Feiner, haftvermittelnder, pigmentierter, silikatischer Quarzgrund zur Innen- und Außenanwendung.

Zusammensetzung Kaliwasserglas mit organischer Stabilisierung (< 5 %), Quarzmehl, Füllstoffe, Additive, Wasser, Pigmente.

- Eigenschaften**
- Voranstrich für nachfolgende Farben und Putze auf Silikat- und/oder Kunstharzbasis.
 - Haftvermittlung auf festen, gering saugenden Untergründen.
 - Remineralisierung von festen, organisch gebundenen Putzen und Farben für nachfolgende, silikatisch basierende Anstriche.
 - Hohe Füllkraft.
 - Pigmentiert zur optischen Egalisation des Untergrundes.
 - Mikroporös, hoch wasserdampfdurchlässig (Klasse 1), spannungsarm und CO₂-durchlässig.
 - Durch feines Quarzkorn gut rissfüllend.
 - Geeignet für Innen- und Außenwandflächen.
 - Weiß oder farbig lieferbar.

- Anwendung**
- Als Haftgrund auf gut haftenden, mineralisch und organisch gebunden Untergründen zur späteren Überarbeitung mit silikatisch und/oder organisch gebunden Farben und Putzen.
 - Gut verschlammend. Bei kleinen, ruhenden Haarrissen bis 0,3 mm als kompletter Voranstrich geeignet.

Weitere Verarbeitungsanleitungen mit Bildern, Werkzeug- und Produktauswahllisten finden Sie unter www.baumit-selbermachen.de.

Technische Daten	Farbe:	Weiß, auf Kundenwunsch einfärbbar
	Dichte:	ca. 1.6 kg/dm ³
	VOC: Istwert:	< 30 g/l
	VOC: EU-Grenzwert:	Buchstabe A: Kategorie h (Wb); 30 g/l
	Zustandsform:	pastös
	Einsatzbereich:	Außen, innen, Wand, Decke

	5 l	5 l, farbig	15 l	15 l farbig
Körnung	0 - 0.3 mm	0 - 0.3 mm	0 - 0.3 mm	0 - 0.3 mm
Verbrauch	ca. 0.3 l/m ² pro Anstrich (untergrund-abhängig)	ca. 0.3 l/m ² pro Anstrich (untergrund-abhängig)	ca. 0.3 l/m ² pro Anstrich (untergrund-abhängig)	ca. 0.3 l/m ² pro Anstrich (untergrund-abhängig)
Ergiebigkeit	ca. 17 m ² /Eimer	ca. 17 m ² /Eimer	ca. 50 m ² /Eimer	ca. 50 m ² /Eimer
Farbe	Weiß	Pastelltöne	Weiß	Pastelltöne

Die angegebenen Verbrauchsangaben dienen zur Orientierung. Praxisbedingt ist dabei ein Mehrverbrauch von ca. 10 % zu berücksichtigen. Die Verbrauchsangaben sind abhängig von Rauheit und Saugfähigkeit des Untergrundes sowie der Verarbeitungstechnik.



Lieferform	Kunststoffeimer, 5 l (64 Eimer pro Palette = 320 kg) Kunststoffeimer, 15 l (24 Eimer pro Palette = 360 kg)
Lagerung	Im geschlossenen Eimer, trocken und kühl, aber nicht unter + 5 °C oder über + 30 °C. Die Lagerzeit sollte 12 Monate nicht überschreiten. Angebrochene Gebinde sofort nach Gebrauch verschließen und nach Möglichkeit innerhalb 4 Wochen verarbeiten.
Qualitätssicherung	Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 14001.
Einstufung lt. Chemikaliengesetz	Siehe Sicherheitsdatenblatt unter www.baumit-selbermachen.de
Untergrund	<p>Geeignete Untergründe sind mineralische Putze und andere kalk- und/oder zementgebundene Baustoffe sowie pastöse Farben und Putze, sofern diese fest, tragfähig, sauber und ausgetrocknet sind. Es darf keine Feuchtigkeitsbelastung vom Untergrund vorliegen.</p> <p>Lose Teile und hohlliegende Stellen, nicht anhaftende alte Farbschichten und Verschmutzungen müssen restlos entfernt werden, stark verwitterte Putze sind abzuschlagen und zu ersetzen.</p> <p>Stark sandende Untergründe mit Lehmfestiger oder Tiefengrund verfestigen. Fassaden mit Algen und Pilzbewuchs müssen vorab z.B. mit einem geeigneten Fassaden-Reiniger entfernt werden.</p> <p>Die Standzeit des Putzsystems vor dem Auftrag des Anstriches ist abhängig von der Auftragsstärke des Putzes und den vorherrschenden Klimabedingungen (mindestens jedoch 7 Tage).</p> <p>Nicht zu behandelnde Flächen sind durch Abkleben zu schützen.</p> <p>Bei Gefahr von Fleckenbildung durch ausblutende Farbstoffe aus dem Untergrund (Gipskartonplatten, Nikotin, Makulaturen usw.) ist ggf. eine Vorbehandlung mit Sperrgrund erforderlich.</p> <p>Nicht auf plastoelastischen Anstrichen verwenden.</p>
Verarbeitung	<p>Keine anderen Materialien zumischen. Ggf. kann eine gleichmäßige Verdünnung mit Wasser bis maximal 5 % erfolgen. Vor der Verarbeitung (mit langsam laufendem Rührwerk) gründlich aufrühren.</p> <p>Auf geeignete Untergründe im Außenbereich ist Remineral durch Streichen oder Rollen vollflächig und gleichmäßig aufzutragen. Remineral ist eine Grundierschicht und muss nach der Trocknung überarbeitet werden.</p>
Allgemeines und Hinweise	<p>Nicht bei direkter Sonnenbestrahlung, Regen oder Wind verarbeiten oder die Fassade entsprechend schützen (Gerüstnetz).</p> <p>Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die Abbindezeit deutlich verlängern.</p> <p>Die Umgebung der Beschichtungsflächen, insbesondere Glas, Keramik, Klinker, Naturstein, Lack und Metall, sorgfältig schützen (Verätzungsgefahr). Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Waschwasser sammeln und gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgen.</p> <p>Zur Vermeidung von Farbabweichungen ist der Materialbedarf für ein ganzes Objekt in einer Charge zu bestellen.</p> <p>Bei Anwendung auf WDVS oder wärmedämmenden Putzen Hellbezugswerte (HBW) beachten (> 20). Bei Unterschreitung, Möglichkeiten über Baumit Bauberatung erfragen.</p> <p>Nicht ins Erdreich, Gewässer oder Abwasser gelangen lassen.</p> <p>Produkt-Code: BSW10 EAK / AVV Abfallschlüssel: 08 01 12</p> <p>Nicht unter + 8 °C und über + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen. DIN 18550 und DIN 18350 (VOB, Teil C) sowie die besonderen Bestimmungen der „allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen“ (abZ) beachten.</p> <p>Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Außen-dienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.</p>

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.