

Kellerdecken-Dämmplatte EPS Struktur



- **Polystyrol-Deckendämmplatte nach DIN EN 13163 mit Struktur in der Oberfläche**
- **Für die Kellerdeckendämmung geeignet mit Stufenfalz und gefaste Kante mit Schattenfuge**
- **Keine Verdübelung notwendig und handliches Format**

Produkt Wärmedämmplatte mit Stufenfalz sowie gefaster Kante mit Schattenfuge aus EPS-Hartschaum nach DIN 13163, DI.

Zusammensetzung Expandiertes Polystyrolgranulat.

- Eigenschaften**
- Wärmedämmend.
 - Stufenfalz sowie gefaste Kante mit Schattenfuge.
 - Sichtseite strukturiert an der Oberfläche.

- Anwendung**
- Unterseitige Dämmung von Keller- und Wirtschaftsräumen.

Weitere Verarbeitungsanleitungen mit Bildern, Werkzeug- und Produktauswahllisten finden Sie unter www.baumit-selbermachen.de.

Technische Daten

Brandverhalten:	E , normal entflammbar nach DIN EN 13501-1 (Euro-klasse)
Einsatzbereich:	innen, Decke
Farbe:	Weiß
Nutzmass:	485 mm x 485 mm
Plattendicke:	5 – 12 cm
Plattenformat:	50 cm x 50 cm
μ-Wert:	20 / 50
Bemessungswert der Wärmeleitzahl:	0.035 W/(m·K) nach DIN 4108-4

	5 cm	6 cm	8 cm	10 cm
Ergiebigkeit	5 m ² /Verpackung	4 m ² /Verpackung	3 m ² /Verpackung	2.5 m ² /Verpackung
Verbrauch	4 Platten/m ²	4 Platten/m ²	4 Platten/m ²	4 Platten/m ²

	12 cm
Ergiebigkeit	2 m ² /Verpackung
Verbrauch	4 Platten/m ²

Die angegebenen Verbrauchsangaben dienen zur Orientierung. Praxisbedingt ist dabei ein Mehrverbrauch von ca. 10 % zu berücksichtigen. Die Verbrauchsangaben sind abhängig von Rauheit und Saugfähigkeit des Untergrundes sowie der Verarbeitungstechnik.

Lieferform Baumit Kellerdecken-Dämmplatten EPS Struktur werden foliert im Paket geliefert.

Lagerung Vor Feuchtigkeit geschützt lagern.

Qualitätssicherung Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 14001.

Untergrund	Die Putzgrundprüfung hat nach den Richtlinien der einschlägigen Normen zu erfolgen. Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber, frostfrei und frei von haftmindernden Rückständen und Ausblühungen sein.
Verarbeitung	Vollflächiges Auftragen des Klebemörtels im Kambettverfahren mit der Zahnkelle, 10 mm dick, mit dem Baunit Klebespachtel ALLROUND, auf die Dämmplatte (glatte Seite der Platte) und satt auf den tragfähigen Untergrund andrücken. Andere Klebevarianten auf Anfrage möglich.
Allgemeines und Hinweise	<p>Nicht für die Anwendung im WDVS.</p> <p>Der Untergrund darf nicht gefroren sein.</p> <p>Nicht unter + 5 °C und über + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen. DIN EN998-1, DIN 18550, DIN 55699, DIN 4108 und DIN 18350 (VOB, Teil C) beachten. Es gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.</p> <p>Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Außendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.</p>