

# Baunit Baumacol Flexo

## Dünnbettfliesenkleber mit verlängerter Einlegezeit



- **verringertes Abrutschen**
- **verlängerte Einlegezeit**
- **hohe Untergrundhaftung**

### Produkt

Grauer, wasser- und frostfester hydraulisch abbindender, kunstharzvergüteter, Dünnbett-Klebmörtel mit verlängerter Einlegezeit. Zugelassen für Lebensmittelkontakt. Entspricht den Güteanforderungen der EN 12004:2002 – Klasse C2TE.

### Zusammensetzung

Sand, Zement und organische Bindemittel sowie Zusätze zur besseren Verarbeitung und Haftung.

### Eigenschaften

- Grauer, pulverförmiger, wasser- und frostfester, hydraulisch abbindender, mineralischer, nach Wasserzugabe geschmeidiger Klebmörtel.
- Hohe Festigkeit.
- Gutes Wasserrückhaltevermögen.
- Gute Untergrundhaftung.
- verringertes Abrutschen
- verlängerte Einlegezeit

### Anwendung

Zum Verlegen von keramischen Wand- und Bodenfliesen, Mosaik, Feinsteinfliesen, im Innen- und Außenbereich. Geeignet für Fußbodenheizungen.

### Technische Daten

Qualitätskategorie: Economy

	25 kg
Verbrauch	ca. 3 kg/m <sup>2</sup> je nach Fliesenart
Wasserbedarf	ca. 8 l/Sack

Die angegebenen Verbrauchsangaben dienen zur Orientierung. Praxisbedingt ist dabei ein Mehrverbrauch von ca. 10 % zu berücksichtigen. Die Verbrauchsangaben sind abhängig von Rauheit und Saugfähigkeit des Untergrundes sowie der Verarbeitungstechnik.

### Lieferform

Sack – 25 kg; 52 Säcke pro Palette = 1.350 kg

### Lagerung

Trocken 12 Monate lagerfähig.

### Qualitätssicherung

Eigenüberwachung durch unsere Werklabors.

### Einstufung lt. Chemikaliengesetz

Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter [www.baunit.com](http://www.baunit.com) oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

## Untergrund

Der Untergrund muss hart, fest, frostfrei, staub-, fett- und ölfrei sein.

### Geeignet auf:

- Beton
- Estrich
- Porenbeton
- Klinker,
- Zement- und Kalk/Zementputzen
- Gipskartonplatten, Gipswandplatten,
- Anhydritestrich
- in Wohnräumen und in öffentlichen Gebäude

### Nicht geeignet auf:

- Holz
- Metall
- Kunststoff
- Untergründe auf Zementbasis vor Abschluss des Abbindevorganges

## Untergrund- vorbereitung

Reinigen und Staub entfernen, mit entsprechendem Grund grundieren:

- saugfähige Untergründe – Baunit Grund
- nicht saugfähige Untergründe – Baunit Supergrund

## Verarbeitung

### Empfohlene Werkzeuge:

- Langsam laufendes elektr. Rührwerk, Zahntraufel, Kelle, Schwamm
- Zahntraufel 3 x 3 mm – Mosaik
- Zahntraufel 6 x 6 mm – Fliesen mit glatter Rückseite
- Zahntraufel 10 x 10 mm – Fliesen mit Rückseite mit Profil

### Produktvorbereitung

Sackinhalt in entsprechende Menge reines Wasser einstreuen und ca. 3 min mit sauberem, langsam laufendem Rührwerk homogen anmischen.

### Anwendung:

Baumacol Flexo mit entsprechender Zahntraufel in gleichmäßiger Schichtdicke auf den Untergrund auftragen (Traufel beim Verteilen des Klebers im 45°-Winkel halten). Ausschließlich frischen Kleber verarbeiten, ev. Kleberreste mit nassem Schwamm entfernen. Für eine hohlraumfreie Verlegung ist das kombinierte Verlegeverfahren (Floating-Buttering) anzuwenden. Dazu wird zusätzlich zum Untergrund auch auf die Fliesenrückseite Kleber aufgetragen.

### Nachbehandlung:

Frische Verlegeflächen sind ca. 48 Stunden vor mechanischer und thermischer Belastung zu schützen (verlegte Fliesen dürfen in dieser Zeit weder betreten noch belastet werden).

## Allgemeines und Hinweise

Normen, Richtlinien und technische Informationen betreffend Untergrund und Verlegematerial beachten.

Nicht bei Temperaturen unter +5 °C, Regen, direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind oder Zugluft verarbeiten. Bis zur vollen Erhärtung schützen.

- Hohe Luftfeuchte und niedrige Temperaturen verlängern Trocknungszeit.
- Keine Zusatzmittel begeben!
- Untergrund und Verlegematerial nicht vornässen.
- Angegebene Einlegezeit ist unbedingt einzuhalten – nach Überschreitung dieser Zeit und Austrocknung der Kleberschicht ist der Kleber vom Untergrund zu entfernen.

---

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.