

Baunit Baumacol One

Fliesenkleber für die Verlegung im Dünnbettverfahren.



- **Geschmeidig zu verarbeiten**
- **Hohe Festigkeit**
- **Vielseitig einsetzbar**

Produkt

Grauer, hydraulisch abbindender, Dünnbett-Klebemörtel auf Zementbasis. Zugelassen für Lebensmittelkontakt.

Zusammensetzung

Sand und Zement sowie Zusätze zur besseren Verarbeitung und Haftung.

Eigenschaften

- Grauer, pulverförmiger, hydraulisch abbindender, mineralischer, nach Wasserzugabe geschmeidiger Klebemörtel.
- Hohe Festigkeit.
- Gute Untergrundhaftung

Anwendung

Zum Verlegen von keramischen Wand- und Bodenfliesen, Glasfaserplatten, leichten Bauplatten und Styropor-Hartschaumplatten im Innenbereich. Zur Anwendung auf formstabilen Unterkonstruktionen.

Technische Daten

Qualitätskategorie: Economy

	25 kg
Verbrauch	ca. 3 kg/m ² je nach Fliesenart
Ergiebigkeit	6 l/Sack - 7 l/Sack

Die angegebenen Verbrauchsangaben dienen zur Orientierung. Praxisbedingt ist dabei ein Mehrverbrauch von ca. 10 % zu berücksichtigen. Die Verbrauchsangaben sind abhängig von Rauheit und Saugfähigkeit des Untergrundes sowie der Verarbeitungstechnik.

Lieferform

Sack - 25 kg; 52 Säcke pro Palette = 1.350 kg

Lagerung

Trocken 12 Monate lagerfähig.

Qualitätssicherung

Eigenüberwachung durch unsere Werklabors.

Einstufung lt. Chemikaliengesetz

Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baunit.com oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Untergrund

Der Untergrund muss hart, fest, frostfrei, staub-, fett- und ölfrei sein.

Geeignet auf:

- Beton
- Estrich
- Klinker
- Zementfertigputz
- in Wohnräumen und in öffentlichen Gebäuden

Nicht geeignet auf:

- Holz
- Metall
- Kunststoff
- Untergründe auf Zementbasis vor Abschluss des Abbindevorganges; im Bereich der Terrassen, Fassaden, Schwimmbäder und Fußbodenheizung
- Nicht saugenden Untergründen

Untergrund- vorbereitung

Reinigen und Staub entfernen, mit Baunit Grund grundieren

Verarbeitung

Empfohlene Werkzeuge:

- Langsam laufendes elektr. Rührwerk, Zahntraufel, Kelle, Schwamm
- Zahntraufel 6 x 6 mm – Fliesen mit glatter Rückseite
- Zahntraufel 10 x 10 mm – Fliesen mit Rückseite mit Profil

Produktvorbereitung

Sackinhalt in entsprechende Menge reines Wasser einstreuen und ca. 3 min mit sauberem, langsam laufendem Rührwerk homogen anmischen. Nach ca. 15 min nochmals kurz durchmischen.

Anwendung:

Baumacol One mit entsprechender Zahntraufel in gleichmäßiger Schichtdicke auf den Untergrund auftragen (Traufel beim Verteilen des Klebers im 45°-Winkel halten). Ausschließlich frischen Kleber verarbeiten, ev. Kleberreste mit nassem Schwamm entfernen.

Empfohlene Kontaktfläche der Verklebung 100% (Verfüllung des Raums unter Fliesen)

Für eine hohlraumfreie Verlegung ist das kombinierte Verlegeverfahren (Floating-Buttering) anzuwenden. Dazu wird zusätzlich zum Untergrund auch auf die Fliesenrückseite Kleber aufgetragen.

Nachbehandlung:

Frische Verlegeflächen sind ca. 48 Stunden vor mechanischer und thermischer Belastung zu schützen (verlegte Fliesen dürfen in dieser Zeit weder betreten noch belastet werden).

Allgemeines und Hinweise

Normen, Richtlinien und technische Informationen betreffend Untergrund und Verlegematerial beachten. Nicht bei Temperaturen unter +5 °C, Regen, direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind oder Zugluft verarbeiten. Bis zur vollen Erhärtung schützen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.