

Verarbeitung**Anmischen:**

Baumit BetoFinish in kaltes, reines Wasser einstreuen und mit einem geeigneten, langsam laufenden Rührwerk durchmischen, bis eine klumpen-freie homogene Masse entsteht (Mischzeit ca. 4 min). Die Verarbeitungszeit bei 20 °C beträgt ca. 20 Minuten, wobei niedrige Temperaturen die Verarbeitungszeit verlängern und höhere diese verkürzen. Bereits angesteiftes Material darf keinesfalls mit Wasser wieder „gängig“ gemacht werden. Jede Beigabe von Zusatzmitteln (z.B. Frostschutz, Schnellbinder) ist unzulässig.

Anwendung:

Baumit BetoFinish auf die noch feuchte Haftbrücke Baumit BetoHaft frisch in frisch aufspachteln. Werden Schichtdicken über 5mm benötigt, muss in mehreren Arbeitsgängen gearbeitet werden. Zwischen dem Auftrag der einzelnen Schichten dürfen maximal 6 Stunden liegen. Bei längeren Intervallen muss auf die vorhergehende Schicht eine weitere Haftbrücke mit Baumit BetoHaft aufgebracht werden.

Nachbehandlung:

Die frische Spachtelmasse ist vor zu schneller Austrocknung durch entsprechende Maßnahmen zu schützen.

Allgemeines und Hinweise

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges mind. +5 °C betragen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.