

Baunit Classico Special

Werksgemischter Trockenfertigmörtel



- **Witterungsbeständig & wasserabweisend**
- **für außen und innen geeignet**
- **mineralisch**

Produkt Werksgemischter, hydraulisch erhärtender Trockenfertigmörtel als Dünn- schichtdeckputz mit Reibstruktur für innen und außen, händisch und maschinell verarbeitbar.

Zusammensetzung Kalk, Weißzement, Sande, Farbstoffe, Zusätze.

Eigenschaften Witterungsbeständig, wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig, für außen und innen, geringe Verschmutzungsneigung, nicht brennbar, große Farbauswahl in brillanten Farben, leicht zu verarbeiten.

Anwendung Schutz und Gestaltung von Fassaden, als wasserabweisender, dampfdurchlässiger Dünn- schichtedelputz für außen und innen. Baunit Classico Special ist auch für Baunit Wärmedämmverbundsysteme geeignet.

Technische Daten

Druckfestigkeit:	> 1.5 N/mm ²
Min. Schichtstärke:	1.5 mm
Trockenrohddichte:	ca. 1480 kg/m ³
µ-Wert:	ca. 15
Wärmeleitzahl:	ca. 0.800 W/mK

	25 kg, 1K	25 kg, 1,5K	25 kg, 2K	25 kg, 2,5K
Körnung	1 mm		2	
Verbrauch	ca. 2.5 kg/m ²		3 kg/m ²	
Wasserbedarf	ca. 8 l/Sack		ca. 8 l/Sack	

	25 kg, 3K	25 kg, 2R	25 kg, 2,5R	25 kg, 3R
Körnung	3 mm	2 mm		3 mm
Verbrauch	4.3 kg/m ²	ca. 3 kg/m ²		4 kg/m ²
Wasserbedarf	8 l/Sack	ca. 8 l/Sack		ca. 8 l/Sack

Lagerung Trocken auf Holzrost 6 Monate foliert lagerfähig.

Untergrund Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, nichtwasserabweisend, frei von Ausblühungen, tragfähig, und frei von losen Teilen sein.

Geeignet auf:

- Kalk/Zement- und Zementputzen
- Gipsputze
- Beton und andere mineralische Untergründe
- Baunit Wärmedämmverbundsysteme

Nicht geeignet auf:

- Kunststoffen, Lack- bzw. Ölfilmern, Leim-, Mineral- und Dispersionsfarben
- Kalkputze

Untergrund- vorbereitung

- Kreidende bzw. sandende Oberflächen sowie Sinterhaut mechanisch entfernen oder gegebenenfalls verfestigen (Baumit Multi-Primer)
- Verschmutzte und/oder veralgte Flächen mechanisch reinigen oder mit Heißdampf bzw. Spezialmittel (Baumit SanierLösung) behandeln
- Schlecht haftende, verwitterte mineralische Anstriche mechanisch entfernen. Verschmutzte und/oder veralgte Flächen mechanisch reinigen
- Schadhafte bzw. rissige Flächen mittels Spachtelmasse ausbessern; besondere Saniermaßnahmen beachten

Verarbeitung

Einen Tag vor dem Verputzen, Baumit UniPrimer aufbringen.

Baumit Classico Special ist im Freifallmischer mit ca. 6-7 l Wasser/Sack 3 – 5 Minuten gut und gründlich durchzumischen. Immer den gesamten Sackinhalt anmischen! Bei Edelputzen sind mehrere Mischen in einen großen Mörteltrog zu leeren und nochmals händisch gut durchzumischen. Dadurch werden unterschiedliche Konsistenzen ausgeglichen und eine einheitliche Farbe erreicht.

Den Baumit Classico Special in Kornstärke mit einer rostfreien Stahltraufel aufziehen oder mit der Putzmaschine auftragen und auf Kornstärke abgleichen.

Reibputzstruktur: Nach kurzem Ansteifen mit dem Kunststoffbrett rund oder waagrechtstrukturieren.

Allgemeines und Hinweise

Die Luft, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über +5 °C liegen. Fassade vor direkter Sonnenbestrahlung, Regen oder starkem Windentsprechend schützen (z.B. Gerüstschutznetz).

Ein zusätzliches Nässen des Putzes während des Reibens ist zu unterlassen. Schichtdickenunterschiede führen zum unterschiedlichen Ansteifen und dann beim Verreiben zu Strukturunterschieden, die als Farbflecken erscheinen. Um Farbunregelmäßigkeiten, die durch Verarbeitung, Witterung oder unterschiedlich saugende Untergründe hervorgerufen werden können, auszugleichen, wird nach einer Standzeit von mind. 14 Tagen ein nachträglicher Anstrich mit Baumit SilikatColor oder Baumit SilikonColor empfohlen.

Keine anderen Produkte beimengen (z.B. Frostschutzmittel).

Zur Vermeidung von Farbabweichungen ist darauf zu achten, dass der Materialbedarf für das ganze Objekt in einem bestellt wird und daher in einem produziert werden kann. Die Anlieferung ist natürlich auch in Teilmengen möglich.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.