

# Baunit Classico

## Mineralischer Reib- und Kratzputz.



- **Witterungsbeständig, wasserabweisend**
- **für außen und innen geeignet**
- **nicht brennbar, leicht zu verarbeiten**

**Produkt** Mineralischer Reib - und Kratzputz. Baunit Classico ist geeignet auf allen wärmedämmenden Unterputzen (wie z. B. Baunit ThermoPutz, ThermoExtra) und auf Kalk/Zementputzen (wie z. B. Baunit GrundPutz Leicht ECO , Baunit GrundPutz Leicht Speed, MPA 35, GrobPutz 4 mm) und auf allen Sanierputzen. Baunit EdelPutz ist mit einem Egalisationsanstrich zu versehen (z. B. StarColor). Für größere Körnungen empfehlen wir Baunit ScheibenPutz.

**Zusammensetzung** Weißkalk (Baukalk), Weißzement, Sande und Zusätze zur besseren Verarbeitung und Haftung.

**Eigenschaften** Leicht zu verarbeitender, mineralischer, geschmeidiger und gut strukturierbarer Edelputz für händische und maschinelle Verarbeitung mit geringer Verschmutzungsneigung, hoch diffusionsfähig .

**Anwendung** Innovativer Oberputz zur Gestaltung von Fasssaden zur Anwendung auf alten und neuen mineralischen Putzen und Spachtelmassen sowie in der Renovierung und auf Sanierputzen.

**Technische Daten**

Druckfestigkeit:	1.5 N/mm <sup>2</sup> - 5 N/mm <sup>2</sup>
Norm:	CR -CS II nach ÖNORMEN 998-1
µ-Wert:	ca. 20
W-Wert:	W2

	25 kg, 1K	25 kg, 2K	25 kg, 3K	25 kg, 2R
Körnung	1 mm	2 mm	3 mm	2 mm
Verbrauch		ca. 5.5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>		
Wasserbedarf		ca. 6.5 l/Sack - 7.5 l/Sack		

	25 kg, 2,5R	25 kg, 3R	40 kg, 2K	40 kg, 4K
Körnung	2.5 mm	3 mm	2 mm	4 mm
Verbrauch			ca. 5.5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>	
Wasserbedarf			ca. 6.5 l/Sack - 7.5 l/Sack	ca. 6.5 l/Sack - 7.5 l/Sack

	40 kg, 2R
Körnung	2 mm
Verbrauch	ca. 5.5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>
Wasserbedarf	ca. 6.5 l/Sack - 7.5 l/Sack

**Lagerung** Trocken auf Holzrost 12 Monate foliiert lagerfähig.

<b>Einstufung lt. Chemikaliengesetz</b>	Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a> oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.
<b>Untergrund</b>	<p>Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, saugfähig, frei von Ausblühungen, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Die Prüfung des Untergrundes hat gemäß den ÖNORMEN B 2204 , B 3345 und B 3346 zu erfolgen. Die Ebenheit der Wand hat der DIN 18202 zu entsprechen.</p> <p><b>Geeignet auf:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kalk/Zement- und Zementputzen</li> <li>■ Wärmedämmputzen und anderen mineralischen Untergründen (z.B. Beton)</li> </ul> <p><b>Bedingt geeignet auf:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Baumit Wärmedämmverbundsystemen ECO und Mineral (Rücksprache mit Baumit Fachberater)</li> </ul> <p><b>Nicht geeignet auf:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kunststoffen, Lack - bzw. Ölfilmern, Leim - , Mineral - und Dispersionsfarben</li> </ul>
<b>Untergrundvorbereitung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stark oder ungleichmäßig saugende Oberflächen mittels Baumit MultiPrimer egalisieren</li> <li>■ Kreidende bzw. leicht sandende Oberflächen mit Baumit MultiPrimer verfestigen</li> <li>■ Stark sandende oder mürbe Putzflächen mit Baumit SanovaPrimer verfestigen (Produktdatenblatt beachten)</li> <li>■ Sinterhaut mechanisch entfernen</li> <li>■ Schalölrückstände auf Beton mit Heißdampf oder Schalölentferner bzw. durch Anschleifen entfernen</li> <li>■ Verschmutzte Flächen reinigen</li> <li>■ Algen - und/oder pilzbefallene Untergründe mit Spezialmittel (z.B. Baumit FungoFluid) behandeln</li> <li>■ Schlecht haftende, verwitterte Anstriche entfernen</li> <li>■ Schadhafte bzw. rissige, mineralische Flächen mittels Spachtelmasse (z.B. Baumit StarContact) überziehen und ggf. mit Baumit StarTex bewehren</li> </ul>
<b>Verarbeitung</b>	<p>Zusätzlich zu den hier angeführten Vorbehandlungen sind alle Untergründe immer mit Baumit PremiumPrimer oder Baumit UniPrimer vorzustreichen (Standzeit: mind. 24 Std.)</p> <p>Baumit Classico wird in praxisüblicher Verarbeitungskonsistenz angemischt. Die gleiche Wassermenge pro Sack beibehalten und mit Freifallmischer oder Rührwerk gut durchmischen. Bei großflächigem Auftrag empfiehlt sich der Einsatz von marktüblichen Verputz- und Mischmaschinen in Standardausrüstung. Nur mit sauberem Wasser anmischen und keine anderen Materialien zumischen. Beim Anmischen und Verarbeiten ist auf saubere Maschinen, Gefäße und Werkzeuge zu achten Baumit Classico nach dem Aufräumen mit Kunststoffreibbrett verreiben.</p> <p>Mineralische Edelputze sind grundsätzlich mit einem Anstrich zu versehen (z.B. Baumit StarColor, etc.).</p>
<b>Allgemeines und Hinweise</b>	<p>Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges mindestens +5° C betragen.</p> <p>Die Fassade vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind schützen (z.B. mittels Gerüstschutznetz). Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die Trocknungszeit deutlich verlängern.</p> <p><b>Hinweise zur Verarbeitung:</b> Um Gerüstansätze zu vermeiden, muss gleichzeitig, in Gerüstlagen versetzt, gearbeitet werden.</p> <p><b>Überabreitungshinweise:</b> Vor einer weiteren Beschichtung ist eine Standzeit von mind. 14 Tagen einzuhalten (bezogen auf 20° C Temperatur und 60 % rel. Luftfeuchtigkeit).</p> <p><b>Sicherheitsvorkehrungen:</b>siehe Sicherheitsdatenblatt.</p> <p><b>Reinigungshinweise:</b> Augen und Hautflächen, sowie die Umgebung der Beschichtungsflächen, insbesondere Glas, Keramik, Klinker, Naturstein, Lack und Metall schützen. Gegebenenfalls Spritzer mit viel Wasser abspülen, nicht bis zum Austrocknen und Erhärten des Putzes warten. Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.</p>

---

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.