

Baumit FungoFluid

Verarbeitungsfertige wässrige Lösung



- für schöne Fassaden
- bei Algen- und Pilzbefall
- verarbeitungsfertig im Kanister

Produkt	Verarbeitungsfertige, wässrige Lösung zur Behandlung von pilz- und/oder algenbefallenen Fassaden- und Wandflächen.	
Zusammensetzung	Wasser und algizide (pflanzentötende) und fungizide (pilztötende) Wirkstoffe (quaternäre Ammoniumverbindung, Isothiazolderivat).	
Eigenschaften	Wässrige Lösung mit einem ausgeglichenen Wirkspektrum gegen Mikroorganismen, wie z.B. Pilze und Algen. Zusätzlich zur abtötenden und wachstumsverhindernden Wirkung werden Algen gleichzeitig stark entfärbt.	
Anwendung	Verarbeitungsfertige, wässrige Lösung zur Behandlung von pilz- und/oder algenbefallenen Fassaden- und Wandflächen. Zur Verhinderung des Transports von keimfähigen Sporen kann Baumit SanierLösung vorbeugend eingesetzt werden. Baumit SanierLösung kann Innen und Außen eingesetzt werden.	
Technische Daten	Rohdichte:	ca. 1 kg/dm ³
	Qualitätskategorie:	Professional

	5 l	10 l
Verbrauch	ca. 0.05 m ² - 0.1 m ²	ca. 0.05 l/m ² - 1 l/m ² je auch Untergrund
Ergiebigkeit	ca. 50 m ² - 100 m ² /Kanister	

Die angegebenen Verbrauchsangaben dienen zur Orientierung. Praxisbedingt ist dabei ein Mehrverbrauch von ca. 10 % zu berücksichtigen. Die Verbrauchsangaben sind abhängig von Rauheit und Saugfähigkeit des Untergrundes sowie der Verarbeitungstechnik.

Lieferform	5 l Kanister, 1 Palette = 128 Kanister = 640 l
Lagerung	Trocken, kühl, frostfrei und verschlossen 18 Monate lagerfähig.
Qualitätssicherung	Eigenüberwachung durch unsere Werklabors.
Einstufung lt. Chemikaliengesetz	Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.
Verarbeitung	Die Fassade mit Hochdruckreiniger reinigen (Düse mit ausreichendem Abstand und schräg zur Fassadenfläche, max. 200 bar), stärkere Verschmutzungen ggf. mit einer entsprechenden Bürste mechanisch entfernen. Die Fläche danach trocknen lassen. Baumit FungoFluid satt bis zur vollständigen Benetzung mit einer Malerbürste auftragen. Trocknungs- bzw. Einwirkzeit von mind. 12 Stunden (vor Regen schützen!) einhalten. Danach erfolgt ein zweiter Anstrich mit Baumit FungoFluid, erneut satt bis zur vollständigen Benetzung mit einer Malerbürste auftragen. Trocknungs- bzw. Einwirkzeit von mind. 12 Stunden (vor Regen schützen!) einhalten. Nach der Trocknung wird die Fassade mit Baumit StarColor oder Baumit SilikonColor, zusätzlich algizid- und fungizidhemmend ausgerüstet (Hinweis „mit zusätzlichem Algen- und Pilzschutz“ bestellen), beschichtet.

**Allgemeines und
Hinweise**

Die Luft, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über +5°C liegen. Um eine gute Wirkung der Behandlung sicherzustellen, ist darauf zu achten, dass Baunit SanierLösung nicht mit anderen Saniermitteln kombiniert wird.

Die obenstehenden Angaben entsprechen dem Stand unserer Erfahrung und sollen beraten. Eine Garantie für den Anwendungsfall kann daraus nicht abgeleitet werden, da die jeweilige Anwendung und Verarbeitung außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit liegt.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.