



Baumit Baumacol Basic

Universeller Bau und Fliesenkleber

Vorteile

- vielseitig
- für Fliesen und Bauplatten
- Standfest



Produkt

Universeller Bau und Fliesenkleber, (C1T, gem. EN 12004), zum Kleben und Spachteln von keramischen Fliesen zum Kleben und Spachteln von Baustoffen.

Zusammensetzung

Sand und Zement sowie Zusätze zur besseren Verarbeitung und Haftung.

Eigenschaften

Erhöhtes Standvermögen und gute Verarbeitbarkeit. Für innen und außen geeignet.

Anwendung

Zum Verlegen von keramischen Wand- und Bodenfliesen, sowie zum Verkleben leichten Bauplatten und Styropor-Hartschaumplatten, im Innen- und Außenbereich.

Technische Daten

Produkt	
Begehrbarkeit:	24 h
Klassifizierung:	C1
Korrigierzeit:	ca. 5 min.
Norm:	EN12004:2000
Reifezeit:	ca. 5 min.
Schichtdicke:	max. 5 mm
TVOC:	< 60 µg/m³ EMICODE EC 1 PLUS
Verarbeitungszeit:	ca. 3 h

Variante(n)	25 kg
Verbrauch	ca. 3 kg/m² - 5 kg/m² je nach Fliesenart
Wasserbedarf	ca. 6 l/25kg - 7 l/25kg

Lieferform

Sack 25 kg, 1 Pal. = 52 Säcke = 1.350 kg

Lagerung

Trocken 12 Monate lagerfähig.

Einstufung lt. Chemikaliengesetz

Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Untergrund

Der Untergrund muss hart, fest, frostfrei, staub-, fett- und ölfrei sein.

Geeignet auf:

- Beton
- Zement- und Anhydrit Estrich
- Zement- und Gipsputze
- Gipskartonplatten
- Sonstige mineralische Untergründe

Nicht geeignet auf:

- Holz
- Metall
- Kunststoff

Untergrundvorbereitung

Reinigen und Staub entfernen, mit entsprechendem Grund grundieren:

- saugfähige Untergründe – Baunit Grund
- nicht saugfähige Untergründe – Baunit SuperGrund

Verarbeitung

Empfohlene Werkzeuge:

- Langsam laufendes elektr. Rührwerk, Zahntraufel, Kelle, Schwamm
- Zahntraufel 6 x 6 mm – Fliesen mit glatter Rückseite
- Zahntraufel 10 x 10 mm – Fliesen mit Rückseite mit Profil

Produktvorbereitung:

Sackinhalt in entsprechende Menge reines Wasser einstreuen und ca. 3 min mit sauberem, langsam laufendem Rührwerk homogen anmischen. Nach ca. 5 min nochmals kurz durchmischen.

Anwendung:

Baumacol Basic mit entsprechender Zahntraufel in gleichmäßiger Schichtdicke auf den Untergrund auftragen (Traufel beim Verteilen des Klebers im 45°-Winkel halten). Ausschließlich frischen Kleber verarbeiten, ev. Kleberreste mit nassem Schwamm entfernen. Empfohlene Kontaktfläche der Verklebung > 65% (Verfüllung des Raums unter Fliesen): Für eine hohlraumfreie Verlegung ist das kombinierte Verlegeverfahren (Floating-Buttering) anzuwenden. Dazu wird zusätzlich zum Untergrund auch auf die Fliesenrückseite Kleber aufgetragen.

Nachbehandlung:

Frische Verlegeflächen sind ca. 48 Stunden vor mechanischer und thermischer Belastung zu schützen (verlegte Fliesen dürfen in dieser Zeit weder betreten noch belastet werden).

Allgemeines und Hinweise

Normen, Richtlinien und technische Informationen betreffend Untergrund und Verlegematerial beachten.

Nicht bei Temperaturen unter +5 °C, Regen, direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind oder Zugluft verarbeiten. Bis zur vollen Erhärtung schützen.

- Hohe Luftfeuchte und niedrige Temperaturen verlängern Trocknungszeit,
- Keine Zusatzmittel begeben!
- Untergrund und Verlegematerial nicht vornässen.
- Angegebene Einlegezeit ist unbedingt einzuhalten – nach Überschreitung dieser Zeit und Austrocknung der Kleberschicht ist der Kleber vom Untergrund zu entfernen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.