



Baumit Baumacol Protect

flexible Dichtungsschlämme



Vorteile

- rissüberbrückend und frostbeständig
- unter Fliesen und Platten
- einkomponentig

Produkt

Zementäre einkomponentige flexible, rissüberbrückende und frostbeständige Dichtungsschlämme für die Anwendung unter Fliesen und Platten, im Innen- und Aussenbereich

Zusammensetzung Hydraulisches Bindemittel, mineralische Füllstoffe, Zusätze.

Eigenschaften

Baumacol Protect ist eine einkomponentige, mineralische Dichtungsschlämme. Sie ist spachtel- und streichfähig, diffusions-offen und auch zum Verkleben anwendbar.

Anwendung

Im Innen- und Außenbereich zur fugenlosen Abdichtung direkt unter dem keramischen Belag für den Wand- und Bodenbereich.

Technische Daten

Produkt			
Verlegereife:		nach ca. 12	
Variante(n)	5 kg	18 kg	20 kg
Verbrauch		ca. 1.5 kg/m ² /mm	
Wasserbedarf		ca. 5.85 l/Sack - 6.75 l/Sack beim Spachteln bzw. Streichen	

Lieferform

Sack 18kg; 48 Sack / Palette

Lagerung

Trocken, kühl, frostfrei auf Holzrost 12 Monate lagerfähig.

Einstufung lt. Chemikaliengesetz

Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baunit.com oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, frei von Ausblühungen, tragfähig, und frei von Schalölrückständen sowie losen Teilen sein.

Geeignete Untergründe:

- Kalk/Zement- und Zementputzen
- Beton und andere mineralische Untergründe
- Porenbeton
- Gipsbaustoffen
- Hartschaumplatten
- Fliesen

Verarbeitung

Baumacol Protect mittels langsam laufenden, elektrischem Rührwerk mit Wasser verrühren bis eine homogene, knollenfreie Masse entsteht. (Mischzeit ca. 3 Minuten)

Die richtig angerührte Masse mittels Glättkelle in gleichmäßiger Schichtdicke vollflächig aufbringen. In den Wand- und Bodenanschlussbereichen ist das Baunit Strap Dichtband einzulegen.

Die Abdichtungsschicht ist in zwei voneinander unabhängigen Arbeits-schritten zu erstellen.

Allgemeines und Hinweise

Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Untergrund beachten!

Nicht bei Temperaturen unter 5°C verarbeiten. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!

Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.