



Baomit SanovaPrimer

Silikaatne immutuskruunt mineraalsele aluspinnale

Eelised

- Aluspinda tugevdav
- Aluspinna imavust ühtlustav
- Mineraalne ja väga hea veeauru läbilaskvusega

Toode

Silikaatne immutuskruunt mineraalsete aluspindade imavuse ühtlustamiseks ja vähesel määral lagunenud mineraalsete krohvide tugevdamiseks. Baomit SanovaColori lahjendamiseks.

Koostis

Kaaliumvesiklaas, väike kogus orgaanilisi lisandeid, vesi.

Omadused

- Vähendab ja ühtlustab poorse imava aluspinna veeimavust
- Veeauru läbilaskev - ei moodusta kuivamisel tihedat kihti
- Tugevdab ja seob mineraalset aluspinda
- Aluselise reaktsiooniga
- Baomit Sanova krohvi- ja viimistlussüsteemi komponent
- Sise- ja välistingimustes kasutatav

Kasutusvaldkond

Kasutatakse imavate mineraalsete aluspindade tugevdamiseks ja imavuse ühtlustamiseks enne mineraalse või polümeerse sideainega krohvide või värvide kasutamist nt:

- Lubitsegment krohvide tugevdamiseks ja immutamiseks
- Teiste mineraalsete aluspindade kruuntimiseks
- Ajalooliste hoonete remondiks ja taastamiseks

Tehnilised andmed

Toode	
pH-väärtus:	ca. 11
Variant(id)	Baomit SanovaPrimer 10L
Maht	ca. 50 m ² /10kg kanister (lahjendamata kasutades)
Kulu	ca. 0.2 l/m ² (lahjendamata kasutades)

Tarnevorm

10 L, 1 alus = 40 kanistrit = 400 L

Aluspind

Aluspind peab olema tugev, kandev, kuiv, puhas ning tolmuva ning naket takistavate aineteta. Lisaks peab aluspind olema puhastatud hallitusest ja vetikatest.

Aluspinnaks sobivad:

- Lubitsement- ja tsementkrohvid
- Lubikrohvid (peavad olema karboniseerunud)
- Betooni ja teised mineraalsed aluspinnad
- Tugevad mineraalsed värvid ja -krohvid
- Silikaat- ja värvid ja -krohvid

Näited mittesobivatest aluspindadest:

- Kunstmaterjalid, plastpinnad
- Laki- ja õlivärvikihid
- Liimvärvid jt veetundlikud kattekihid
- Puidust ja metallist aluspinnad
- Lubivärvid (täpsustada sobivust Baumiti esindajaga)
- Dispersioonvärvid ja -krohvid
- Kõrgelastsed dispersioonkatted

Aluspinna ettevalmistamine

Vanade kattekihtide kandvust tuleb eelnevalt kontrollida. Vajadusel aluspind kruntimiseks ette valmistada, kasutades selleks sobivaid tooteid ja vahendeid. Järgida kasutatavate toodete tehnilist informatsiooni.

Aluspindade puhastamine, naket takistavate või mitteandvate kihtide eemaldamine:

- Määratud pinnad puhastada.
- Vetikad ja hallitusseened eemaldada ja töödelda pinda, kasutades sobivaid tooteid (nt Baumit FungoFluid).
- Eemaldada vormimäärded ja teised naket takistavad ained. Nende mahapesemiseks kasutada selleks sobivaid vahendeid ja meetodeid.
- Eemaldada mehaaniliselt soolad ja naket takistav klaasjas karbonaatne kiht aluspinnalt (nt betoonilt).
- Lahtised, kahjustunud ja mitteandvad kattekihid tuleb eemaldada.

Töötlemine ja kasutamine

Immutuskrundina kasutamine:

Aluspinna imavusest sõltuvalt kasutada lahjendamata või lahjendatuna (maksimaalselt 1:1 puhta veega). Kruntimisel kanda toode kogu aluspinna ulatuses ühtlase kihina. Tugevalt ebaühtlaselt imavate aluspindade või kõrge õhutemperatuuri korral on soovitatav kanda pinnale kaks kihti krunti.

Baumit SanovaPirmer peab saama 6-12 tundi kuivada enne Baumit SanovaColori pinnalekandmist.

Baumit SanovaColori **lahjendamine** Baumit SanovaPrimeriga:

- 1. kiht. Värville lisada max 20% SanovaPrimerit
- 2. kiht. Värville lisada max 10% SanovaPrimerit

Krohvi tugevdamine:

Mineraalsetele õhkuivadele krohvidele kanda airless pihustamis-seadmega, rulli või pintsliga Baumit SanovaPrimerit piisavas koguses (et imbuks sügavale). Pinnale kandmist teostada altpoolt ülespoole liikudes. Kui järgmised kihid on mineraalsed, siis on ooteaeg 6-12h (sõltuvalt kuivamistingimustest).

Kui järgmised kihid on Baumiti värvid, siis üldjuhul on ooteaeg 24h; järgmiste fassaadivärvide korral on aga 5 päevane ooteaeg: PuraColor, GranoporColor ja StarColor.

Ühtlase tulemuse saavutamiseks tuleb tervel pinnal kasutada ühesugust pinnale kandmise tehnikat.

Juhised ja märkused Kasutamistingimused: Õhu, aluspinna ja toote temperatuur peab töötamise, materjalide kasutamise, kuivamise/kõvastumise ajal olema 8 kuni 30°C. Kuivamise aja jooksul tuleb vältida otsest päikesepaistet, vihma, tugevat tuult. Kõrge õhuniiskuse ja madal temperatuur võivad kuivamise aega pikendada.

Ümbritsevate pindade kaitse: Kaitsta viimistletavate pindade ümbruskonda, eriti materjale nagu näiteks klaas, keraamilised pinnad, klinker, looduskivi ja lakitud ning metallist pinnad, nende kinnikatisega. Pritsmed eemaldada kohe puhta veega.

Tööriistade puhastamine: Tööriistad tuleb pesta kohe peale kasutamist puhta veega.

Ohutusjuhised: Hoida lastele kättesaamatus kohas. Pritsme- ja pihustusauru mitte sisse hingata. Kasutamise ja kuivamise vältel tuleb tagada hea tuulutus. Vältida söömist ja joomist tööde piirkonnas. Kasutada kaitseprille. Toote kokkupuutel silmade ja nahaga, kohe puhta veega see maha pesta.

Tootele ei tohi lisada muid materjale, kuna see võib muuta selle omadusi.

Meie kirjalikud ja suulised tehnilised soovitusel Baumiti toodete kasutamise kohta tuginevad praegustele teaduslikele seisukohtadele ja meie aastatepikkusele kogemusele. Need ei ole õiguslikult siduvad ning neid ei saa kasutada mis tahes õigussuhte põhjendusena ega mis tahes lepingu lisakohustusena. Ettevõtte Baumit soovitusel ei vabasta ostjat vastutusest seoses Baumiti toodete kasutamise eesmärgipäraselt ega vabasta ostjat üldiste ehituseeskirjade järgimisest.