

# Baunit Cement'in MPA 35 Light

## Sous-enduit de ciment-chaux allégé



- **Mécanisable**
- **Utilisable en soubassement**
- **Haute perméance**

### Produit

Sous-enduit prêt à gâcher à base de ciment allégé, de classe CS II. Pour la réalisation de corps d'enduit en intérieur et extérieur.

LES SUPPORTS ADMIS :	LES SUPPORTS EXCLUS :
Maçonneries de bloc béton (Rt3) selon DTU 26.1	Supports ou enduits à base de plâtre
Blocs de béton de granulats légers (Rt2) selon DTU 26.1	Matières plastiques et résines
Béton cellulaire (Rt1) selon DTU 26.1	Surfaces métalliques
Murs en béton banché selon DTU 23.1	Revêtements bitumineux
Maçonnerie de parpaing ou brique selon DTU 20.1	Anciennes imperméabilités de façades
Enduits hydrauliques de classe CS II	*Listes non exhaustives, nous consulter
APPLICABLE SUR:	RECOUVRABLE PAR :
Baunit MultiContact MC55 W	Baunit SilikatTop
Baunit HM 50	Baunit NanoporTop
Baunit BetonPrimer	Baunit Fascina Special

### Composition

Ciment gris, chaux, agrégats légers, sables et adjuvants.

### Domaine d'emploi

Pour la réalisation de corps d'enduit sur parois verticales.

CONSOUMATIONS:	
Consommation (par cm d'épaisseur):	env. 13 kg/m <sup>2</sup>

PERFORMANCES:			
Identification du produit :	Mortier LW <b><u>Selon EN 998-1</u></b>	Masse volumique apparente sèche :	env. 1 150 kg/m <sup>3</sup> <b><u>Selon EN 1015-10</u></b>
Taille des grains :	0-2,5 mm	Besoin en eau :	env. 20 à 23%
Résistance en compression :	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup> <b><u>CS II selon EN 1015-11</u></b>	Épaisseur de couche min :	12 mm
Résistance à la flexion :	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	Épaisseur max par passe :	15 mm
Absorption d'eau par capillarité :	W1 <b><u>Selon EN 998-1 Dur</u></b>	Durée pratique d'utilisation (DPU) :	env. 1h00
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau (μ) :	≤ 15 Selon EN 998-1 Dur	Rétention d'eau :	env. 95%
Réaction au feu :	A2 Selon EN 998-1 Dur	Teinte :	Gris

### Stockage

Stockable 6 mois sous film, à l'abri de l'humidité et sur palette.

<b>Etat du support</b>	Le support doit être propre, sec, à l'abri du gel, sans résidu, non hydrofugé, exempt d'efflorescence, stable et non friable. En outre, les supports doivent être plans et ne présenter aucune irrégularité importante en surface. La vérification du support doit s'effectuer selon la norme DTU 26.1.
<b>Préparation des supports</b>	<p><b>Préparation des supports :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nettoyage par grattage, brossage, lessivage et/ou nettoyage sous pression les souillures et dépôts superficiels divers.</li> <li>■ Traiter toute existence d'efflorescences, de salpêtre, de plâtre, terre, peinture, produit de décoffrage ou toute matière pouvant nuire à l'adhérence de l'enduit et créer une rugosité de surface.</li> <li>■ Consolider les surfaces farineuses ou légèrement sablonneuses.</li> <li>■ Eliminer complètement les parties lâches et creuses ainsi que les peintures s'écaillant et les anciennes couches de peinture à la colle de façon mécanique ou avec un produit de décapage.</li> <li>■ Appliquer un primaire en fonction de la nature et de la porosité du support (par ex. <b>Baumit BetonPrimer</b> pour bétons lisses).</li> <li>■ Sur support très fermé, il est recommandé de réaliser un test d'adhérence du mortier.</li> </ul> <p><b>Préparation du produit :</b></p> <p>Le <b>Baumit Cement'in MPA 35 Light</b> peut être appliqué à l'aide de toutes les machines à projeter usuelles. Pour une application manuelle, saupoudrer le <b>Baumit Cement'in MPA 35 Light</b> dans une eau fraîche et claire et mélanger pendant 3 min avec un mélangeur approprié jusqu'à obtenir une pâte homogène (dans un gâcheur en continu, régler l'apport en eau ; un mélange supplémentaire avec un mélangeur est requis). Laisser reposer environ 5 minutes avant utilisation. DPU d'env. 1,0 h. Les produits ayant déjà pris ne doivent en aucun cas être à nouveau malaxé ou humidifié. L'ajout d'adjuvants (par ex. antigel, accélérateur de prise) est interdit.</p>
<b>Application</b>	<p><b>Application :</b></p> <p>Pré-humidifier le support (la veille ou à l'avancement), celui-ci ne devra pas être ressuant lors de l'application. Le <b>Baumit Cement'in MPA 35 Light</b> peut être travaillé avec tous les outils pour enduits courants. <b>Baumit Cement'in MPA 35 Light</b> peut être appliqué en une ou deux passes puis dressé à la règle et serré à la taloche dès que sa consistance le permet. L'épaisseur moyenne du sous-enduit est de 15mm. Il est par ailleurs usuel de le renforcer par une armature alcali-résistante (par ex. <b>Baumit StarTex</b>) sur les zones à risque, comme par exemple les fissures, les jonctions de matériau différents, angles de baies, etc. En cas de doute, toujours tramer. L'épaisseur d'application maximale par passe est de 15mm. Après application, respecter un temps de séchage d'au moins 24h pour 3mm d'épaisseur.</p> <p><b>Matériel :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Selon finition : taloche-lisseuse inoxydable, grattoir, taloche-éponge, truelle</li> <li>■ Règle crantée</li> <li>■ Machine à projeter ou bétonnière</li> </ul> <p><i>Nettoyez les outils et les appareils à l'eau immédiatement après utilisation.</i></p>
<b>Consignes et recommandations</b>	<p><b>Conditions d'emploi :</b></p> <p><b>La température du support, de l'air ambiant et du matériel doit être comprise entre +5° C et +30° C pendant l'application et le séchage.</b> Pour les teintes soutenues, la température sera supérieure à +8° C. Protéger la façade du rayonnement solaire directe, de la pluie ou du vent fort (p. ex. au moyen d'un filet de protection d'échafaudage). Un taux d'humidité élevé et des températures basses peuvent prolonger sensiblement le temps de séchage. Lors de l'utilisation de lots différents, ils devront absolument être mélangés avant le début des travaux.</p> <p><b>Précautions d'utilisation :</b></p> <p>Mesures de sécurité : Respecter les conseils de prudence du produit, protégez les yeux, la peau et éventuellement les voies respiratoires avec un équipement de protection approprié. La manipulation et le stockage du produit devra s'effectuer conformément au présent document et la FDS du produit. Éviter le rejet dans l'environnement, et protéger toute surface qui risque d'être endommagée, le cas échéant, nettoyez la à l'aide d'un chiffon propre ou d'une éponge légèrement humide.</p>

Nos recommandations techniques orales et écrites liées à l'utilisation, visant à aider l'acheteur/l'utilisateur, fondées sur nos expériences et correspondant à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques, sont sans engagement et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel et aucune obligation annexe résultant du contrat d'achat. Elles ne dégagent pas l'acheteur de son devoir de vérifier lui-même si nos produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Cette fiche technique annule et remplace les versions précédentes.