

Baunit Fascina Special / SEP / Classico Special

Enduit de finition mince à la chaux



- **Minéral (chaux aérienne)**
- **Hautement respirant**
- **Teintes mates**

Produit

Enduit de parement minéral mince, sous forme de poudre à gâcher avec de l'eau, destiné à être appliqué sur les murs extérieurs des bâtiments. Finition d'aspect taloché.

Finition des systèmes d'isolation thermique extérieure Baunit.

Enduit conforme à la norme NF EN 998-1.

SUPPORTS ADMISSIBLES	APPLICABLE SUR
Béton banché ou préfabriqué	Baunit UniPrimer
Maçonnerie revêtue d'un enduit hydraulique	Baunit MultiPrimer
Couches de base armées minérales Baunit	Baunit SanovaPrimer
	Baunit StarContact White

Composition

Chaux aérienne, liant hydraulique, charges minérales (granulats, sables et filler), adjuvants spécifiques, pigments.

Domaine d'emploi

Protection et décoration des façades des maisons individuelles, immeubles collectifs, bâtiments publics et tertiaires, etc. Applicable en travaux neufs ou en rénovation.

Caractéristiques techniques

Aspect : poudre à mélanger avec de l'eau.

Teintes : se référer au nuancier Baunit Life.

Famille	CR	Réaction au feu	A1
Masse volumique apparente	Environ 1 800 kg/m ³	Adhérence par traction	≥ 0,08 MPa
Granulométrie	1,0 - 2,0 - 3,0 mm	Résistance en compression	CS II
Épaisseur minimale d'application	2 mm	Perméabilité à la vapeur d'eau	μ < 20
Durée pratique d'utilisation	1h30	Absorption d'eau par capillarité	Wc2

Stockage

12 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et de la chaleur (protéger le produit contre les températures ambiantes inférieures à 5 °C et supérieure à 35 °C et contre l'exposition directe au soleil).

Etat du support

Le support doit être propre, sain, cohésif, sans élément nuisant à l'adhérence, sans remontée d'humidité et doit correspondre aux règles de l'art. En outre, les supports ne doivent présenter aucune irrégularité importante en surface. La vérification du support doit s'effectuer selon le NF DTU 26.1 ou les Avis Techniques (AT) et Documents Techniques d'Application (DTA) des systèmes Baunit concernés.

Préparation des supports

- Éliminer les souillures, les dépôts superficiels divers ainsi que les parties lâches ou insuffisamment adhérentes par grattage, brossage, lessivage... En cas d'encrassement biologique (algues, champignons), appliquer **Baumit FungoFluid**. Consulter la fiche technique correspondante.
- Effectuer si nécessaire des renformis ou des réparations à l'aide d'un mortier adapté, par exemple **Baumit BetoFill** ou **Baumit BetoFinish**. Consulter les fiches techniques correspondantes.
- Si le support est fortement ou inégalement absorbant, appliquer **Baumit MultiPrimer** ou **Baumit UniPrimer**. Consulter les fiches techniques correspondantes.
- Consolider les surfaces minérales sableuses ou légèrement farineuses avec **Baumit MultiPrimer** ou **Baumit SanovaPrimer**. Consulter les fiches techniques correspondantes.
- En cas de support fissuré (fissures inertes) ou présentant des défauts de planéité, réaliser préalablement une couche d'enduit **Baumit MultiContact MC 55 W** ou **Baumit StarContact White**, éventuellement armée avec le treillis **Baumit StarTex**. Consulter les fiches techniques correspondantes.
- Pour les supports n'ayant pas reçu de régulateur ou de primaire, terminer la préparation en appliquant **Baumit UniPrimer**. Respecter un délai de séchage d'au moins 6 heures avant application de **Baumit Fascina Special**. **Baumit UniPrimer** est optionnel uniquement pour le sous-enduit **Baumit StarContact White**.

Application

- Outillage : malaxeur électrique à vitesse lente (max. 300 tr/min), truelle, lisseuse inox, taloche plastique. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après application.
- Préparation : saupoudrer **Baumit Fascina Special** dans une eau fraîche et claire et mélanger pendant 3 minutes à l'aide d'un malaxeur électrique à vitesse lente jusqu'à obtenir une pâte souple, homogène et sans grumeau. La consistance peut être ajustée en réglant l'apport en eau, tout en restant dans la fourchette de taux de gâchage indiqué sur cette fiche. Laisser reposer environ 5 minutes avant utilisation. L'ajout d'adjuvants (par exemple antigel, accélérateur de prise) est interdit. Toujours utiliser des outils et récipients parfaitement propres.
- Application : appliquer **Baumit Fascina Special** en épaisseur régulière à l'aide d'une lisseuse inox, réglée sur l'épaisseur des plus gros grains. Après un léger raffermissement, effectuer la finition en resserrant les grains à la taloche plastique par des mouvements réguliers et circulaires. Pour les grandes surfaces, **Baumit Fascina Special** est également projetable, à la machine électrique en une seule couche. La finition s'effectue comme pour l'application manuelle.

Structure	1,0	2,0	3,0
Taux de gâchage (L/sac)	6,5 - 7,5	6,0 - 7,0	6,0 - 7,0
Consommation minimale (kg/m²)	2,2	3,1	3,8

Consignes et recommandations

La température du support, de l'air ambiant et du matériel doit être comprise entre +5 °C et +35 °C pendant l'application et le séchage. Ne pas appliquer par temps de pluie menaçante ou en période de gel. Ne pas appliquer sur support détrempe ou gelé. Une humidité élevée de l'air et/ou des températures basses peuvent prolonger le temps de séchage et provoquer des variations de la teinte. Les températures élevées en été peuvent raccourcir le temps de séchage.

L'application de **Baumit Fascina Special** en teinte soutenue est déconseillée par temps froid et humide (risques d'efflorescence).

Pendant les travaux, protéger la façade contre l'exposition directe au soleil, la pluie ou les vents forts (par exemple, à l'aide de filets de protection appropriés).

Baumit Fascina Special n'est pas applicable sur des parois horizontales ou inclinées qui sont directement exposées à la pluie. Il n'est pas applicable jusqu'au sol fini : suivant la nature du support, une garde comprise entre 15 cm et 25 cm doit être respectée.

Pour limiter au maximum les marques de reprise, appliquer l'enduit sur des surfaces de 20 à 25 m² délimitées par des bandes de ruban adhésif. Retirer les bandes avant le durcissement de l'enduit. Le fond peut être recouvert d'une peinture de façade Baumit.

Les consommations indiquées sont des consommations minimales. Il convient de prévoir une consommation supplémentaire de 5 à 10 % suivant la rugosité et la planéité du support, sa capacité d'absorption (notamment en l'absence de régulateur ou de primaire) ainsi que les conditions climatiques d'application.

Des variations de teinte peuvent éventuellement se produire sur les surfaces partiellement ombragées, les irrégularités du support ou les conditions météorologiques changeantes.

Afin de limiter au maximum les différences de teinte après séchage, le dosage en eau et le temps de mélange doivent être les plus constants possibles.

L'uniformité de la teinte ne peut être garantie que dans le cadre d'un même lot de production. En cas d'utilisation de différents lots, il est impératif de les mélanger avant le début de l'application.

Les teintes correspondant à un taux de réflexion solaire TSR inférieur à 30 (facteur d'absorption solaire supérieur à 0,7) ne sont pas autorisées sur les surfaces exposées au rayonnement direct ou indirect du soleil.

Les sables et granulats utilisés dans les enduits Baumit sont des produits naturels. Il peut donc arriver que certains grains apparaissent légèrement plus foncés. Il ne s'agit en aucun cas d'un défaut de qualité, mais d'une légère altération visuelle liée au caractère naturel des sables et granulats employés.

Mesures de sécurité : respecter les conseils de prudence du produit ; protégez les yeux, la peau et éventuellement les voies respiratoires avec des équipements de protection appropriés. La manipulation et le stockage du produit devront s'effectuer conformément au présent document et à la FDS du produit. Ne pas rejeter dans l'environnement. Protéger toute surface qui risque d'être endommagée lors de l'application ; le cas échéant, nettoyer la surface avec un chiffon propre ou une éponge légèrement humide.

Textes de référence :

- NF EN 998-1
- NF DTU 26.1
- AT et DTA Baumit

Nos recommandations techniques orales et écrites, visant à aider l'acheteur/l'utilisateur, sont fondées sur notre expérience et correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques. Elles ne dégagent pas l'acheteur/l'utilisateur de son devoir de vérifier lui-même si nos produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Cette fiche technique annule et remplace les versions précédentes.