



Baumit EasyFlex

Sous-enduit sans ciment

Avantages

- **Sans ciment**
- **Résistant aux contraintes mécaniques**
- **Prêt à l'emploi**



Produit

Enduit élastique en pâte, prêt à l'emploi, à liant organique pour la réalisation du sous-enduit armé avec le Baumit StarTex. Elément du système Baumit StarSystem sur PSE. Conforme à l'ETAG 004.

| LES SUPPORTS ADMIS: | LES SUPPORTS EXCLUS: |
|--|---|
| Béton (Rt2 et Rt3) | Matières plastiques et résines |
| Béton cellulaire (Rt1) | Panneau bois |
| Maçonneries minérales (Rt2 et Rt3) | Surfaces métalliques |
| Enduits au ciment ou ciment bâtarde | Revêtements bitumineux |
| Plaques de plâtre | Anciens systèmes d'imperméabilité |
| Anciens revêtements à base de plâtre ou de liants hydrauliques | *Listes non exhaustives, nous consulter |
| Anciens revêtements plastiques épais et semi-épais (D3) | |
| Anciennes peintures sur support minéral (D2) | |
| Ancien carrelage dépoli | |
| Ancien traitement hydrofuge (D1) | |
| Polystyrène expansé (PSE) | |

| APPLICABLE SUR: | RECOUVRABLE PAR; |
|------------------|--------------------|
| Baumit StarTherm | Baumit SilikonTop |
| Baumit ProTherm | Baumit GranoporTop |
| Baumit StarTex | Baumit StyleTop |

Composition

Liants organiques, sable, additifs.

Domaine d'emploi

Comme couche de base armée pour le marquage de l'armature sur les panneaux isolants StarTherm et ProTherm ainsi que pour la rénovation des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur. Bâtiments tertiaires et publics, maisons individuelles et immeubles collectifs. Travaux de construction neuve comme de rénovation. Sur des parois planes verticales et horizontales/inclinées lorsque ces dernières ne sont pas exposées à la pluie (loggias, voûtures, etc.). **Ne convient pas au collage des panneaux d'isolation ainsi que pour l'enduction des panneaux d'isolation pour soubassement.** Application extérieure uniquement.

| PERFORMANCES | | | |
|---|--------------------------|---|-----------------------------|
| Identification du produit : | Sous-enduit sans ciment | Masse volumique appara-rente sèche : | env. 1800 kg/m ³ |
| Taille des grains : | env. 1 mm | Epaisseur minimale : | 2 - 3 mm |
| Résistance aux chocs : | - | Temps de mélange : | env. 3 min |
| Adhérence par traction : | ≥ 0,08 N/mm ² | Temps de repos : | env. 5 min |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) : | env. 108 | Durée pratique d'utilisation (DPU) : | env. 1h30 |
| Conductivité thermique $\lambda_{10,sec,mat}$: | 0,7 W/mK | Temps de séchage (20°C, 65 % HR) : | 24 - 48 h |
| Réaction au feu : | - | Teinte : | Beige clair |

| CONSOMMATIONS | |
|--|----------------|
| Consommation pour couche de base armée (kg/m²) | env. 3,0 à 3,5 |

Conditionnement Seau en plastique de 25 kg, 1 palette = 32 seaux = 800 kg

Stockage Stockable 12 mois fermé dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel

Etat du support Le support doit être propre, sec, à l'abri du gel, sans résidu, non hydrofugé, exempt d'efflorescence, stable et non friable. En outre, les supports doivent être plans et ne présenter aucune irrégularité importante en surface. La vérification du support doit s'effectuer selon les normes DTU 26.1 et le CPT 3035 du CSTB.

Préparation des supports

Préparation des supports :

Pour la réalisation d'un système D3 armé :

- Nettoyage par grattage, brossage, lessivage et/ou nettoyage sous pression les souillures et dépôts superficiels divers.
- Traiter toute existence d'efflorescences, de salpêtre, de plâtre, terre, peinture, produit de décoffrage ou toute matière pouvant nuire à l'adhérence de l'enduit et créer une rugosité de surface.
- Consolider les surfaces farineuses ou légèrement sablonneuses
- Eliminer complètement les parties lâches et creuses ainsi que les peintures s'écaillant et les anciennes couches de peinture à la colle de façon mécanique ou avec un produit de décapage.

Pour la réalisation de la couche de base armée du système ITE :

- Calfeutrement des joints ouverts entre panneaux isolants en PSE au moyen d'une mousse PU expansive (joints de largeur ≤ 10 mm), ou avec des lamelles de PSE (joints de largeur > 10mm).
- Seulement après séchage complet de la colle des panneaux en PSE, et avant la pose des éventuelles fixations mécaniques, effectuer un ponçage sur les surfaces des panneaux isolants à l'aide d'une taloche, afin de rattraper les possibles désaffleurs.

Préparation du produit :

Mélanger le produit avec un agitateur à vitesse lente.

Application

Application :

APPLICATION DE LA COUCHE DE BASE ARMÉE OU SYSTÈME D3 ARMÉ :

En une seule passe :

Étaler le **BaumitEasyFlex** avec un platoir dentée inoxydable (dents de 10 mm) sur une épaisseur de 3 à 5 mm (respecter la consommation du produit). Dans le sous-enduit frais, incorporer le treillis d'armature StarTex en formant des bandes sans plis, si possible continues. Le treillis en fibre de verre doit être recouvert sur au moins 1 mm d'épaisseur (dans la zone de chevauchement, mini 0,5 mm - maxi 3 mm). Maroufler «frais dans frais» le treillis en fibre de verre avec le sous-enduit. Finalement lisser pour égaliser.

En deux passes dite « frais dans frais » :

Appliquer le **Baumit EasyFlex** sur une épaisseur de 2 à 3 mm (env. 2 kg / m²) avec une lissouse inox (ou un platoir à dents de 6 mm). Incorporer dans le mortier frais le treillis d'armature StarTex en formant des bandes sans plis, si possible continues. Le treillis doit être légèrement visible après son marouflage. Appliquer ensuite une seconde couche de Baumit PowerFlex dans le mortier frais sur une épaisseur de 1 à 2 mm (env. 1,5 kg/m²) et lisser la surface à l'aide d'une lissouse inox. Rectifier et poncer jusqu'à obtenir une surface parfaitement plane.

Consignes générales : Respecter un chevauchement des lés de l'armature de 10 cm. Le treillis doit être dans le tiers supérieur de la couche d'armature. L'armature ne doit jamais être directement positionnée sur l'isolant. Pour chaque couche suivante, observer un temps d'attente de 24 à 48 h. **Ne pas recouvrir par des produits à base de liants minéraux..** Le **Baumit EasyFlex** est à appliquer exclusivement sur les systèmes sur enduit mince avec une épaisseur nominale de 3 mm. Si une application en plusieurs couches est nécessaire, chacune des couches doit avoir maxi 3 mm. Entre chaque couche, observer un temps d'attente d'au moins 4-5 jours*.

* Sur la base d'une température ambiante de +20° C et d'une humidité rel.de l'air ≤ 70 %. Les conditions climatiques défavorables peuvent prolonger le temps de prise.

Matériel:

- Taloche inoxydable
- Mélangeur à vitesse lente

Nettoyez les outils et les appareils à l'eau immédiatement après utilisation.

Consignes et recommandations- Conditions d'emploi:

La température du support, de l'air ambiant et du matériel doit être comprise entre +5° C et +35° C pendant l'application et le séchage. Protéger la façade du rayonnement solaire directe, de la pluie ou du vent fort (p. ex. au moyen d'un filet de protection d'échafaudage). Un taux d'humidité élevé et des températures basses peuvent prolonger sensiblement le temps de séchage. **Ne pas recouvrir par des produits à base de silicate.**

Précautions d'utilisation:

Mesures de sécurité : Respecter les conseils de prudence du produit, protégez les yeux, la peau et éventuellement les voies respiratoires avec un équipement de protection approprié. La manipulation et le stockage du produit devra s'effectuer conformément au présent document et la FDS du produit. Éviter le rejet dans l'environnement, et protéger toute surface qui risque d'être endommagée, le cas échéant, nettoyer la à l'aide d'un chiffon propre ou d'une éponge légèrement humide.

Nos recommandations techniques orales et écrites, visant à aider l'acheteur/l'utilisateur, sont fondées sur notre expérience et correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques. Elles ne dégagent pas l'acheteur/l'utilisateur de son devoir de vérifier lui-même si nos produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Cette fiche technique annule et remplace les versions précédentes.