



Baumit Baumacol FlexUni White

Λευκή κόλλα πλακιδίων κατηγορίας C2TE



- Για εσωτερική & εξωτερική εφαρμογή
- Για πλακίδια & φυσικούς λίθους
- Επικόλληση πλακιδίου σε υφιστάμενο πλακίδιο

Προϊόν

Λευκή κόλλα πλακιδίων λεπτής στρώσης με αντοχή στον παγετό, παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής και υψηλές επιδόσεις, κατηγορίας C2TE, σύμφωνα με το πρότυπο EN 12004.

Σύνθεση

Λευκό τσιμέντο, άμμος, πρόσθετα.

Ιδιότητες

Τσιμεντοειδής θιξοτροπική κόλλα, κατηγορίας C2TE, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004, ανθεκτική στον παγετό.

Εφαρμογή

Για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων, κλίνερ, φυσικών και ανακατασκευασμένων λίθων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τοίχους και δάπεδά, καθώς και σε συστήματα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα:	λευκό
Πρότυπο:	EN 12004
Ταξινόμηση:	C2TE
Αντίδραση στη φωτιά:	F
Θερμοκρασία εφαρμογής:	+ 5 έως 35 °C
Χρόνος ξήρανσης:	> 12 ώρες
Ανοιχτός χρόνος:	περίπου 30 λεπτά
Χρόνος αναμονής:	περίπου 5 λεπτά
Χρόνος ανάμειξης:	περίπου 3 - 5 λεπτά
Χρόνος μικροδιορθώσεων:	περίπου 5 λεπτά
Μέγιστο πάχος στρώσης:	15 mm
Χρόνος ζωής στο δοχείο:	περίπου 6 ώρες

	Baumacol FlexUni White 25 kg
Κοκκομετρία	0,6 mm
Κατανάλωση	περίπου 2,5 - 5 kg/m ² ανάλογα με τον τύπο, τις διαστάσεις των πλακιδίων και την επιπεδότητα του υποστρώματος
Απόδοση	περίπου 5 m ² / σακί για πάχος 4 mm
Απαίτηση σε νερό	περίπου 6 - 7 l/σακί



Τρόπος παράδοσης σακί 25 kg, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 Kg

Αποθήκευση

Το προϊόν, εφόσον είναι κλειστό, μπορεί να παραμείνει αποθηκευμένο σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον, χωρίς συνθήκες παγετού, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Διασφάλιση ποιότητας Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων Λεπτομερείς οδηγίες καταχώρησης για το προϊόν (σύμφωνα με το Άρθρο 31, Παράρτημα II του Κανονισμού No. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.baumit.gr ή ζητώντας το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος από τον κατασκευαστή.

Υπόστρωμα Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, να μη βρίσκεται σε συνθήκες παγετού, απαλλαγμένο από σκόνες, εξανθήματα, λάδια και χαλαρά τρήματα.

Κατάλληλα υποστρώματα:

- Σκυρόδεμα
- Τσιμεντοκονίες
- Σοβάδες τσιμέντου / ασβέστη με χρόνο αναμονής 10 ημέρες / cm πάχους
- Σοβάδες με χρήση του ασταριού Baumit Grund και χρόνο αναμονής 10 ημέρες / cm πάχους
- Γυψοσανίδες
- Ανόργανα υποστρώματα

Ακατάλληλα υποστρώματα:

- Ξύλο
- Μέταλλο
- Πλαστικό
- Μη επαρκώς ωριμασμένα υποστρώματα

Προετοιμασία υποστρώματος

Χρήση ασταριών (εάν απαιτείται):

- Baumit Grund για απορροφητικά υποστρώματα
- Baumit SuperGrund για μη απορροφητικά υποστρώματα

Τρόπος εργασίας

Προετοιμασία υλικού:

Απαιτούμενα εργαλεία:

Αναδευτήρας χαμηλών στροφών, οδοντωτή σπάτουλα, σφουγγάρι.

- Οδοντωτή σπάτουλα 3 x 3 mm: για επικόλληση ψηφίδας
- Οδοντωτή σπάτουλα 6 x 6 mm: για επικόλληση πλακιδών με λεία πλάτη

- Οδοντωτή σπάτουλα 10 x 10 mm: για επικόλληση πλακιδών με άγρια πλάτη
Σε καθαρό δοχείο με νερό προσθέστε το περιεχόμενο ενός σακιού Baumacol FlexUni White και ανακατέψτε με έναν αναμεικτήρα σε χαμηλές στροφές, μέχρι να σχηματιστεί ένα ομοιογενές, χωρίς σβώλους μείγμα. Απαιτούμενο νερό ανάμειξης περίπου 6,75 l / σακί 25 Kg. Μετά την ανάμειξη, αφήστε το υλικό για περίπου 5 λεπτά και ανακατέψτε ξανά.

Ανάμειξη: Σε καθαρό δοχείο με νερό προσθέστε το περιεχόμενο ενός σακιού Baumacol FlexUni White και ανακατέψτε με έναν αναμεικτήρα σε χαμηλές στροφές, μέχρι να σχηματιστεί ένα ομοιογενές, χωρίς σβώλους μείγμα. Απαιτούμενο νερό ανάμειξης περίπου 6,75 l / σακί 25 Kg. Μετά την ανάμειξη, αφήστε το υλικό για περίπου 5 λεπτά και ανακατέψτε ξανά.

Εφαρμογή: Προτείνεται η εφαρμογή της κόλλας στο υπόστρωμα με τη λεία πλευρά της σπάτουλας και χτένισμα αυτής της στρώσης με την οδοντωτή πλευρά της σπάτουλας, μέχρι να επιτευχθεί μία ομοιόμορφη επιφάνεια, προσθέτοντας υλικό όταν απαιτείται. Εφαρμόστε πάχος κόλλας περίπου 5 mm.

Τα πλακίδια πρέπει να τοποθετούνται εντός του ανοιχτού χρόνου της κόλλας και με την άσκηση ελαφράς πίεσης. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι έχει καλυφθεί το 65% της πλάτης του πλακιδίου για δάπεδα ή τοίχους με ελαφρά χρήση και σε εσωτερικούς χώρους. Σε εξωτερικούς χώρους και σε χώρους με μόνιμη παρουσία υγρασίας (π.χ. μπάνια), προτείνεται η εφαρμογή σε δύο στάδια, εφαρμόζοντας κόλλα στο υπόστρωμα και την πλάτη του πλακιδίου, ώστε να καλύπτεται τουλάχιστον το 90% της πλάτης των πλακιδίων.

Ανάλογα με τις διαστάσεις των πλακιδίων, προτείνεται η χρήση των ακόλουθων τύπων σπάτουλας για την επίτευξη της κατάλληλης κάλυψης της πλάτης των πλακιδίων:

- Μέγεθος πλακιδίων 10 x 10 cm: σπάτουλα 4 mm και κατανάλωση περίπου 1,6 kg / m² *)
- Μέγεθος πλακιδίων 15 x 15 cm: σπάτουλα 6 mm και κατανάλωση περίπου 2,0 kg / m²*)
- Μέγεθος πλακιδίων 25 x 25 cm: σπάτουλα 8 mm και κατανάλωση περίπου 2,5 kg / m²*)
- Μέγεθος πλακιδίων 35 x 35 cm: σπάτουλα 10 mm και κατανάλωση περίπου 3,5 kg / m²*)

*) η κατανάλωση είναι ενδεικτική και υπολογίζεται σε λεία υποστρώματα και με κάλυψη του 65% της πλάτης του πλακιδίου Προστατέψτε από μηχανικές καταπονήσεις και θερμικά φορτία.

Βατότητα: βατότητα και φόρτιση μετά από περίπου 24 ώρες.

Αρμολόγηση: Η αρμολόγηση σε επιφάνειες τοίχων μπορεί να γίνει 12 ώρες και σε επιφάνειες δαπέδων 24 ώρες μετά την επικόλληση των πλακιδίων.

Το προτεινόμενο εύρος αρμών είναι τουλάχιστον 3 mm εσωτερικά, τουλάχιστον 4 mm εξωτερικά και στην περίπτωση πλακιδίων με διαστάσεις άνω των 30 x 30 cm (900cm²) πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 mm.

Η αρμολόγηση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 24 ώρες μετά. Η περίσσεια φρέσκου υλικού πρέπει να απομακρύνεται με νερό και σκληρυμένου υλικού με μηχανικά μέσα. Οι αρμοί των πλακιδίων δεν πρέπει να πληρώνονται με κόλλα.

Αρμοί διαστολής:

Πρέπει να προβλέπονται αρμοί διαστολής με προφίλ, σιλικόνη ή πολυυεθανική μαστίχη ανά 40 m² σε δάπεδα χωρίς ενδοδαπέδια θέρμανση, ανά 15 cm² σε δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση και στην περίπτωση γραμμικών στοιχείων (π.χ. διάδρομοι) ανά 15 τρέχοντα μέτρα.

Στην περίπτωση επικόλλησης πλακιδίων σε μεγάλες επιφάνειες τοίχων είναι απαραίτητη η διαμόρφωση αρμών διαστολής. Αρμός διαστολής πρέπει να προβλέπεται και μεταξύ κτηρίων.

Στην περίπτωση επικόλλησης πλακιδίων σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες τοποθέτησης του συστήματος αυτού.

Σημειώσεις και ΓενικέςΗ θερμοκρασία περιβάλλοντος, υλικού και υποστρώματος πρέπει να είναι μεταξύ +5°C και +30°C, κατά την εφαρμογή και ωρίμανση.

Πληροφορίες

Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του εντύπου τεχνικών πληροφοριών του προϊόντος.

Η ωρίμανση του υλικού ενδέχεται να επιβραδυνθεί σε συνθήκες υψηλής συγκέντρωσης υγρασίας και χαμηλών θερμοκρασιών, ενώ επιταχύνεται σε περιβάλλον υψηλών θερμοκρασιών.

Μην προσθέτετε άλλα υλικά στο μείγμα. Μη διαβρέχετε το υπόστρωμα και τα πλακίδια.

Οι εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να προστατεύονται για τουλάχιστον 24 ώρες από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και για τουλάχιστον 72 ώρες από τον παγετό. Τα πλακίδια δεν πρέπει να διαβρέχονται πριν την εφαρμογή.

Οι έγγραφες και προφορικές τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες, που παρέχονται για την εφαρμογή των προϊόντων, παρατίθενται βάσει της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας μας. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές και παρατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.