

# Baumit Baumacol Protect One

## Τσιμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού



- **Ενός συστατικού**
- **Εσωτερική & εξωτερική εφαρμογή**
- **Υψηλή πρόσφυση**

<b>Προϊόν</b>	Τσιμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού.	
<b>Σύνθεση</b>	Υδραυλικά συνδετικά, ανόργανα πληρωτικά, πρόσθετα.	
<b>Ιδιότητες</b>	Εξαιρετική εργασιμότητα, αντοχή στον παγετό, διαπνοή.	
<b>Εφαρμογή</b>	Εσωτερικά και εξωτερικά, σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες, μπάνια, ντουζιέρες, πλυσταριά, υπόγεια, δεξαμενές νερού. Κατάλληλο, επίσης, για εφαρμογή πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων.	
<b>Τεχνικά χαρακτηριστικά</b>	Πρότυπο:	EN 1504-2:2004
	Αντίδραση στη φωτιά:	A1
	Χρόνος εφαρμογής:	περίπου 1 ώρα
	Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
	Τιμή Sd:	$< 5 \text{ m}$ (πάχος στρώσης 2 mm)
	Τιμή W:	$< 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}0,5)$
	Βατότητα:	72 ώρες
	Γεφύρωση ρωγμών:	A1 > 100 $\mu\text{m}$
	Σύσταση:	σκόνη
	Κατηγορία ποιότητας:	Economy

	Baumacol Protect One 25 kg
Κατανάλωση	περίπου 2 kg/m <sup>2</sup> /mm
Απόδοση	περίπου 12,5 m <sup>2</sup> /25 kg /mm
Απαίτηση σε νερό	περίπου 6,75 l/σακί



<b>Τρόπος παράδοσης</b>	σακί 25 kg, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 Kg
<b>Αποθήκευση</b>	Το προϊόν, εφόσον είναι κλειστό, μπορεί να παραμείνει αποθηκευμένο σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον, χωρίς συνθήκες παγετού, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.
<b>Διασφάλιση ποιότητας</b>	Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής.
<b>Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων</b>	Λεπτομερείς οδηγίες καταχώρησης για το προϊόν (σύμφωνα με το Άρθρο 31, Παράρτημα II του Κανονισμού Νο. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα <a href="http://www.baumit.gr">www.baumit.gr</a> ή ζητώντας το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος από τον κατασκευαστή.

<b>Υπόστρωμα</b>	<p>Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, να μη βρίσκεται σε συνθήκες παγετού, να είναι απαλλαγμένο από σκόνες, εξανθήματα, λάδια και χαλαρά τμήματα.</p> <p><b>Κατάλληλα υποστρώματα:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Σοβάδες ασβέστη/τσιμέντου και τσιμέντου</li><li>■ Σκυρόδεμα και άλλα ανόργανα υλικά</li></ul>
<b>Προετοιμασία υποστρώματος</b>	<p>Η προετοιμασία των πολύ απορροφητικών υποστρωμάτων να γίνεται με τη χρήση του ασταριού Baunit Grund, ενώ των μη απορροφητικών υποστρωμάτων με τη χρήση του ασταριού Baunit SuperPrimer.</p>
<b>Τρόπος εργασίας</b>	<p>Αναμείξτε το Baumacol Protect One με περίπου 6,75 l / σακί νερό, χρησιμοποιώντας αναμεικτήρα σε χαμηλές στροφές, μέχρι να σχηματιστεί ένα ομοιογενές, χωρίς σβώλους, μείγμα (χρόνος ανάμειξης περίπου 3 λεπτά). Εφαρμόστε σε ομοιόμορφο πάχος, χρησιμοποιώντας μία βούρτσα ή σπάτουλα. Η στεγάνωση πρέπει να γίνεται σε δύο στρώσεις.</p>
<b>Σημειώσεις και Γενικές Πληροφορίες</b>	<p>Τηρείτε τις οδηγίες για την προετοιμασία του υποστρώματος. Μην εφαρμόζετε το υλικό σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από +5 °C. Η ωρίμανση του υλικού επιβραδύνεται σε συνθήκες υψηλής συγκέντρωσης υγρασίας και χαμηλών θερμοκρασιών, ενώ επιταχύνεται σε περιβάλλον υψηλών θερμοκρασιών.</p>

---

Οι έγγραφες και προφορικές τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες, που παρέχονται για την εφαρμογή των προϊόντων, παρατίθενται βάσει της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας μας. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές και παρατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.