

Baumit Baumacol XL Fuge

Premium αρμόστοκος πλακιδίων για εύρος αρμών 3-15 mm



- Για εύρος αρμών 3-15 mm
- Μειωμένη ανάπτυξη εξανθημάτων αλάτων
- Για εξωτερική εφαρμογή & φυσικούς λίθους

Προϊόν	Υψηλής ποιότητας, ελαστικός, τσιμεντοειδούς βάσης αρμόστοκος για φυσικούς λίθους και κεραμικά πλακίδια, κατηγορίας CG 2 WA, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13888. Κατάλληλος για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με εύρος αρμών 3-15 mm.	
Σύνθεση	Τσιμέντο, άμμος, πρόσθετα, χρωστικές.	
Ιδιότητες	Αρμόστοκος σε μορφή σκόνης, με ανθεκτικότητα στην υγρασία και τον παγετό, για πλήρωση μεγάλου εύρους αρμών. Λόγω της σύνθεσής του μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης εξανθημάτων αλάτων και αποχρωματισμού.	
Εφαρμογή	Για αρμολόγηση φυσικών λίθων, κεραμικών πλακιδίων, terracotta και clinker σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ταράτσες, μπαλκόνια και ενδοδαπέδια θέρμανση για αρμούς εύρους 3-15 mm, σε τοίχους και δάπεδα.	
Τεχνικά χαρακτηριστικά	Πρότυπο:	EN 13888
	Ταξινόμηση:	CG2 WA
	Χρόνος ανάμειξης:	περίπου 3 λεπτά
	Χρόνος μικροδιορθώσεων:	περίπου 5 λεπτά
	Μέγιστο πλάτος αρμού:	15 mm
	Ελάχιστο πλάτος αρμού:	3 mm
	TVOC:	< 60μg/m ³ EMICODE EC 1 PLUS
	Βατότητα:	min. 24 ώρες
	Κατηγορία ποιότητας:	Premium

	Baumit Baumacol XL Fuge
Κατανάλωση	περίπου 0,2 - 0,8 kg/m ² (ανάλογα με το πλάτος του αρμού, το μέγεθος και το πάχος των πλακιδίων)
Απόδοση	περίπου 6 - 25 m ² / συσκευασία
Απαίτηση σε νερό	περίπου 1 l/5 kg (ρυθμίζεται σύμφωνα με την επιθυμητή συνεκτικότητα)

Τρόπος παράδοσης	1 παλέτα = 90 συσκευασίες = 450 Kg
Αποθήκευση	Το προϊόν να αποθηκευτεί σε στεγνό και απαλλαγμένο από τον παγετό μέρος, για περίοδο περίπου 24 μηνών στην αρχική, μη ανοιγμένη, συσκευασία του.
Διασφάλιση ποιότητας	Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής.
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων	Λεπτομερείς οδηγίες καταχώρησης για το προϊόν (σύμφωνα με το Άρθρο 31, Παράρτημα II του Κανονισμού Νο. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.baumit.gr ή ζητώντας το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος από τον κατασκευαστή.
Υπόστρωμα	Η κόλλα με την οποία κολλήθηκαν τα πλακίδια πρέπει να έχει ωριμάσει επαρκώς. Τα υπολείμματα κόλλας και οι αποστάτες αφαδοποίησης πρέπει να απομακρύνονται. Να μην χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με απαιτήσεις σε χημικά και σε αρμούς διαστολής.

Προετοιμασία υποστρώματος Απομακρύνετε την κόλλα πλακιδίων από τους αρμούς και τις ακμές, για την αποφυγή λερώματος του αρμόστοκου. Στην περίπτωση υποστρωμάτων με πορώδεις ή αδρών πλακιδίων, προτείνεται η διενέργεια ελέγχου πριν την εφαρμογή.

Τρόπος εργασίας **Ανάμειξη**
Αναμείξτε σε δοχείο με καθαρό νερό με αναμεικτήρα χαμηλών στροφών (για 3 λεπτά), μέχρι να σχηματιστεί ένα ομοιογενές μείγμα (χωρίς σβώλους). Η ποσότητα απαιτούμενου νερού είναι περίπου 1 l / 5 kg (0,2 l / kg) και ρυθμίζεται σύμφωνα με την επιθυμητή συνεκτικότητα. Μετά από 5 λεπτά, ανακατέψτε ξανά.

Αρμολόγηση

Εφαρμόστε τον αρμόστοκο με τη βοήθεια μίας πλαστικής σπάτουλας, διαγωνίως σε σχέση με τον αρμό. Αφού σκληρυνθεί μερικώς, καθαρίστε με νερό και μαλακό σφουγγάρι. Σιγουρευτείτε ότι έχουν πληρωθεί οι αρμοί. Μετά την ξήρανση, πλύνετε ξανά με κρύο νερό.

Προστατέψτε την επιφάνεια από μηχανικές καταπονήσεις (βατότητα) για περίπου 24 ώρες μετά την εφαρμογή.

Στις γωνίες των χώρων, καθώς και στους αρμούς συναρμογής δαπέδων-τοιχών, τοποθετήστε κορδόνια και σφράγιση με το σφραγιστικό σιλικόνης Baumaticol Silikon.

Προστατέψτε από την απότομη ξήρανση και τον παγετό.

Για την εξασφάλιση χρωματικής ομοιομορφίας, προτείνεται η χρήση αρμόστοκων ίδιας παρτίδας, όσο είναι εφικτό.

Σημειώσεις και Γενικές Πληροφορίες Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σε στεγνό περιβάλλον, με θερμοκρασία περιβάλλοντος, υλικού και υποστρώματος μεταξύ +5 °C και +25 °C. Υψηλά ποσοστά υγρασίας και χαμηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να επιμηκύνουν τους χρόνους ωρίμανσης, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες επιταχύνουν την ξήρανση και την ωρίμανση του υλικού. Μην προσθέτετε άλλα υλικά.

Οι έγγραφες και προφορικές τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες, που παρέχονται για την εφαρμογή των προϊόντων, παρατίθενται βάσει της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας μας. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές και παρατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.