

# Baunit Baumacol FlexTreme

## Izuzetno fleksibilno S2 ljepilo za keramiku i kamen



- **izuzetno fleksibilno (S2)**
- **Posebno prikladno za pločice velikih formata**
- **Za podloge s visokim toplinskim opterećenjima**

<b>Proizvod</b>	Visokofleksibilno, otporno na vodu i mraz, hidraulički vezano, tankoslojno ljepilo ojačano umjetnim smolama s produženim otvorenim vremenom i povećanom stabilnošću, <b>C2TE S2</b> , u skladu s EN 12004.
<b>Sastav</b>	Pijesak, cement i organska veziva kao i aditivi za bolju obradu i prijanjanje.
<b>Svojstva</b>	Može apsorbirati i smanjiti nastanak toplinskih i mehaničkih naprezanja. Iznimno fleksibilno i otporno za posebno zahtjevna područja primjene izvana i unutra.
<b>Primjena</b>	Za polaganje svih vrsta keramičkih, zidnih i podnih pločica u različitim formatima uključujući i Giga formate, mozaika, finih kamenih pločica i prirodnog kamena za unutarnje i vanjske prostore. Posebno prikladno za pločice od finog kamena velikog formata s vrlo niskom vodupojnošću, kao i za očekivana povećana toplinska i statička opterećenja kako bi se smanjilo nastajanje naprezanja, posebno na vanjskim površinama i fasadama.

<b>Tehničke specifikacije</b>	Norma:	HR EN 12004
	Klasifikacija:	C2TE S2
	Otvoreno vrijeme:	≤ 30 min.
	Vrijeme mirovanja:	oko 5 min.
	Debljina sloja:	maks. 10 mm
	Vrijeme upotrebljivo R284:S284sti:	oko 4 h
	Prohodnost:	Prohodno i spremno za fugiranje nakon 24h
	Kategorija kvalitete:	Professional

	Baunit Baumacol FlexTreme
Potrošnja	oko 3 kg/m <sup>2</sup> - 5 kg/m <sup>2</sup> ovisno o podlozi, vrsti i formatu pločica
Potrebana količina vode	oko 5.5 l/vreći



<b>Oblik isporuke</b>	Vreća – 20 kg; 56 vreća na paleti = 1.120 kg
<b>Skladištenje</b>	Na suhom mjestu i drvenoj paleti, 12 mjeseci.
<b>Osiguranje kvalitete</b>	Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.
<b>Klasifikacija prema zakonu o kemijama</b>	Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama možete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici <a href="http://www.baunit.com">www.baunit.com</a> ili ga zatražiti u Baunitu.

<b>Podloga</b>	<p>Podloga mora biti tvrda, čvrsta, bez mraza i bez ostataka prašine, masti i ulja.</p> <p><b>Prikladno za:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Beton</li><li>■ Cementne i anhidritne estrihe</li><li>■ Cementne, vapneno-cementne i gipsane žbuke</li><li>■ Gips-kartonske ploče</li><li>■ Hidroizolacijske premaze</li><li>■ Ostale mineralne podloge</li><li>■ Posebno prikladno za terase, fasade, podno grijanje</li></ul> <p><b>Nije prikladno za:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Drvo</li><li>■ Metal</li><li>■ Plastik</li></ul>
<b>Priprema podloge</b>	<p>Očistiti i ukloniti prašinu, nanijeti odgovarajući temeljni predpremaz:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Upojne podloge –BaumitGrund</li><li>■ Ne upojne podloge –BaumitSuperPrimer</li></ul>
<b>Ugradnja</b>	<p><b>Preporučeni alat:</b></p> <p>Sporohodni ručni mješač,odgovarajući zupčasti gleter,zidarska žlica</p> <p><b>Priprema proizvoda:</b></p> <p>Usipati sadržaj vreće u odgovarajuću količinu čiste vode te miješati oko 3 min pomoću čistog, sporohodnog ručnog mješača do nastanka homogene mase. Nakon 5min. ponovno kratko promiješati.</p> <p><b>Primjena:</b></p> <p>Baumacol FlexTremenanijeti u ujednačenoj debljini nanosa s odgovarajućim zupčastim gleterom na podlogu(gleter kod nanošenja ljepila držati pod kutom od 45 °). Ugrađivati isključivo svježe zamiješano ljepilo, moguće ostatke ljepila ukloniti vlažnom spužvom.Vani i kod lijepjenja velikih formata pločica koristiti kombinirani postupak lijepjenja pločica(Floating-Buttering). Osim na podlogu, potrebno je nanijeti ljepilo i na poledinu pločice.</p> <p><b>Naknadna obrada:</b></p> <p>Površine na koje je svježe postavljena keramika moraju biti zaštićene od mehaničkih i toplinskih naprezanja <b>oko 24 sata</b> (za to vrijeme ne smije se hodati po položnim pločicama niti ih opterećivati).</p>
<b>Upute i opće napomene</b>	<p>Obratiti pozornost na norme, smjernice i tehničke informacije vezane za podlogu i materijal koji se postavlja. Ne ugrađivati na temperaturama ispod +5 °C i kiši, štiti od izravnog utjecaja sunčeve svjetlosti, jakog vjetra ili propuha. Zaštitite dok se potpuno ne osuši.</p>

---

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.